



<b>LABORATORIO DI TARANTO</b> Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com	<b>ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA</b>		
	Nr.  15/63861	Pag.  1	di  1



<b>ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA</b>  74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158	<b>RICHIEDENTE</b>  ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto
---	---

Classe:	FOSS	FOSSILI COKING
Materiale:	ELK RUN	COKING COAL
Q.ta' in t:	24.486,684	
Cod. Prodotto:	119132	Cod. Fornitore: 67657 ALPHA COAL SALES CO, LLC
Origine	U.S.A.	
Vettore	M/n KEY LIGHT	
n° Ordine	17160/2015	
n° Reg. Mag.	8980811	
n° Sporgente	2°	
n° Lotto	7	
Campionamento	a cura di LAB/CAM	
Campione	M.G.	
Stato campione	Solido in flacone	
Metodo Campionamento	ISO 18283:2006	
Data iniz. discarica	29/11/2015	
Data fine discarica	01/12/2015	
Data accettazione campione:	29/11/2015	
Data inizio prove:	02/12/2015	
Data fine prove:	11/12/2015	

**ANALISI FORNITORE**

Parametro	U.M.	Risultato	U	Limiti di Specifica	Metodo di prova	R.M.
Umidità	% (m/m)	8,29		Max 8,00		
Ceneri (d.b.)	% (m/m)	6,75		Max 7,00		
Materie volatili (d.b.)	% (m/m)	33,75		Max 35,50		
Zolfo	% (m/m)	0,97		Max 1,000		
Carbonio fisso	% (m/m)	59,50				
Cloro totale	% (m/m)	0,170				
Max contrazione	% (m/m)	-26				
Max dilatazione	% (m/m)	222	Typ	190		
Max fluidità	ddpm	30000	Typ	30000		
Swelling index		8,5				