



LABORATORIO DI TARANTO Tel: +39 099 481 3010 Fax: +39 099 470 6591 E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com Web: www.gruppoilva.com	ALLEGATO AL RAPPORTO DI PROVA		
	Nr. 15/67699	Pag. 1	di 1



ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049 SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536 CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS. CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158	RICHIEDENTE ILVA S.p.A. in A.S. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto
---	---

Classe:	PLV-LIN POLV. LINGOTTIERA COLATE CONT.
Materiale:	POLVERE COPERT. LING."SINT/PF2" PROSIMET
Q.ta' in t:	2,920
Cod. Prodotto: 7085048	Cod. Fornitore: 63423 PROSIMET S.P.A.
Origine	BERGAMO
n° Ordine	19472/2015
n° Reg. Mag.	9023333
n° Bolla	1024
n° Lotto/Colata	15/210
Campionamento	a cura di LAB/CAM
Metodo Campionamento	ISO 3954:2007
Data accettazione campione:	16/12/2015
Data inizio prove:	16/12/2015
Data fine prove:	21/12/2015

ANALISI FORNITORE						
Parametro	U.M.	Risultato	Limiti			Metodo di prova R.M.
Alluminio ossido	% (m/m)	3,72	Min	2,50	Max	4,50
Calcio ossido	% (m/m)	35,81	Min	34,50	Max	36,50
Ferro ossido III	% (m/m)	14,53	Min	14,00	Max	16,00
Magnesio ossido	% (m/m)	0,60			Max	1,50
Manganese ossido II	% (m/m)	0,00			Max	0,10
Silicio ossido	% (m/m)	39,45	Min	39,00	Max	41,00
Alcali (Na2O + K2O)	% (m/m)	8,50	Min	8,00	Max	10,00
Fluoro	% (m/m)	10,85	Min	10,00	Max	12,00
Carbonio totale	% (m/m)	0,98			Max	1,50
Zolfo	% (m/m)	0,04			Max	0,30
Acqua totale	% (m/m)	0,29			Max	0,80
Indice di basicità (CaO/SiO2)	% (m/m)	0,91	Min	0,83	Max	0,93
Peso specifico apparente	Kg/dm3	1,13	Min	1,00	Max	1,20