

**LABORATORIO  
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010  
Fax: +39 099 470 6591  
E-mail: [direzione.taranto@gruppoilva.com](mailto:direzione.taranto@gruppoilva.com)  
Web: [www.gruppoilva.com](http://www.gruppoilva.com)

**ALLEGATO AL  
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.	Pag.	di
15/69502	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049  
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO  
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536  
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.  
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

**RICHIEDENTE**

ILVA S.p.A. in A.S.  
Stabilimento di Taranto  
Via Appia km 648  
74123 Taranto

Classe: FER-LEG FERROLEGHE / LEGHE / METALLI  
Materiale: FERRO NIOBIO CBMM EUROPE BV  
Q.ta' in t: 24,000  
Cod. Prodotto: 21 Cod. Fornitore: 88854 CBMM EUROPE BV  
Origine BRASILE  
Vettore CAMION  
n° Ordine 19432/2015  
n° Reg. Mag. 9041106  
n° Lotto/Colata 01.035833  
n° Bolla 45491  
Campionamento a cura di LAB/CAM  
Metodo Campionamento ISO 4552-2:1987  
Data accettazione campione: 23/12/2015  
Data inizio prove: 28/12/2015  
Data fine prove: 07/01/2016

**ANALISI FORNITORE**

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti		Metodo di prova	R.M.
Niobio	% (m/m)	65,60	Min	60,00		
Alluminio	% (m/m)	1,40		Max	2,00	
Fosforo	% (m/m)	0,070		Max	0,200	
Silicio	% (m/m)	1,90		Max	2,00	
Tantalio	% (m/m)	0,11		Max	0,10	
Carbonio	% (m/m)	0,11		Max	0,15	
Zolfo	% (m/m)	0,010		Max	0,100	