

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

RAPPORTO DI PROVA

Nr.	Pag.	di
17/66839	1	1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO
TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536
CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.
Stabilimento di Taranto
Via Appia km 648
74123 Taranto

Classe: ILVA-TA MATERIALE DI STABILIMENTO
Materiale: MATTE DI ZINCO
n° Richiesta 11719
rif. RP AMB 17/46833
Campionamento a cura del cliente
Metodo Campionamento n.d.
Data accettazione campione: 22/06/2017
Data inizio prove: 21/09/2017
Data fine prove: 13/10/2017

ANALISI CHIMICHE

Parametro	U.M.	Risultato
Zinco	% (m/m)	> 99,70
Ferro	% (m/m)	0,02
Antimonio	%(m/m)	0,158
Cadmio	% (m/m)	0,001
Piombo	% (m/m)	0,001
Stagno	%(m/m)	0,001
Carbonio	% (m/m)	0,0001
Zolfo	% (m/m)	0,0001

Tecnica : -SPETTROMETRIA ICP-AES

-TERMOCOMBUSTIONE

NOTE AL RAPPORTO DI PROVA

"R.M.": Recupero Medio Percentuale.

"C": Dato calcolato.

"U.M.": Unità di Misura.

In caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, con valutazione del recupero, quest'ultimo è indicato nel rapporto di prova a fianco ad ogni parametro e non è impiegato nei calcoli. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

E' vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova, salvo esplicita autorizzazione del laboratorio. Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica. Le prove sono state effettuate sul campione essiccato.

Data emissione R.P.

16/10/2017

Responsabile prove

P.Chim. M. COSTANTINO

Responsabile laboratori

Dott. A. BOVE

**LABORATORIO
DI TARANTO**

Tel: +39 099 481 3010
Fax: +39 099 470 6591
E-mail: direzione.taranto@gruppoilva.com
Web: www.gruppoilva.com

**ALLEGATO AL
RAPPORTO DI PROVA**

Nr.

Pag.

di

17/66839

1

1

**ILVA S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 / 4811 - FAX 099 / 4812271 - TELEX 860049

SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 MILANO

TEL. 02 300351 - FAX 02 30035536

CAP.SOC. EURO 549.390.270,00 INT.VERS.

CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 11435690158

RICHIEDENTE

ILVA S.p.A. in A.S.

Stabilimento di Taranto

Via Appia km 648

74123 Taranto

Classe: ILVA-TA MATERIALE DI STABILIMENTO
Materiale: MATTE DI ZINCO
n° Richiesta 11719
rif. RP AMB 17/46833
Campionamento a cura del cliente
Metodo Campionamento n.d.
Data accettazione campione: 22/06/2017
Data inizio prove: 21/09/2017
Data fine prove: 13/10/2017

PARERI ED INTERPRETAZIONI NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO

Se non diversamente specificati, i pareri e le interpretazioni si riferiscono esclusivamente ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato di prova ottenuto con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza di misura.

Data emissione R.P.

16/10/2017

Responsabile prove

P.Chim. M. COSTANTINO

Responsabile laboratori

Dott. A. BOVE