

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA PESCARA – BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA

Opere D'Arti Maggiori - Ponti e Viadotti Ferroviari Stradali

IV03 – IV05 cavalcaferrovia

SCALA:

-

Relazione di calcolo impalcato a 5 cassoncini L=25m

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

L I 0 2 0 2 D 7 8 C L I V 0 0 0 7 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	E.Abbasciano	Aprile 2019	G. Giustino	Aprile 2019	B.M.Bianchi	Aprile 2019	D. Tiberti Aprile 2019

ITALFERR S.p.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato
Direzione Tecnica
UO Infrastrutture Sud
Dott. Ing. Donato Tiberti
Ordine degli Ingegneri Prov. di Napoli n. 10876

File: LI0202D78CLIV0500001A.docx

n. Elab.:

INDICE

1	PREMESSA	8
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	9
3	MATERIALI.....	10
3.1	CALCESTRUZZO SOLETTA.....	10
3.2	CALCESTRUZZO PER TRAVI E TRASVERSI PREFABBRICATI – TEMPO T_{∞} (FASE FINALE IN ESERCIZIO)	10
3.3	ACCIAIO PER C.A. (ARMATURA ORDINARIA)	11
3.4	ACCIAIO PER ARMATURE DI PRECOMPRESSIONE	11
4	CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO	13
4.1	VITA NOMINALE E CLASSE D’USO	13
4.2	PARAMETRI DI PERICOLOSITÀ SISMICA	13
5	DESCRIZIONE DELL’OPERA	17
5.1	ESECUZIONE DEL MANUFATTO	19
6	ANALISI DEI CARICHI.....	20
6.1	PESO PROPRIO (G1)	20
6.2	PERMANENTI PORTATI (G2).....	20
6.2.1	<i>Pavimentazione – G2,1</i>	20
6.2.2	<i>Parapetto e barriere di sicurezza – G2,2</i>	21
6.2.3	<i>Veletta in c.a. – G2,3</i>	21
6.2.4	<i>Impianti – G2,4</i>	21
6.2.5	<i>Marciapiedi gettati in seconda fase – G2,5</i>	21
6.3	PRESOLLECITAZIONI DI PROGETTO (P).....	22
6.4	RITIRO (E1).....	22
6.4.1	<i>Viscosità (ϵ_4)</i>	24
6.5	AZIONI VARIABILI (Q)	25

6.5.1	Carico mobile stradale ($Q_{1,1} - Q_{1,2}$).....	25
6.5.2	Entità dei carichi mobili – Schema di carico 1	25
6.5.3	Disposizione trasversale dei carichi mobili	26
6.5.4	Disposizione longitudinale dei carichi mobili.....	27
6.5.5	Carichi sui marciapiedi (Q_1)	27
6.5.6	Forza centrifuga (Q_3)	27
6.5.7	Frenatura (Q_4).....	27
6.5.8	Urto del veicolo in svio sulla barriera sicurvia (Q_6).....	28
6.5.9	Azioni parassite dei vincoli (Q_7).....	28
6.6	AZIONI CLIMATICHE	28
6.6.1	Variazione termica uniforme (ϵ_3)	28
6.6.2	Variazione termica differenziale (ϵ_3).....	28
6.6.3	Vento (Q_5).....	29
7	CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI	32
7.1	UNITA' DI MISURA E CONVENZIONI DI SEGNO	32
7.2	METODO ED IPOTESI DI CALCOLO	32
7.3	DATI IMPALCATO.....	34
7.3.1	Dati geometrici.....	34
7.3.2	Traversi in campata	34
7.3.3	Traversi in testata.....	34
7.3.4	Trave prefabbricata.....	35
7.3.4.1	Sezione in campata.....	35
7.3.4.2	Sezione in testata.....	35
7.3.5	Geometria getto in opera	36
7.3.5.1	Sezione in campata.....	36
7.3.5.2	Sezione in testata.....	36
7.4	PARAMETRI DEI MATERIALI.....	37
7.5	RIPARTIZIONE TRASVERSALE DEI CARICHI	37

7.5.1	Parametri di Massonnet	37
7.5.2	Coefficienti	38
7.6	ANALISI DEI CARICHI.....	38
7.6.1	Valori caratteristici delle azioni permanenti.....	38
7.6.1.1	Fase 1	38
7.6.1.2	Fase 2	39
7.6.2	Valori caratteristici delle azioni variabili.....	39
7.7	COEFFICIENTI DI COMBINAZIONE	40
7.7.1	Stati Limite Ultimi	40
7.7.2	Stati Limite di Esercizio	40
7.8	APPLICAZIONE DEL METODO DI MASSONNET	40
7.8.1	peso cordoli.....	40
7.8.2	Lineari per trave.....	40
7.8.3	Carichi mobili per massimo effetto sulla trave 1	41
7.8.4	Carichi mobili per calcolo M max su traverso.....	41
7.8.5	Carichi mobili per calcolo M min su traverso	43
7.8.6	Carichi mobili per calcolo N max su sottostrutture	43
7.8.7	Valori caratteristici sollecitazioni.....	45
7.8.7.1	Al taglio trefoli ed in opera	45
7.8.7.2	Seconda fase - carichi permanenti.....	47
7.8.7.3	Seconda fase - carichi da traffico	50
7.8.7.4	In fase di sollevamento	55
7.8.8	Valori di combinazione	56
7.8.8.1	Combinazioni SLU	56
7.8.9	Combinazioni SLE.....	59
7.8.9.1	Al taglio dei trefoli.....	59
7.8.9.2	In fase di sollevamento	60
7.8.9.3	Al getto soletta	61
7.8.9.4	Seconda fase - S.L.E. Rara 2 ^a fase	61
7.8.9.5	Seconda fase - S.L.E. Frequente 2 ^a fase	62
7.8.9.6	Seconda fase - S.L.E. Quasi permanente 2 ^a fase	63
7.9	SOLLECITAZIONI SUL TRAVERSO IN CAMPATA	65
7.9.1	Valori caratteristici M.....	65
7.9.1.1	Carichi permanenti.....	65

7.9.1.2	Carichi da traffico	65
7.9.2	<i>Combinazioni SLU</i>	67
7.9.2.1	Persistenti/Transitorie	67
7.9.3	<i>Combinazioni SLE</i>	67
7.9.3.1	Combinazioni Rare	67
7.9.3.2	Combinazioni Frequenti.....	68
7.9.3.3	Combinazioni Quasi Permanenti.....	68
7.10	SOLLECITAZIONI SULLA SOLETTA.....	69
7.10.1	<i>Valori caratteristici</i>	69
7.10.2	<i>Combinazioni SLU</i>	70
7.10.2.1	Persistenti/Transitorie	70
7.10.3	<i>Combinazioni SLE</i>	70
7.10.3.1	Combinazioni Rare	70
7.10.3.2	Combinazioni Frequenti.....	70
7.10.3.3	Combinazioni Quasi Permanenti.....	70
7.11	REAZIONI MASSIME AGLI APPOGGI	71
7.11.1	<i>Forze Orizzontali</i>	71
7.11.2	<i>Valori caratteristici reazioni verticali</i>	71
7.11.2.1	Carichi di 1a fase	71
7.11.2.2	Carichi permanenti di 2a fase.....	71
7.11.2.3	Carichi da traffico (disposizione per N max su appoggio)	71
7.11.2.4	Carichi da traffico (disposizione per N max su sottostrutture).....	72
7.11.3	<i>Combinazioni(disposizione per N max su appoggio)</i>	72
7.11.3.1	Combinazioni SLU P/T.....	72
7.11.3.2	SLE Rare.....	72
7.11.3.3	SLE Frequenti	73
7.11.3.4	SLE Quasi permanenti	73
7.11.4	<i>Combinazioni(disposizione per N max su sottostrutture)</i>	74
7.11.4.1	Combinazioni SLU P/T.....	74
7.11.4.2	SLE Rare.....	74
7.11.4.3	SLE Frequenti	74
7.11.4.4	SLE Quasi permanenti	75
7.12	DEFORMAZIONI.....	75
7.12.1	<i>Prima fase</i>	76
7.13	SECONDA FASE	76
7.13.1	<i>Carichi permanenti</i>	76
7.13.2	<i>Carichi da traffico</i>	76

7.13.3	Combinazione SLE rara - frecce totali di 2a fase	76
8	VERIFICA TRAVE IN C.A.P.	78
8.1.1	Modello di calcolo.....	78
8.1.2	Codice di calcolo.....	78
8.2	DATI DI CALCOLO	79
8.2.1	Dati geometrici.....	79
8.2.1.1	Schemi statici	79
8.2.2	Armature trave prefabbricata	79
8.2.2.1	Armature di precompressione pretesate	79
8.2.2.2	Armatura lenta	80
8.2.3	Materiali - resistenze di calcolo.....	81
8.2.3.1	Calcestruzzo delle travi prefabbricate.....	81
8.2.3.2	Calcestruzzo gettato in opera	82
8.2.3.3	Acciaio per c.a.p.	83
8.2.3.4	Acciaio per armatura lenta	84
8.2.4	Cadute di tensione.....	84
8.2.4.1	Rilassamento dell'acciaio da precompressione.....	84
8.2.4.2	Ritiro del calcestruzzo.....	85
8.2.4.3	Viscosità del calcestruzzo	85
8.2.4.4	Sviluppo nel tempo delle cadute di tensione	85
8.3	STATI LIMITE DI ESERCIZIO	86
8.3.1	Stato Limite delle tensioni in esercizio - procedimento di calcolo	86
8.3.1.1	Verifica al sollevamento	86
8.3.2	Stato limite di fessurazione travi prefabbricate	87
8.4	STATI LIMITE ULTIMI	87
8.4.1	Stato Limite Ultimo per sollecitazioni flettenti.....	87
8.4.2	Stato Limite Ultimo per sollecitazioni taglianti e torcenti	87
8.4.3	Stato Limite Ultimo per scorrimento tra i getti	88
8.5	VERIFICA DELLE SEZIONI.....	89
8.5.1	Verifica sezione $X=0,00$ - Sezione all'appoggio.....	89
8.5.1.1	Prima fase: sola trave	89
8.5.1.2	Seconda fase: trave + getto in opera.....	91
8.5.2	Verifica sezione $X=1140,00$ - Sezione di mezzeria.....	94
8.5.2.1	Prima fase: sola trave	94
8.5.2.2	Seconda fase: trave + getto in opera.....	96

8.5.3	<i>Diagrammi</i>	100
8.5.3.1	SLU	100
8.5.3.2	SLE	102
9	VERIFICA DEL TRAVERSO DI CAMPATA	104
10	VERIFICA DEL TRAVERSO DI TESTATA	109
11	SOLETTA	114
11.1	CAMPO INTERMEDIO.....	114
11.2	SBALZO	118
11.3	VERIFICA AZIONE ECCEZIONALE – URTO DEL VEICOLO IN SVIO	122
11.3.1	<i>Verifica locale del cordolo per azioni d'urto</i>	122
11.3.1.1	Verifica a tenso-flessione della soletta.....	122
11.3.1.2	Verifica delle staffe disposte all'interno del cordolo.....	123
12	GIUNTO DI DILATAZIONE.....	125

1 PREMESSA

Il presente documento si inserisce nell'ambito della redazione degli elaborati tecnici di progetto definitivo del corpo stradale ferroviario, delle opere d'arte e delle opere interferite relative al raddoppio della tratta Termoli-Lesina.

In particolare, ha per oggetto le verifiche secondo il metodo semiprobabilistico agli Stati Limite (S.L.) delle sovrastrutture dell'impalcato da ponte di prima categoria del cavalcavia ferroviario IV03 ed IV05.

Le analisi strutturali e le verifiche di sicurezza sono state effettuate in accordo con le disposizioni vigenti in Italia e con riferimento alla nuova classificazione sismica del territorio nazionale, secondo il DM 14 gennaio 2008.

L'opera in oggetto è progettata per una vita nominale VN pari a 75 anni. Gli si attribuisce inoltre una classe d'uso III ai sensi del D. M. 14/01/2008, da cui scaturisce un coefficiente d'uso $CU = 1.5$.

	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI – LESINA Lotti 2 e 3 – RADDOPPOI TERMOLI-RIPALTA Opere d'arte maggiori – Ponti e Viadotti ferroviari stradali IV03-IV05 cavalcaferrovia					
RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO	COMMESSA LI02	LOTTO 02 D 78	CODIFICA CL	DOCUMENTO IV007 001	REV. A	FOGLIO 9 di 125

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le analisi strutturali e le verifiche di sicurezza sono state effettuate in accordo con le prescrizioni contenute nelle seguenti normative ed è conforme alle normative vigenti nonché alle istruzioni dell'Ente FF.SS:

- L. n. 64 del 2/2/1974“Provvedimento per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.
- L. n. 1086 del 5/11/1971“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14-01-08;
- Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 - Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008;
- Regolamento (UE) N.1299/2014 del 18 novembre 2014 della Commissione Europea. Relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “infrastruttura” del sistema ferroviario dell'Unione Europea.
- Eurocodici EN 1991-2: 2003/AC:2010.
- RFI DTC SI MA IFS 001 B del 22-12-17 - Manuale di Progettazione delle Opere Civili.
- RFI DTC SI SP IFS 001 C – Capitolato generale tecnico di Appalto delle opere civili.
- CNR-DT207/2008 Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni.
- UNI 11104: Calcestruzzo: Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206-1

3 MATERIALI

Si riportano di seguito i materiali previsti per la realizzazione delle strutture, suddivisi per elemento costruttivo.

3.1 Calcestruzzo soletta

Classe	C32/40		
$R_{ck} =$	40	MPa	resistenza caratteristica cubica
$f_{ck} =$	32	MPa	resistenza caratteristica cilindrica
$f_{cm} =$	40	MPa	valor medio resistenza cilindrica
$\alpha_{cc} =$	0,85		coeff. rid. Per carichi di lunga durata
$\gamma_M =$	1,5	-	coefficiente parziale di sicurezza SLU
$f_{cd} =$	18,13	MPa	resistenza di progetto
$f_{ctm} =$	3,02	MPa	resistenza media a trazione semplice
$f_{ctfm} =$	3,63	MPa	resistenza media a trazione per flessione
$f_{ctk} =$	2,12	MPa	valore caratteristico resistenza a trazione
$E_{cm} =$	33346	MPa	Modulo elastico di progetto
$\nu =$	0,2		Coefficiente di Poisson
$G_c =$	13894	MPa	Modulo elastico Tangenziale di progetto
$c =$	40	mm	Copriferro minimo
XC4- XS1			Classe di esposizione

3.2 Calcestruzzo per travi e trasversi prefabbricati – tempo t_{∞} (fase finale in esercizio)

Classe	C45/55		
$R_{ck} =$	55	MPa	resistenza caratteristica cubica
$f_{ck} =$	45	MPa	resistenza caratteristica cilindrica
$f_{cm} =$	53	MPa	valor medio resistenza cilindrica
$\alpha_{cc} =$	0,85		coeff. rid. per carichi di lunga durata
$\gamma_M =$	1,5	-	coefficiente parziale di sicurezza SLU
$f_{cd} =$	25,50	MPa	resistenza di progetto
$f_{ctm} =$	3,79	MPa	resistenza media a trazione semplice
$f_{ctfm} =$	4,55	MPa	resistenza media a trazione per flessione
$f_{ctk} =$	2,65	MPa	valore caratteristico resistenza a trazione

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	11 di 125

$E_{cm} =$	36283	MPa	Modulo elastico di progetto
$\nu =$	0.2		Coefficiente di Poisson
$G_c =$	15118	MPa	Modulo elastico Tangenziale di progetto
$c =$	35	mm	Copriferro minimo armatura ordinaria
XC3-XS1			Classe di esposizione
$\sigma_c < 0.60 \times f_{ck} =$	27	MPa	Tensione massima di compressione in esercizio per combinazioni RARE
$\sigma_c < 0.45 \times f_{ck} =$	20,25	MPa	Tensione massima di compressione in esercizio per combinazioni QUASI PERMANENTI
$\sigma_t < 0.35 \times f_{ctk} =$	0.9275	MPa	Tensione massima di trazione per combinazioni RARE (RFI DTC SI PS MA IFS 001 A – par. 2.6.2.2.2)
$\sigma_t < 0.045 \times f_{ck} =$	2.025	MPa	Tensione principale di trazione nella fibra baricentrica per combinazioni RARE (RFI DTC SI PS MA IFS 001 A – par. 2.6.2.2.2)

3.3 Acciaio per c.a. (armatura ordinaria)

B450C

$f_{yk} \geq$	450 MPa	tensione caratteristica di snervamento
$f_{tk} \geq$	540 MPa	tensione caratteristica di rottura
$(f_t/f_y)_k \geq$	1,15	
$(f_t/f_y)_k <$	1,35	
$\gamma_s =$	1,15 -	coefficiente parziale di sicurezza SLU
$f_{yd} =$	391,3 MPa	tensione caratteristica di snervamento
$E_s =$	200000 MPa	Modulo elastico di progetto
$\varepsilon_{yd} =$	0,196%	deformazione di progetto a snervamento
$\varepsilon_{uk} = (A_{gt})_k$	7,50%	deformazione caratteristica ultima

3.4 Acciaio per armature di precompressione

$f_{ptk} \geq$	1860 MPa	tensione caratteristica di rottura
$f_{p(1)k} \geq$	1670 MPa	tensione caratteristica allo 1% di deformazione
$\gamma_s =$	1,15 -	coefficiente parziale di sicurezza SLU
$E_s =$	195000 MPa	Modulo elastico di progetto

$\sigma_s < 0.90 \times f_{p(1)k} =$	1503	MPa	Tensione massima trefolo in fase iniziale
$\sigma_s < 0.80 \times f_{ptk} =$	1488	MPa	Tensione massima trefolo in fase iniziale
$\sigma_s < 0.80 \times f_{ptk} =$	1488	MPa	Tensione massima trefolo in fase finale con cadute di tensione

Per il calcestruzzo si adotta il diagramma parabola rettangolo definito da un arco di parabola con la seguente equazione:

$$\sigma_c = f_{cd} \cdot \left[2 \cdot \left(\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_0} \right) - \left(\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_0} \right)^2 \right]; \quad \text{per: } \varepsilon_c \leq \varepsilon_{c2}$$

$$\sigma_c = 0.85 \cdot f_{cd}; \quad \text{per: } \varepsilon_{c2} \leq \varepsilon_c \leq \varepsilon_{cu2}$$

in cui ε_{c2} e ε_{cu2} assumono i seguenti valori:

deformazione in corrispondenza del valore massimo della tensione $\varepsilon_{c2} = 2.0\%$

deformazione unitaria a rottura $\varepsilon_{cu2} = 3.5\%$

Per l'acciaio B450C Si adotta il diagramma elastico perfettamente plastico considerando, in favore di sicurezza, un limite della deformazione unitaria ultima “ ε_{ud} ” pari a: deformazione unitaria ultima $\varepsilon_{ud} = 0.9 \times \varepsilon_{uk} = 6.75\%$.

Per l'acciaio armonico si adotta il diagramma elasto-plastico incrudente considerando, in favore di sicurezza, un limite della deformazione unitaria ultima “ ε_{ud} ” pari a:

deformazione unitaria ultima $\varepsilon_{ud} = 1.0\%$.

La tensione limite del primo tratto è assunta pari a $(0.9 \times f_{ptk})/\gamma_s = f_{p(1)k}/\gamma_s$ mentre la tensione limite di rottura è assunta pari a f_{ptk}/γ_s .

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI – LESINA Lotti 2 e 3 – RADDOPPOI TERMOLI-RIPALTA Opere d'arte maggiori – Ponti e Viadotti ferroviari stradali IV03-IV05 cavalcaferrovia					
	RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO	COMMESSA LI02	LOTTO 02 D 78	CODIFICA CL	DOCUMENTO IV007 001	REV. A

4 CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO

Nel seguente paragrafo è riportata la valutazione dei parametri di pericolosità sismica utili alla determinazione delle azioni sismiche di progetto dell'opera cui si riferisce il presente documento, in accordo a quanto specificato a riguardo dal D.M. 14 gennaio 2008 e relativa circolare applicativa.

4.1 Vita nominale e classe d'uso

Per la valutazione dei parametri di pericolosità sismica è necessario definire, oltre alla localizzazione geografica del sito, la Vita nominale dell'opera strutturale (VN), intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata, e la Classe d'Uso a cui è associato un coefficiente d'uso (CU)

Per l'opera in oggetto si considera una vita nominale: $VN = 75$ anni (categoria 2: "Altre opere nuove a velocità $V < 250$ Km/h"). Riguardo invece la Classe d'Uso, all'opera in oggetto corrisponde una Classe III a cui è associato un coefficiente d'uso pari a (NTC – Tabella 2.4.II): $C_u = 1.5$.

I parametri di pericolosità sismica vengono quindi valutate in relazione ad un periodo di riferimento V_R che si ricava per ciascun tipo di costruzione, moltiplicando la vita nominale V_n per il coefficiente d'uso C_u , ovvero:

$$V_R = V_N \cdot C_U$$

Pertanto, per l'opera in oggetto, il periodo di riferimento è pari a $V_R = 75 \times 1.5 = 112.5$ anni

4.2 Parametri di pericolosità sismica

La valutazione dei parametri di pericolosità sismica, che ai sensi del D.M. 14-01-2008, costituiscono il dato base per la determinazione delle azioni sismiche di progetto su una costruzione (forme spettrali e/o forze inerziali) dipendono, come già in parte anticipato in precedenza, dalla localizzazione geografica del sito, dalle caratteristiche della costruzione (Periodo di riferimento per valutazione azione sismica / V_R) oltre che dallo Stato Limite di riferimento/Periodo di ritorno dell'azione sismica.

- Categoria sottosuolo **C**

In accordo a quanto riportato in Allegato A delle Norme Tecniche per le costruzioni DM 14.01.08, si ottiene per il sito in esame:

Ricerca per coordinate

LONGITUDINE: 15.24600 LATTITUDINE: 41.90900


Ricerca per comune

REGIONE: Molise PROVINCIA: Campobasso COMUNE: Campomarino

Elaborazioni grafiche: Grafici spettri di risposta, Variabilità dei parametri

Elaborazioni numeriche: Tabella parametri

Nodi del reticolo intorno al sito



Reticolo di riferimento

Controllo sul reticolo: Sito esterno al reticolo, Interpolazione su 3 nodi, Interpolazione corretta

Interpolazione: superficie rigata

La "Ricerca per comune" utilizza le ... coordinate ISTAT del comune per identificare il sito. Si sottolinea che ... all'interno del territorio comunale le azioni sismiche possono essere significativamente diverse da quelle così individuate e si consiglia, quindi, la "Ricerca per coordinate".

Vita nominale della costruzione (in anni) - V_N : 75 info

Coefficiente d'uso della costruzione - c_U : 1.5 info

Valori di progetto

Periodo di riferimento per la costruzione (in anni) - V_R : 112.5 info


Periodi di ritorno per la definizione dell'azione sismica (in anni) - T_R : info

Stati limite di esercizio - SLE: SLO - $P_{VR} = 81\%$: 68, SLD - $P_{VR} = 63\%$: 113

Stati limite ultimi - SLU: SLV - $P_{VR} = 10\%$: 1068, SLC - $P_{VR} = 5\%$: 2193

Elaborazioni: Grafici parametri azione, Grafici spettri di risposta, Tabella parametrizzazione

Strategia di progettazione



LEGENDA GRAFICO: ---□--- Strategia per costruzioni ordinarie, -.-■-.- Strategia scelta

I valori delle caratteristiche sismiche (a_g , F_0 , T_c^*) per gli stati limite di normativa sono dunque:

SLATO LIMITE	T_R [anni]	a_g [g]	F_0 [-]	T_c^* [s]
SLO	68	0.074	2.499	0.307
SLD	113	0.094	2.523	0.319
SLV	1068	0.242	2.452	0.346
SLC	2193	0.315	2.440	0.354

- $a_g \rightarrow$ accelerazione orizzontale massima del terreno, espressa come frazione dell'accelerazione di gravità;
- $F_0 \rightarrow$ valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- $T_c^* \rightarrow$ periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale;
- $S \rightarrow$ coefficiente che comprende l'effetto dell'amplificazione stratigrafica (S_S) e dell'amplificazione topografica (S_T).

Le accelerazioni massime per i vari stati limite di normativa nelle condizioni di sito reali sono:

Parametri indipendenti

STATO LIMITE	SLV
a_n	0.242 g
F_0	2.452
T_c^*	0.346 s
S_S	1.345
C_C	1.491
S_T	1.000
q	1.000

Parametri dipendenti

S	1.345
η	1.000
T_B	0.172 s
T_C	0.515 s
T_D	2.567 s


Espressioni dei parametri dipendenti

- (NTC-08 Eq. 3.2.5)
- (NTC-08 Eq. 3.2.6; §. 3.2.3.5)
- (NTC-07 Eq. 3.2.8)
- (NTC-07 Eq. 3.2.7)

Punti dello spettro di risposta

	T [s]	S_e [g]
	0.000	0.325
T_B	0.172	0.797
T_C	0.515	0.797
	0.613	0.670
	0.711	0.578
	0.808	0.508
	0.906	0.453
	1.004	0.409
	1.101	0.373
	1.199	0.342
	1.297	0.316
	1.394	0.294
	1.492	0.275
	1.590	0.258
	1.687	0.243
	1.785	0.230
	1.883	0.218
	1.980	0.207
	2.078	0.197
	2.176	0.189
	2.274	0.181
	2.371	0.173
	2.469	0.166
T_D	2.567	0.160
	2.635	0.152
	2.703	0.144
	2.771	0.137

Spettri di risposta (componenti orizz. e vert.) per lo stato lim SLV



Il calcolo viene eseguito con il metodo pseudo statico, si eseguirà un calcolo elastico assumendo un fattore di struttura unitario. In queste condizioni l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico.

5 DESCRIZIONE DELL'OPERA

Gli impalcato oggetto della presente relazione, sono realizzati con un sistema di travi prefabbricate in cemento armato precompresso. Lo schema statico è quello di una trave semplicemente appoggiata alle estremità di luce netta pari a circa 22.80 m (da appoggio a appoggio). L'impalcato calcolato è caratterizzato da una larghezza complessiva pari a 12.70 m (di cui 9.00 m relativi alla carreggiata stradale). L'IV03 presenta larghezza 12.20 (8.50 m di carreggiata stradale) ed è stato cautelativamente assimilato all'impalcato da 12.70m dell'IV05.

La struttura dell'impalcato si compone con cassoncini prefabbricati in c.a.p., aventi un interasse di 2,00 m e lunghezza pari a 24.90 m. Le travi principali sono solidarizzate da 4 traversi (2 sull'asse-appoggi e 2 in campata) prefabbricati insieme alle travi.

Le travi hanno un'altezza costante pari a 1.40 m, una larghezza superiore di 2.00 m ed inferiore di 1.00 m. Lo spessore minimo della parte inferiore della trave è di 0.23 m mentre quello delle anime è di 0.14 m. La soletta di completamento in cemento armato ha uno spessore variabile tra 0.28÷0.36 m.

La precompressione è data da 40 trefoli con sezione da 0,6" (1,39cmq), alcuni opportunamente inguainati, tesati alla tensione iniziale di 1375 MPa.

I trasversi saranno armati in opera con barre tipo Diwidag.




Figura 1 – Pianta dell'impalcato





Figura 2 – Sezione tipica trasversale dell'impalcato

SEZIONE TRAVE IN CAMPATA



SEZIONE TRAVE SU APPOGGI




Figura 3 – Sezione della trave in c.a.p.

Lo schema di vincolo dell'impalcato prevede cinque apparecchi di appoggio per ognuna delle estremità, con schema globale di tipo fisso — unidirezionale; lo schema si ripete analogo per ogni campata.




Figura 4 – Schema degli apparecchi di appoggio

5.1 Esecuzione del manufatto

Le travi e i traversi vengono realizzati in stabilimento mediante il getto del calcestruzzo in casseforme metalliche, vibrato ad alta frequenza per la compattazione e trattato con ciclo termico. La precompressione delle travi è realizzata mediante la pretensione di trefoli, a tiro multiplo, sulle piste di confezionamento prevedendo la posa in opera di guaine per la quota parte dei trefoli che verranno in seguito tagliati: si provvederà inoltre a sfilare da apposite cassette i tratti di armatura non aderente, con successiva iniezione dei condotti e sigillatura delle cassette.

I traversi vengono armati in opera con barre tipo diwidag.

La soletta in cemento armato è prevista gettata in opera utilizzando delle predalle in c.a. aventi spessore di 5 cm. Una volta disposte le predalle si provvede alla posa dell'armatura trasversale integrativa e dell'armatura longitudinale di ripartizione e quindi si esegue il getto a spessore definitivo.

6 ANALISI DEI CARICHI


6.1 Peso proprio (G1)

Il carico delle strutture in c.a. e c.a.p. viene valutato considerando un peso di volume pari a 25 kN/mc.

Il peso delle travi, della soletta e dei trasversi è applicato come carico distribuito sugli elementi “beam” del modello agli elementi finiti dell’impalcato.

Peso trave (a metro lineare-sezione corrente)	$P_{tra}=25 \times A_{media-trave}=25 \times 0.7$	=17.5 kN/m
Peso trave (a metro lineare-sezione testata)	$P_{tra}=25 \times A_{media-trave}=25 \times 1.0$	=25.0 kN/m
Peso soletta (a metro quadro sp. medio =0.305m)	$P_{sol}=25 \times S_{soletta}=25 \times 0.305$	=7.625 kN/m ²
Peso trasversi intermedi (a metro lineare)	$P_{tra}=25 \times A_{trasverso-campata}=25 \times 1.30 \times 0.40$	=13.0 kN/m
Peso trasversi testata (a metro lineare)	$P_{tra}=25 \times A_{trasverso-testata}=25 \times 1.30 \times 1.10$	=32.5 kN/m

SEZIONE TRAVE IN CAMPATA



SEZIONE TRAVE SU APPOGGI




Figura 5 – Sezioni trave in c.a.p.

6.2 Permanenti portati (G2)

Sono stati considerati i seguenti contributi da applicare alle travi di competenza

6.2.1 Pavimentazione – G2,1

Si considera il peso specifico della pavimentazione pari a 20 kN/m³ e uno spessore di 9 cm. Il peso al metro quadrato è pari a $20 \times 0.09 = 1.8$ kN/m².

6.2.2 Parapetto e barriere di sicurezza – G2,2

Si considera il peso del parapetto pari a 1.0 kN/m.

Si considera il peso della barriera di sicurezza pari a 1.4 kN/m.

6.2.3 Velella in c.a. – G2,3

Si considera il peso della veletta in c.a pari a $25 \times 0.1894 = 4.74$ kN/m.

6.2.4 Impianti – G2,4

Si considera il carico degli impianti pari a 1.00 kN/m.

6.2.5 Marciapiedi gettati in seconda fase – G2,5

I marciapiedi vengono realizzati con getto di seconda fase sulla soletta. Lo spessore del getto di seconda fase è indicato nella figura seguente.




Figura 6 – Marciapiede gettato in seconda fase

Le forze da applicare sono:

$$F_{\text{getto}} = (0.15 \times 1.85 + 0.35 \times 0.1) \times 25 \approx 8.00 \text{ kN/m}$$

6.3 Presollecitazioni di progetto (P)

La precompressione è data da 40 trefoli con sezione da 0,6" (1,39cmq) , alcuni opportunamente inguainati, tesati alla tensione iniziale di 1375 MPa.

trefoli : 6/10" area = 139,000 [mm²]

acciaio : prec.fpk=1860

tensione di tesatura = 137500,00 [N/cm²]

$A_p = 55,600$ $N_p = 7645000,00$ [N]

6.4 Ritiro (ϵ_1)

Il calcolo delle deformazioni da ritiro nei cassoncini e nella soletta è stato eseguito secondo quanto specificato nel Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.

I valori di seguito calcolati sono assegnati rispettivamente alla trave e alla soletta ai fini del calcolo sia delle perdite legate al ritiro che agli effetti del ritiro differenziale trave-soletta

Cassoncino(sezione corrente)

Ritiro Cassoncino

CIs a t=0

$$R_{ck} = 55 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{ck} = 45.65 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{cm} = 53.65 \text{ N/mm}^2$$

$$\alpha = 1.0E-05$$

$$E_{cm} = 36416 \text{ N/mm}^2$$

Tempo e ambiente

$$t_s = 10 \text{ gg}$$

$$t = 50000 \text{ gg}$$

$$h_0 = 2A_c/u = 325.0839937 \text{ mm}$$

$$A_c = 717948 \text{ mm}^2$$

$$u = 4417 \text{ mm}$$

$$RH = 65 \%$$

Ritiro da essiccamento

$$\varepsilon_{c0} = -0.000370 \text{ gg}$$

$$K_h = 0.725000 \text{ gg}$$

$$\varepsilon_{cd_inf} = -0.000268 \text{ mm}$$

$$B_{ds} = 0.995332 \text{ mm}^2$$

$$\varepsilon_{cd} = -0.00026700 \text{ mm}$$

Ritiro autogeno

$$\varepsilon_{ca} = -0.00008913 \text{ gg}$$

Ritiro totale

$$\varepsilon_{cd} + \varepsilon_{ca} = -0.000356 \text{ gg}$$

Soletta

Ritiro Soletta

Cl_s a t=0

$$R_{ck} = 40 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{ck} = 33.2 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{cm} = 41.2 \text{ N/mm}^2$$

$$\alpha = 1.0E-05$$

$$E_{cm} = 33643 \text{ N/mm}^2$$

Tempo e ambiente

$$t_s = 10 \text{ gg}$$

$$t = 50000 \text{ gg}$$

$$h_0 = 2A_c/u = 433.3333333 \text{ mm}$$

$$A_c = 3900000 \text{ mm}^2$$

$$u = 18000 \text{ mm}$$

$$RH = 65 \%$$

Ritiro da essiccamento

$$\varepsilon_{c0} = -0.000340 \text{ gg}$$

$$K_h = 0.780000 \text{ gg}$$

$$\varepsilon_{cd_inf} = -0.000265 \text{ mm}$$

$$B_{ds} = 0.992834 \text{ mm}^2$$

$$\varepsilon_{cd} = -0.00026330 \text{ mm}$$

Ritiro autogeno

$$\varepsilon_{ca} = -0.00005800 \text{ gg}$$

Ritiro totale

$$\varepsilon_{cd} + \varepsilon_{ca} = -0.000321 \text{ gg}$$

6.4.1 Viscosità (ε_4)

Il calcolo del coefficiente di viscosità nei cassoncini e nella soletta è stato eseguito secondo quanto specificato nel Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.

Con riferimento a parametri e valori calcolati nel paragrafo relativo al ritiro si ha:

$$\phi(t_{\infty}, t_0) = 2,4 \text{ Cassoncino}$$

$$\phi(t_{\infty}, t_0) = 2,6 \text{ Soletta}$$

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI – LESINA Lotti 2 e 3 – RADDOPPOI TERMOLI-RIPALTA Opere d'arte maggiori – Ponti e Viadotti ferroviari stradali IV03-IV05 cavalcaferrovia					
	RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO	COMMESSA LI02	LOTTO 02 D 78	CODIFICA CL	DOCUMENTO IV007 001	REV. A

6.5 Azioni variabili (Q)

6.5.1 Carico mobile stradale (Q1,1 – Q1,2)

In accordo con la normativa vigente le azioni variabili da traffico, comprensive degli effetti dinamici, sono definite dallo schema di carico 1 ovvero lo schema costituito da carichi concentrati su due assi in tandem, applicati su impronte di pneumatico di forma quadrata e lato 0.40m, e da carichi uniformemente distribuiti. Si considera un solo carico tandem (non segmentabile) per corsia disposto in asse alla stessa;

6.5.2 Entità dei carichi mobili – Schema di carico 1

In accordo con la normativa vigente i carichi mobili associati allo schema di carico in esame sono:

- **Corsia 1** ⇒ colonna di carico costituita da un carico tandem “ $2 \times Q_{1k}$ ” da **600 kN** totali su due assi aventi le caratteristiche indicate nella figura sottostante e da uno o più tratti di carico superficiale uniformemente distribuito “ $q_{1,k}$ ” da **9.0 kPa** disposti, ai fini del calcolo delle strutture principali, in asse alla corsia nel modo più sfavorevole;
- **Corsia 2** ⇒ colonna di carico costituita da un carico tandem “ $2 \times Q_{2k}$ ” da **400 kN** totali su due assi aventi le caratteristiche indicate nella figura sottostante e da uno o più tratti di carico superficiale uniformemente distribuito “ $q_{2,k}$ ” da **2.5 kPa** disposti, ai fini del calcolo delle strutture principali, in asse alla corsia nel modo più sfavorevole;
- **Corsia 3** ⇒ colonna di carico costituita da un carico tandem “ $2 \times Q_{3k}$ ” da **200 kN** totali su due assi aventi le caratteristiche indicate nella figura sottostante e da uno o più tratti di carico superficiale uniformemente distribuito “ $q_{3,k}$ ” da **2.5 kPa** disposti, ai fini del calcolo delle strutture principali, in asse alla corsia nel modo più sfavorevole;
- **Corsia 4** ⇒ area rimanente della carreggiata caricata solo con uno o più tratti di carico superficiale uniformemente distribuito “ $q_{4,k}$ ” da **2.5 kPa** disposto, ai fini del calcolo delle strutture principali, in asse all’area caricata nel modo più sfavorevole.




Figura 7 – Corsie: Corsia n°1, corsia n°2 e corsia n°3– Colonne di carico

Esclusivamente per le verifiche locali, si utilizza lo Schema 2, costituito da un singolo asse applicato su specifiche impronte di pneumatico di forma rettangolare, di larghezza 0,60 m e di altezza 0,35 m. Nel caso sia più gravoso, si considera il peso di una singola ruota da 200 kN.




Figura 8: Schema di carico 2 per verifiche locali

6.5.3 Disposizione trasversale dei carichi mobili

Il numero massimo delle colonne di carichi mobili considerato nel calcolo del ponte è quello massimo compatibile con la larghezza della carreggiata w secondo le indicazioni della tabella 5.1.I del DM 2008 di seguito riportata.

Tab. 5.1.I - Numero e larghezza delle corsie

Larghezza della superficie carrabile " w "	Numero di corsie convenzionali	Larghezza di una corsia convenzionale [m]	Larghezza della zona rimanente [m]
$w < 5,40$ m	$n_1 = 1$	3,00	$(w - 3,00)$
$5,4 \leq w < 6,0$ m	$n_1 = 2$	$w/2$	0
$6,0 \text{ m} \leq w$	$n_1 = \text{Int}(w/3)$	3,00	$w - (3,00 \times n_1)$

La larghezza della carreggiata è pari a 9 metri, la larghezza di una corsia convenzionale è pari a 3.0 m pertanto il numero massimo delle corsie convenzionali è pari a 3.

Si riporta di seguito la disposizione più gravosa per la trave più sollecitata (indicata con una freccia rossa)




Figura 9 – carichi agenti

6.5.4 Disposizione longitudinale dei carichi mobili

Per il calcolo delle sollecitazioni massime sull'impalcato si considerano i carichi accidentali viaggianti secondo il criterio delle linee d'influenza.

6.5.5 Carichi sui marciapiedi (Q1)

I marciapiedi non aperti al pubblico sono utilizzati solo dal personale autorizzato. I carichi accidentali sono schematizzati da un carico uniformemente ripartito del valore di 5 kN/m² con valore di combinazione pari a 2,5 kN/m² (§ 5.1.3.3.3 NTC08).

6.5.6 Forza centrifuga (Q3)

Non si considera la forza centrifuga poiché l'impalcato è in rettilineo.

6.5.7 Frenatura (Q4)

In accordo al DM2008 (p.to 5.1.3.5) la forza di frenatura o accelerazione per i ponti di prima categoria è assumere pari a:

$$180 \text{ kN} \leq F_{\text{fren}} = 0.6 \times (2 \times Q_{1k}) + 0.1 \times (q_{1k} \times w_1 \times L) \cong 0.6 \times 2 \times 300 + 0.1 \times (9 \times 3 \times 25) = 427.5 \text{ kN} < 900 \text{ kN}$$

con

$$Q_{1k} = 300 \text{ kN};$$

$$w_1 = 3.0 \text{ m};$$

$$q_{1k} = 9.0 \text{ kN/m}^2;$$

$$L = 25.0 \text{ m}.$$

Tale forza applicata in asse all'impalcato e ad estradosso pavimentazione, genera sollecitazioni assolutamente trascurabili sull'impalcato; per tale ragione è considerata solo per il dimensionamento dei dispositivi di appoggio.

6.5.8 Urto del veicolo in svio sulla barriera sicurvia (Q6)

Sulla base delle prescrizioni normative (§ 5.1.3.10 e § 3.6.3.3.2 – NTC18), l'urto di un veicolo stradale sulle barriere sicurvia è stato modellato come un sistema di forze orizzontale applicate in corrispondenza delle barriere ad un'altezza pari alla minore tra:

$$h_1 = \text{altezza della barriera (pari a 1.5 m)} - 0.10 \text{ m} = 1.40 \text{ m};$$

$$h_2 = 1.0 \text{ m};$$

quindi $h = 1.0 \text{ m}$. La forza orizzontale è pari a 100 kN.

6.5.9 Azioni parassite dei vincoli (Q7)

Le azioni parassite dei vincoli sono stimate come forze orizzontali pari allo 3% delle reazioni dovute ai carichi verticali. Non essendo dimensionanti ai fini dell'impalcato le stesse sono calcolate nelle relazioni delle sottostrutture.

6.6 Azioni climatiche

6.6.1 Variazione termica uniforme (ϵ_3)

La variazione termica uniforme è valutata secondo il § 5.2.2.5.2 delle NTC18. Si prevede una variazione termica pari a $\pm 15 \text{ }^\circ\text{C}$. Per l'escursione giunti e appoggi si incrementa la variazione termica del 50%.

6.6.2 Variazione termica differenziale (ϵ_3)

È stata considerata un gradiente di temperatura tra intradosso ed estradosso dell'impalcato pari a $\pm 5^\circ\text{C}$

Tale valore è assegnato direttamente al software ai fini del calcolo.

6.6.3 Vento (Q5)

L'azione del vento è valutata in accordo alla normativa vigente NTC2008.

La risposta dinamica alle azioni del vento, le azioni e gli effetti dinamici e aeroelastici dovuti al distacco dei vortici e altri fenomeni aeroelastici non caratterizzano l'opera in esame e sono pertanto ritenuti trascurabili in relazione alla tipologia strutturale in esame di impalcato "standard" con un peso ragguardevole, sagoma "tozza" e staticamente ben vincolata.

L'azione del vento è assimilata ad un carico orizzontale statico, diretto ortogonalmente al piano longitudinale del ponte

In accordo con il DM2008 ed in relazione alle seguenti figure tabelle si ha:




Tabella 3.3.I - Valori dei parametri $v_{b,0}$, a_0 , k_s

Zona	Descrizione	$v_{b,0}$ [m/s]	a_0 [m]	k_s [1/s]
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della provincia di Trieste)	25	1000	0,010
2	Emilia Romagna	25	750	0,015
3	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)	27	500	0,020
4	Sicilia e provincia di Reggio Calabria	28	500	0,020
5	Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	750	0,015
6	Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	500	0,020
7	Liguria	28	1000	0,015
8	Provincia di Trieste	30	1500	0,010
9	Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto	31	500	0,020

Tabella 3.3.II – Parametri per la definizione del coefficiente di esposizione

Categoria di esposizione del sito	k_r	z_0 [m]	z_{min} [m]
I	0,17	0,01	2
II	0,19	0,05	4
III	0,20	0,10	5
IV	0,22	0,30	8
V	0,23	0,70	12

Tabella 3.3.III - Classi di rugosità del terreno

Classe di rugosità del terreno	Descrizione
A	Arece urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15m
B	Arece urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive
C	Arece con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,...); arece con rugosità non riconducibile alle classi A, B, D
D	Arece prive di ostacoli (aperta campagna, aeroporti, arece agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, mare, laghi,...)

L'assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e topografica del terreno. Affinché una costruzione possa dirsi ubicata in classe A o B è necessario che la situazione che contraddistingue la classe permanga intorno alla costruzione per non meno di 1 km e comunque non meno di 20 volte l'altezza della costruzione. Laddove sussistano dubbi sulla scelta della classe di rugosità, a meno di analisi dettagliate, verrà assegnata la classe più sfavorevole.




Figura 3.3.2 - Definizione delle categorie di esposizione




Figura 3.3.3 - Andamento del coefficiente di esposizione c_e con la quota (per $c_1 = 1$)

(Velocità di riferimento del vento)	$V_{b,0}$	27	m/s
	a_0	500	m
	k_a	0,02	1/s
Altitudine del sito dove sorge la costruzione	a_s	30	m
Pressione cinetica di riferimento	q_{ref}	456	N/mq
Categoria di esposizione		II	
	z_0	0,05	m
	z_{min}	4	m
	k_r	0,19	
Altezza di calcolo dell'azione del vento	z	20	m

Coefficiente di topografia	Ct	1,00
Coefficiente di esposizione	Ce(z)	2.81
Coefficiente dinamico	Cd	1,00
Coefficiente di forma a ponte carico	Cf	1,44

Dove il coefficiente di forma del ponte è dato dalla seguente formula con $d=13.0$, $h_{tot}=4.76m$ e $d/h_{tot}= 2.71$

nel caso di azione del vento sugli elementi di sezione rettangolare:

$$c_{fxo} = 2.0 \quad \text{se} \dots\dots\dots 0.1 \leq d/b \leq 0.2$$

$$c_{fxo} = 0.73 \cdot \log_{10}(d/b) + 2.51 \quad \text{se} \dots\dots\dots 0.2 \leq d/b \leq 0.7$$

$$c_{fxo} = -1.64 \cdot \log_{10}(d/b) + 2.15 \quad \text{se} \dots\dots\dots 0.7 \leq d/b \leq 5$$

$$c_{fxo} = -0.33 \cdot \log_{10}(d/b) + 1.23 \quad \text{se} \dots\dots\dots 5 \leq d/b \leq 10$$

$$c_{fxo} = 0.9 \quad \text{se} \dots\dots\dots 10 \leq d/b \leq 50$$

dove

d e b sono le dimensioni del rettangolo
nella direzione parallela e ortogonale alla direzione del vento

Azione compatibile con i carichi da traffico è pertanto pari a

$$Q_5 = 0.456 * 2.81 * 1.44 = 1.85 \text{ kN/m}^2$$

A vantaggio di sicurezza si assume comunque una pressione da vento pari a **2.5 kN/mq**

Il caso di ponte carico, per cui l'altezza della superficie di impatto del vento è pari all'altezza dell'impalcato più tre metri, è evidentemente il più gravoso per gli effetti sulle travi che per le reazioni agli appoggi.

	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI – LESINA Lotti 2 e 3 – RADDOPPOI TERMOLI-RIPALTA Opere d'arte maggiori – Ponti e Viadotti ferroviari stradali IV03-IV05 cavalcaferrovia					
	RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO	COMMESSA LI02	LOTTO 02 D 78	CODIFICA CL	DOCUMENTO IV007 001	REV. A

7 CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI

Si riporta di seguito input/output del software ENG8 commercializzato dalla SIGMA c – vers. 3.1 – specificatamente dedicato al calcolo di impalcati con travi in c.a.p e soletta collaborante.

7.1 UNITA' DI MISURA E CONVENZIONI DI SEGNO

Ove non sia diversamente specificato, le grandezze contenute nella presente relazione sono espresse nelle seguenti unità di misura:

lunghezza : m
forza : KN

I diametri delle barre di armatura lenta sono sempre espressi in millimetri, i diametri dei trefoli di precompressione sono invece espressi in pollici (=25.4 mm).

I carichi agenti sull'impalcato sono, come è naturale assumere, positivi se diretti verso il basso.

Le tensioni sono positive se di trazione, sia per quanto riguarda il calcestruzzo che l'acciaio.

7.2 METODO ED IPOTESI DI CALCOLO

L'impalcato viene realizzato con travi in semplice appoggio collaboranti tra loro grazie all'azione della soletta.

Esso si presenta quindi come una lastra appoggiata sui lati opposti e che presenta una forte ortotropia.

Per la ricerca delle sollecitazioni nei vari elementi componenti l'impalcato si ricorre al metodo di Massonnet che permette, mediante l'ausilio di opportuni coefficienti, di risolvere la ripartizione dei carichi e conoscere le sollecitazioni.

Questo metodo fu proposto da Guyon nel 1946 per un grigliato di travi prive di rigidità torsionale, ripreso da Massonnet nel 1950 per tener conto della torsione, infine esteso da Bares; questi ultimi Autori hanno sistemato in modo definitivo la materia in un libro ("Les calculs des grillages de pontes et dalles orthotropes selon la Method Guyon - Massonnet - Bares", Dunod, Parigi, 1966) che fornisce un gran numero di tabelle direttamente utilizzabili dal progettista e che ne ha agevolato una larga diffusione.

Nel grigliato ortotropo il procedimento di Massonnet trae origine dallo studio di un graticcio appoggiato in corrispondenza degli estremi delle travi principali longitudinali e libero sugli altri estremi; graticcio che si suppone equivalente ad una piastra ortotropa.

Se si osserva un graticcio di travi si constata che si tratta di una struttura a travi bidirezionali a direzioni per lo più ortogonali.

Il comportamento dell'impalcato dipende essenzialmente dalle rigidità flessionali e torsionali dei due ordini di travi e dalla loro reciproca influenza.

	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI – LESINA Lotti 2 e 3 – RADDOPPOI TERMOLI-RIPALTA Opere d'arte maggiori – Ponti e Viadotti ferroviari stradali IV03-IV05 cavalcaferrovia					
	RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO	COMMESSA LI02	LOTTO 02 D 78	CODIFICA CL	DOCUMENTO IV007 001	REV. A

Si può, pertanto, pensare di assimilare l'impalcato ad una piastra ortotropica nella quale la caratterizzazione di comportamento nelle due direzioni sia data dalle rigidità flessionali e torsionali anziché dai legami costitutivi dei materiali.

Il metodo di Massonnet considera l'impalcato reale come una lastra rettangolare di larghezza teorica

$$2 \cdot B = n \cdot i$$

$n = n.\text{travi}$, $i = \text{interasse travi}$

e lunghezza pari alla luce di calcolo; tiene conto della differente deformabilità della lastra in senso longitudinale e in senso trasversale.

Si considera una condizione di carico

$$p(x;e) = P_m \sin(\pi x/l)$$

variabile con legge sinusoidale ed agente parallelamente all'asse x con eccentricità e ; per tale carico la deformata ha una legge $w(x,y;e)$ che si ottiene integrando l'equazione di Huber. Esprimendo in serie di Levy, la deformata assume la forma

$$w(x,y;e) = w(1/2,y;e) \sin(\pi x/l)$$

considerando una condizione di carico avente la stessa legge di variazione e lo stesso P_m ma distribuito su tutta la larghezza dell'impalcato

$$p(x;e) = (P_m/2b) \sin(\pi x/l)$$

si avrà una deformata cilindrica che può assumere la forma

$$w(x) = w(1/2) \sin(\pi x/l)$$

Si può, quindi, definire per una trave di ordinata y e carico di eccentricità e , il coefficiente di ripartizione trasversale (adimensionale)

$$K(y;e) = w(x,y;e) / w(x) = w(1/2,y;e) / w(1/2)$$

Si ha, pertanto, per il carico unitario di eccentricità e , il rapporto fra il carico su una trave di ordinata y e il carico medio $1/n$ dove n è il numero delle travi.

Il valore di $K(y;e)$ è stato calcolato dal Massonnet e tabellato in base ai parametri dai quali dipende e precisamente

- dal rapporto y/b rappresentante la posizione della trave longitudinale presa in considerazione (e lungo la quale y ha sempre lo stesso valore);
- dal rapporto e/b che rappresenta la posizione del carico
- dal rapporto di rigidità torsionale (compreso tra 0 e 1)

d) dal rapporto adimensionale di rigidità flessionale

Si assume che l'azione orizzontale del vento produca non generi sollecitazioni flessionali sulle travi ma venga trasferita agli appoggi in termini di azioni orizzontali e incremento/decremento azioni verticali.

Gli effetti di ritiro, ritiro differenziale e variazione termica differenziale sono valutati per singola trave nel capitolo successivo

7.3 DATI IMPALCATO

Tipo di impalcato: travi prefabbricate più soletta collaborante

7.3.1 Dati geometrici

Luce di calcolo	22,80
Larghezza cordolo sinistro	1,85
Larghezza carreggiata	9,00
Larghezza cordolo destro	1,85
Larghezza fuori tutto impalcato	12,70
Numero travi	5
Tipo trave	h140 - 1210
Interasse travi	2,10
Larghezza travi	2,10
Lunghezza retrotrave	0,50
Lunghezza ringrosso	1,80
Lunghezza svasatura	0,50
Eccentricità travi-soletta	0,00
Spessore medio soletta	0,30
Spessore minimo soletta	0,25
Luce di calcolo soletta	1,20
Larghezza marciapiede sinistro	1,20
Dist. marciapiede sinistro	0,50
Larghezza marciapiede destro	1,20
Dist. marciapiede destro	0,50
Spessore medio cordoli	0,16

7.3.2 Traversi in campata

Numero traversi	2
Altezza sezione traversi	1,40
Spessore sezione traversi	0,40
n.	X
1	7,60
2	15,20

7.3.3 Traversi in testata

Altezza sezione traversi	1,40
--------------------------	------

Spessore sezione trasversi	0,60
n.	X
1	0,00
2	22,80

7.3.4 Trave prefabbricata

Per la descrizione geometrica delle sezioni della trave viene utilizzato il sistema di riferimento x,y locale, avente asse x allineato con l'asse Y globale ma di direzione discorde, ed asse y concorde con asse Z globale.

7.3.4.1 Sezione in campata

Vertice n.	x	y
1	-1,050	1,258
2	-1,050	1,400
3	-0,550	1,400
4	-0,550	1,350
5	-0,535	1,170
6	-0,412	0,354
7	-0,340	0,250
8	0,000	0,230
9	0,340	0,250
10	0,412	0,354
11	0,535	1,170
12	0,550	1,350
13	0,550	1,400
14	1,050	1,400
15	1,050	1,258
16	0,676	1,170
17	0,500	0,000
18	-0,500	0,000
19	-0,676	1,170
20	-1,050	1,258
21	0,000	0,000

Altezza della sezione	1,40
Spessore complessivo anime	0,28
Area sezione di calcestruzzo	0,72
Ordinata y baricentro	0,66
Ascissa x baricentro	0,00
J baricentro	0,18

7.3.4.2 Sezione in testata

Vertice n.	x	y
1	-1,050	1,258
2	-1,050	1,400
3	-0,450	1,400
4	-0,450	1,350
5	-0,436	1,187

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	36 di 125

Vertice n.	x	y
6	-0,326	0,459
7	-0,255	0,355
8	0,000	0,340
9	0,255	0,355
10	0,326	0,459
11	0,436	1,187
12	0,450	1,350
13	0,450	1,400
14	1,050	1,400
15	1,050	1,258
16	0,676	1,170
17	0,500	0,000
18	-0,500	0,000
19	-0,676	1,170
20	-1,050	1,258
21	0,000	0,000

Altezza della sezione	1,40
Spessore complessivo anime	0,56
Area sezione di calcestruzzo	1,02
Ordinata y baricentro	0,68
Ascissa x baricentro	0,00
J baricentro	0,22

7.3.5 Geometria getto in opera

La descrizione geometrica delle sezioni del getto in opera viene data nel sistema di riferimento X,Y,Z globale dell'impalcato

7.3.5.1 Sezione in campata

Vertice n.	Y	Z
1	6,500	1,400
2	6,500	1,700
3	0,000	1,700
4	-6,500	1,700
5	-6,500	1,400

X iniziale	1,80
X finale	21,00
Lunghezza in direz. X	19,20
Altezza della sezione	0,30
Area sezione	3,90
Z baricentro	1,55
J baricentrico	0,03

7.3.5.2 Sezione in testata

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	37 di 125

Vertice n.	Y	Z
1	6,500	1,400
2	6,500	1,700
3	0,000	1,700
4	-6,500	1,700
5	-6,500	1,400

Lunghezza in direz. X (2 testate)	3,60
Altezza della sezione	0,30
Area sezione	3,90
Z baricentro	1,55
J baricentrico	0,03

7.4 Parametri dei materiali

Ritiro differenziale trave - soletta	0.00003
Coeff. omogen. E cls soletta / E cls trave	0.92
E trave/soletta (calcolo frecce)	3.502945E7
Peso specifico trave prefabbricata	25.0
Peso specifico calcestruzzo getto in opera	25.0

7.5 RIPARTIZIONE TRASVERSALE DEI CARICHI

7.5.1 Parametri di Massonnet

Eccentricità trave verificata (n.1)	Y	-4,20
Luce di calcolo travi principali	L	22,80
Interasse traversi	L1	7,60
Semilarghezza teorica impalcato	B	5,25
Interasse travi	B1	2,10

Trave:

$$A_p = 1,44 \quad (\text{area sezione cls trave+soletta})$$

$$D_p = 1,11 \quad (\text{quota baricentro})$$

$$J_p = 0,46 \quad (\text{momento d'inerzia flessionale})$$

Traverso:

$$A_e = 1,43 \quad (\text{area sezione traverso/soletta})$$

$$D_e = 1,22 \quad (\text{quota baricentro da base sezione})$$

$$J_e = 0,34 \quad (\text{momento d'inerzia flessionale})$$

Larghezza soletta collaborante con il traverso = 2,90

Assunta, ai fini dell'applicazione del metodo di Massonet, pari alla larghezza del trasverso più 5s per parte dove s è lo spessore minimo della soletta

Coeff. omogen. E cls soletta / E cls trave = 0,92

Teta = 0,318

Radice alfa = 0,000

7.5.2 Coefficienti

Si calcolano i coefficienti d'influenza della 1^a trave che ha una eccentricità Y = 4,2 [m] e che risulta essere la più sollecitata:

Y=	5.25	3.94	2.63	1.31	0.00	-1.31	-2.63	-3.94	-5.25
K ₀	-1.310	-0.760	-0.206	0.358	0.942	1.551	2.187	2.842	3.498
K ₁	0.649	0.713	0.785	0.870	0.969	1.082	1.206	1.331	1.448
K _α	-1.310	-0.760	-0.206	0.358	0.942	1.551	2.187	2.842	3.498

Vengono riportati di seguito i coefficienti μ_a relativi alla sezione Y = 0,00 del traverso, ed alla prima armonica.

Y=	5.25	3.94	2.63	1.31	0.00	-1.31	-2.63	-3.94	-5.25
μ_a	-0.237	-0.120	-0.001	0.119	0.242	0.119	-0.001	-0.120	-0.237

7.6 ANALISI DEI CARICHI

In questo capitolo si valutano i carichi da ripartire secondo il metodo di Massonet; gli effetti di ritiro, ritiro differenziale e variazione termica differenziale sono valutati per singola trave nel capitolo successivo

7.6.1 Valori caratteristici delle azioni permanenti

7.6.1.1 Fase 1

Pesi gravanti sulla trave singola:

Lunghezza trave in asse	23.80	[m]
Peso trave (sezione filante)	17.95	[KN/m]
Peso trave (sezione ringrossata)	25.44	[KN/m]
Peso totale trave prefabbricata	457.89	[KN]
Peso soletta gravante sulla trave	25.13	[KN/m]
Peso traverso in testata	25.87	[KN]
Peso traverso in campata	20.34	[KN]

7.6.1.2 Fase 2

7.6.1.2.1 Pavimentazione

La larghezza della carreggiata viene suddivisa in 20 intervalli uguali e per ciascuno di essi si determina il valore del coefficiente K_{α} di Massonnet in corrispondenza del proprio baricentro. Si procede poi alla somma di tali effetti in modo da ottenere la porzione del carico pavimentazione agente sulla trave più sollecitata

Peso pavimentazione (1,80 [KN/m²]) gravante sulla trave: 3,20 [KN/m]

7.6.1.2.2 Peso dei cordoli

I cordoli in calcestruzzo non hanno funzione strutturale.

Il loro peso viene applicato al modello di calcolo come carico lineare uniforme distribuito su tutta la luce e posizionato in sezione trasversale con data eccentricità rispetto al baricentro dell'impalcato.

	peso lineare [KN/m]	Ecc. Y m	peso totale [KN]
cordolo sinistro	8.00	5.50	182.40
cordolo destro	8.00	-5.50	182.40

Peso totale cordoli = 364.80

7.6.1.2.3 Carichi lineari di 2a fase sull'impalcato

A questi carichi viene applicato il metodo di Massonnet calcolandone il relativo coefficiente di ripartizione trasversale per la trave in esame.

n.	Descrizione	[KN/m]	Ecc. Y	X'i	Rif.X'i	X'f	Rif.X'f
1	impianti DX	1,00	-5,40	-1,10	Appoggio iniziale	-1,10	Appoggio finale
2	impianti SX	1,00	5,40	-1,10	Appoggio iniziale	-1,10	Appoggio finale
3	Veletta DX	4,74	-6,35	-1,10	Appoggio iniziale	-1,10	Appoggio finale
4	Veletta SX	4,74	6,35	-1,10	Appoggio iniziale	-1,10	Appoggio finale
5	Parapetto DX	1,00	-6,20	-1,10	Appoggio iniziale	-1,10	Appoggio finale
6	Parapetto SX	1,00	6,20	-1,10	Appoggio iniziale	-1,10	Appoggio finale
7	Guardrail DX	1,40	-5,00	-1,10	Appoggio iniziale	-1,10	Appoggio finale
8	Guardrail SX	1,40	5,00	-1,10	Appoggio iniziale	-1,10	Appoggio finale

7.6.2 Valori caratteristici delle azioni variabili

Il numero delle colonne di carichi mobili da considerare nel calcolo dei ponti è quello massimo compatibile con la larghezza della carreggiata, comprese le eventuali banchine di rispetto e per sosta di emergenza, nonché gli eventuali marciapiedi non protetti e di altezza inferiore a 20 cm, tenuto conto che la larghezza di ingombro convenzionale è stabilita per ciascuna colonna in 3.00 m. In ogni caso il numero delle colonne non deve essere inferiore a 2, a meno che la larghezza della sede stradale sia inferiore a 5,40 m.

La disposizione dei carichi ed il numero delle colonne sulla carreggiata saranno volta per volta quelli che determinano le condizioni più sfavorevoli di sollecitazione per la struttura, membratura o sezione considerata.

Categoria ponte : *Stradale 1a categoria*

Numero assi per corsia: 2

corsia	Nome	carico asse Q	p	α_Q	α_q
1	Corsia 1	300,00	9,00	1,00	1,00
2	Corsia 2	200,00	2,50	1,00	1,00
3	Corsia 3	100,00	2,50	1,00	1,00

Carico folla sui marciapiedi= 5,00 [KN/m²]

7.7 COEFFICIENTI DI COMBINAZIONE

7.7.1 Stati Limite Ultimi

	$\gamma_{sup.}$	$\gamma_{inf.}$
Coeff. sicurezza carichi permanenti strutturali	1,35	1,00
Coeff. sicurezza carichi permanenti non strutturali	1,50	0,00
Coeff. sicurezza carichi traffico	1,35	0,00
Coeff. sicurezza carichi vento	1,50	0,00

7.7.2 Stati Limite di Esercizio

Carico	Ψ_0	Ψ_1	Ψ_2
LM1/UDL	0,40	0,40	0,00
LM1/TS	0,75	0,75	0,00
forze orizzontali	0,00	0,00	0,00
carico pedonale	0,00	0,00	0,00
LM4 folla	0,00	0,75	0,00
LM3	0,00	0,00	0,00
asse singolo LM2	0,00	0,75	0,00
vento	0,60	0,20	0,00
termico	0,60	0,60	0,50

7.8 APPLICAZIONE DEL METODO DI MASSONNET

7.8.1 peso cordoli

Descrizione	[KN/m]	Ecc. Y	K Massonnet	μ Massonnet
cordolo sinistro	8.00	5.375	-1.415	-0.260
cordolo destro	8.00	-5.375	3.623	-0.260

7.8.2 Lineari per trave

Vengono considerati concentrati in direzione y e uniformemente distribuiti in direzione x.

n.	Descrizione	[KN/m]	Ecc. Y	K Massonnet	μ Massonnet
1	impianti DX	1,00	-5,40	3,541	-0,255
2	impianti SX	1,00	5,40	-1,402	-0,255
3	Veletta DX	4,74	-6,35	4,076	-0,356
4	Veletta SX	4,74	6,35	-1,876	-0,356
5	Parapetto DX	1,00	-6,20	3,931	-0,328
6	Parapetto SX	1,00	6,20	-1,747	-0,328
7	Guardrail DX	1,40	-5,00	3,347	-0,218
8	Guardrail SX	1,40	5,00	-1,230	-0,218

7.8.3 Carichi mobili per massimo effetto sulla trave 1

Descrizione	$Q \cdot \alpha$ [KN]	$q \cdot \alpha$ [KN/m]	Ecc. Y	Larghezza	K_a
Corsia 1	300,00	27,00	-3,00	3,00	2,373
Corsia 2	200,00	7,50	0,00	3,00	0,942

Descrizione	q [KN/m]	Ecc. Y	Larghezza	K_a
Folla marc. dx	6,00	-5,60	1,20	3,673

Coefficiente di incremento dinamico = 1.0

Le colonne di carico vengono posizionate in direzione x in modo da generare la massima sollecitazione nella specifica sezione di verifica.




Figura 10 - Disposizione per calcolo trave di bordo

7.8.4 Carichi mobili per calcolo M_{max} su traverso

Per la ricerca del massimo momento flettente (che tende le fibre inferiori) si dispongono i carichi in vari modi sia in senso longitudinale che trasversale. Viene qui riportata la configurazione più sfavorevole per la sezione $Y=0$ in asse travi.

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	42 di 125

Descrizione	$Q \cdot \alpha$ [KN]	$q \cdot \alpha$ [KN/m]	Ecc. Y	Larghezza	μ
Corsia 1	300,00	27,00	0,00	3,00	0,242




Figura 11 - Disposizione per calcolo M max su trasverso

7.8.5 Carichi mobili per calcolo M min su traverso

Per la ricerca del minimo momento flettente (che tende le fibre superiori) si dispongono i carichi in vari modi sia in senso longitudinale che trasversale. Viene qui riportata la configurazione più sfavorevole per la sezione $Y=0$ in asse travi.

Descrizione	$Q \cdot \alpha$ [KN]	$q \cdot \alpha$ [KN/m]	Ecc. Y	Larghezza	μ
Corsia 1	300,00	27,00	-3,00	3,00	-0,035
Corsia 2	200,00	7,50	3,00	3,00	-0,035

Descrizione	q [KN/m]	Ecc. Y	Larghezza	μ
Folla SX	6,00	5,60	1,20	-0,269
Folla DX	6,00	-5,60	1,20	-0,269

N




Figura 12 - Disposizione per calcolo M min su trasverso

7.8.6 Carichi mobili per calcolo N max su sottostrutture

Per la ricerca del minimo momento flettente (che tende le fibre superiori) si dispongono i carichi in vari modi sia in senso longitudinale che trasversale. Viene qui riportata la configurazione più sfavorevole per la sezione $Y=0$ in asse travi.

Descrizione	$Q \cdot \alpha$ [KN]	$q \cdot \alpha$ [KN/m]	Ecc. Y	Larghezza	K_a
Corsia 1	300,00	27,00	-3,00	3,00	1,349
Corsia 2	200,00	7,50	0,00	3,00	1,018
Corsia 3	100,00	7,50	3,00	3,00	0,651

Descrizione	q [KN/m]	Ecc. Y	Larghezza	K_a
Folla marc. sx	6,00	5,60	1,20	0,345

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	44 di 125

Descrizione	q [KN/m]	Ecc. Y	Larghezza	Ka
Folla marc. dx	6.00	-5.60	1.20	1.578




Figura 13 - Disposizione per N max su sottostrutture

SOLLECITAZIONI SULLA TRAVE 1

In questo capitolo si valutano le sollecitazioni ripartire secondo il metodo di Massonet; gli effetti di precompressione, ritiro, ritiro differenziale e variazione termica differenziale sono valutati per singola trave nel capitolo successivo

7.8.7 Valori caratteristici sollecitazioni

7.8.7.1 Al taglio trefoli ed in opera


Sez.X	Descrizione	peso trave		peso soletta+traversi	
		M	V	M	V
0.00	appoggio	0.00	216.23	0.00	306.76
1.00		203.16	190.80	293.86	281.64
2.00		382.00	168.72	562.71	256.51
3.00		541.67	150.77	806.56	231.39
4.00		683.48	132.82	1025.40	206.26
5.00		807.43	114.87	1219.24	181.14
6.00		913.51	96.92	1388.08	156.01
7.00		1001.56	78.97	1531.67	130.89
8.00		1071.34	61.03	1641.55	85.43
9.00		1123.25	43.08	1714.23	60.30
10.00		1157.31	25.13	1761.90	35.17
11.00		1173.50	7.18	1784.56	10.05
11.40	mezzeria	1175.38	0.00	1787.20	0.00
12.00		1171.83	-10.77	1782.23	-15.08
13.00		1152.30	-28.72	1754.88	-40.20
14.00		1114.56	-46.67	1702.06	-65.33
15.00		1058.88	-64.62	1624.11	-90.45
16.00		985.03	-82.56	1504.46	-135.91
17.00		893.46	-100.51	1355.95	-161.04
18.00		784.04	-118.46	1182.44	-186.16
19.00		656.76	-136.41	983.92	-211.29
20.00		511.61	-154.36	760.40	-236.41
21.00		348.04	-172.63	511.16	-261.54
22.00		164.28	-195.87	236.82	-286.66
22.80	appoggio	0.00	-216.23	0.00	-306.76

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	46 di 125

- peso trave
- peso soletta+traversi
- fase 1 - lineari per trave
- peso cordoli
- permanenti portati
- Traffico: tandem TS
- Traffico: distribuito UDL
- Traffico: folia sui marciapiedi
- Traffico: folia in carreggiata
- Traffico: gruppo 1


- Trave 1
- Trave 2
- Trave 3
- Trave 4
- Trave 5
- Traverso 1
- Traverso 2
- Appoggi



- nessuna combinazione
- S.L.U. Persistenti e transitorie
- S.L.U. Situazioni Accidentali
- S.L.E. Rara 2ª fase
- S.L.E. Frequente 2ª fase
- S.L.E. Quasi permanente 2ª fase
- S.L.U. Sismica

- peso trave
- peso soletta+traversi
- fase 1 - lineari per trave
- peso cordoli
- permanenti portati
- Traffico: tandem TS
- Traffico: distribuito UDL
- Traffico: folia sui marciapiedi
- Traffico: folia in carreggiata
- Traffico: gruppo 1

- Trave 1
- Trave 2
- Trave 3
- Trave 4
- Trave 5
- Traverso 1
- Traverso 2
- Appoggi



- nessuna combinazione
- S.L.U. Persistenti e transitorie
- S.L.U. Situazioni Accidentali
- S.L.E. Rara 2ª fase
- S.L.E. Frequente 2ª fase
- S.L.E. Quasi permanente 2ª fase
- S.L.U. Sismica

7.8.7.2 Seconda fase - carichi permanenti

Sez.X	Descrizione	peso cordoli		
		M	V	T
0.00	appoggio	0.00	40.28	0.00
1.00		38.47	36.75	0.00
2.00		73.41	33.21	0.00
3.00		104.85	29.68	0.00
4.00		132.76	26.15	0.00
5.00		157.16	22.61	0.00
6.00		178.05	19.08	0.00
7.00		195.38	15.55	0.00
8.00		209.12	12.01	0.00
9.00		219.34	8.48	0.00
10.00		226.04	4.95	0.00
11.00		229.23	1.41	0.00
11.40	mezzeria	229.60	0.00	0.00
12.00		228.90	-2.12	0.00
13.00		225.05	-5.65	0.00


RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	48 di 125

Sez.X	Descrizione	peso cordoli		
		M	V	T
14.00		217.62	-9.19	0.00
15.00		206.66	-12.72	0.00
16.00		192.12	-16.25	0.00
17.00		174.10	-19.79	0.00
18.00		152.56	-23.32	0.00
19.00		127.50	-26.85	0.00
20.00		98.93	-30.39	0.00
21.00		66.74	-33.92	0.00
22.00		31.02	-37.45	0.00
22.80	appoggio	0.00	-40.28	0.00

- peso trave
- peso soletta+traversi
- fase 1 - lineari per trave
- peso cordoli
- permanenti portati
- Traffico: tandem TS
- Traffico: distribuito UDL
- Traffico: folla sui marciapiedi
- Traffico: folla in carreggiata
- Traffico: gruppo 1

- Trave 1
- Trave 2
- Trave 3
- Trave 4
- Trave 5
- Traverso 1
- Traverso 2
- Appoggi




- nessuna combinazione
- S.L.U. Persistenti e transitorie
- S.L.U. Situazioni Accidentali
- S.L.E. Rara 2fase
- S.L.E. Frequente 2fase
- S.L.E. Quasi permanente 2fase
- S.L.U. Sismica

Sez.X	Descrizione	permanenti portati		
		M	V	T
0.00	appoggio	0.00	78.28	0.00
1.00		74.75	71.42	0.00
2.00		142.68	64.55	0.00
3.00		203.76	57.68	0.00
4.00		258.02	50.81	0.00

Sez.X	Descrizione	permanenti portati		
		M	V	T
5.00		305.43	43.95	0.00
6.00		346.02	37.08	0.00
7.00		379.71	30.21	0.00
8.00		406.40	23.35	0.00
9.00		426.26	16.48	0.00
10.00		439.29	9.61	0.00
11.00		445.49	2.75	0.00
11.40	mezzeria	446.21	0.00	0.00
12.00		444.85	-4.12	0.00
13.00		437.38	-10.99	0.00
14.00		422.94	-17.85	0.00
15.00		401.64	-24.72	0.00
16.00		373.38	-31.59	0.00
17.00		338.35	-38.45	0.00
18.00		296.49	-45.32	0.00
19.00		247.79	-52.19	0.00
20.00		192.26	-59.06	0.00
21.00		129.70	-65.92	0.00
22.00		60.28	-72.79	0.00
22.80	appoggio	0.00	-78.28	0.00

- peso trave
- peso soletta-traversi
- fase 1 - lineari per trave
- peso cordoli
- permanenti portati
- Traffico: tandem TS
- Traffico: distribuito UDL
- Traffico: folla sui marciapiedi
- Traffico: folla in carreggiata
- Traffico: gruppo 1

- Trave 1
- Trave 2
- Trave 3
- Trave 4
- Trave 5
- Traverso 1
- Traverso 2
- Appoggi



- nessuna combinazione
- S.L.U. Persistenti e transitorie
- S.L.U. Situazioni Accidentali
- S.L.E. Rara 2ª fase
- S.L.E. Frequente 2ª fase
- S.L.E. Quasi permanente 2ª fase
- S.L.U. Sismica

7.8.7.3 Seconda fase - carichi da traffico

Sez.X	Descrizione	Tandem-TS		
		M	V	T
0.00	appoggio	0.00	350.65	0.00
1.00		334.42	334.86	0.00
2.00		637.41	319.06	0.00
3.00		908.95	303.27	0.00
4.00		1149.06	287.47	0.00
5.00		1357.73	271.68	0.00
6.00		1534.97	255.88	0.00
7.00		1680.46	240.09	0.00
8.00		1793.80	224.29	0.00
9.00		1875.69	208.50	0.00
10.00		1926.15	192.70	0.00
11.00		1945.17	176.91	0.00
11.40	mezzeria	1944.70	-170.59	0.00
12.00		1944.13	-180.06	0.00
13.00		1919.23	-195.86	0.00
14.00		1862.29	-211.65	0.00
15.00		1773.76	-227.45	0.00
16.00		1653.26	-243.25	0.00


RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	51 di 125

Sez.X	Descrizione	Tandem-TS		
		M	V	T
17.00		1501.58	-259.04	0.00
18.00		1318.47	-274.84	0.00
19.00		1103.92	-290.63	0.00
20.00		857.93	-306.43	0.00
21.00		579.61	-322.22	0.00
22.00		269.72	-338.02	0.00
22.80	appoggio	0.00	-350.65	0.00

- peso trave
- peso soletta+traversi
- fase 1 - lineari per trave
- peso cordoli
- permanenti portati
- Traffico: tandem TS
- Traffico: distribuito UDL
- Traffico: folia sui marciapiedi
- Traffico: folia in carreggiata
- Traffico: gruppo 1

- Trave 1
- Trave 2
- Trave 3
- Trave 4
- Trave 5
- Traverso 1
- Traverso 2
- Appoggi




- nessuna combinazione
- S.L.U. Persistenti e transitorie
- S.L.U. Situazioni Accidentali
- S.L.E. Rara 2ª fase
- S.L.E. Frequente 2ª fase
- S.L.E. Quasi permanente 2ª fase
- S.L.U. Sismica

Sez.X	Descrizione	Distribuito-UDL		
		M	V	T
0.00	appoggio	0.00	162.19	0.00
1.00		154.88	148.28	0.00
2.00		295.60	135.00	0.00
3.00		422.17	122.33	0.00
4.00		534.57	110.29	0.00
5.00		632.82	98.87	0.00
6.00		716.91	88.07	0.00
7.00		786.70	77.89	0.00

Sez.X	Descrizione	Distribuito-UDL		
		M	V	T
8.00		842.01	68.35	0.00
9.00		883.16	59.43	0.00
10.00		910.16	51.14	0.00
11.00		922.99	43.46	0.00
11.40	mezzeria	924.49	36.39	0.00
12.00		921.67	-44.94	0.00
13.00		906.19	-52.73	0.00
14.00		876.27	-61.16	0.00
15.00		832.14	-70.21	0.00
16.00		773.60	-79.89	0.00
17.00		701.02	-90.19	0.00
18.00		614.28	-101.10	0.00
19.00		513.39	-112.64	0.00
20.00		398.34	-124.80	0.00
21.00		268.72	-137.60	0.00
22.00		124.89	-151.02	0.00
22.80	appoggio	0.00	-162.19	0.00

- peso trave
- peso soletta-traversi
- fase 1 - lineari per trave
- peso cordoli
- permanenti portati
- Traffico: tandem TS
- Traffico: distribuito UDL
- Traffico: folla sui marciapiedi
- Traffico: folla in carreggiata
- Traffico: gruppo 1

- Trave 1
- Trave 2
- Trave 3
- Trave 4
- Trave 5
- Traverso 1
- Traverso 2
- Appoggio




- nessuna combinazione
- S.L.U. Persistenti e transitorie
- S.L.U. Situazioni Accidentali
- S.L.E. Rara 2^a fase
- S.L.E. Frequente 2^a fase
- S.L.E. Quasi permanente 2^a fase
- S.L.U. Sismica

Sez.X	Descrizione	Folla marciapiedi		
		M	V	T

Sez.X	Descrizione	Folla marciapiedi		
		M	V	T
0.00	appoggio	0.00	50.25	0.00
1.00		47.99	45.84	0.00
2.00		91.59	41.44	0.00
3.00		130.80	37.03	0.00
4.00		165.63	32.62	0.00
5.00		196.07	28.21	0.00
6.00		222.12	23.80	0.00
7.00		243.75	19.40	0.00
8.00		260.88	14.99	0.00
9.00		273.63	10.58	0.00
10.00		282.00	6.17	0.00
11.00		285.97	1.76	0.00
11.40	mezzeria	286.44	0.00	0.00
12.00		285.56	-2.64	0.00
13.00		280.77	-7.05	0.00
14.00		271.50	-11.46	0.00
15.00		257.82	-15.87	0.00
16.00		239.69	-20.28	0.00
17.00		217.20	-24.69	0.00
18.00		190.33	-29.09	0.00
19.00		159.07	-33.50	0.00
20.00		123.42	-37.91	0.00
21.00		83.26	-42.32	0.00
22.00		38.69	-46.73	0.00
22.80	appoggio	0.00	-50.25	0.00

- peso trave
- peso soletta-traversi
- fase 1 - lineari per trave
- peso cordoli
- permanenti portati
- Traffico: tandem TS
- Traffico: distribuito UDL
- Traffico: folla sui marciapiedi
- Traffico: folla in carreggiata
- Traffico: gruppo 1

- Trave 1
- Trave 2
- Trave 3
- Trave 4
- Trave 5
- Traverso 1
- Traverso 2
- Appoggi




- nessuna combinazione
- S.L.U. Persistenti e transitorie
- S.L.U. Situazioni Accidentali
- S.L.E. Rara 2ª fase
- S.L.E. Frequente 2ª fase
- S.L.E. Quasi permanente 2ª fase
- S.L.U. Sismica

Sez.X		gruppo1 (tab. 5.1.IV)		
		M	V	T
0.00	appoggio	0.00	537.97	0.00
1.00		513.30	506.06	0.00
2.00		978.81	474.78	0.00
3.00		1396.52	444.11	0.00
4.00		1766.45	414.07	0.00
5.00		2088.59	384.65	0.00
6.00		2362.93	355.85	0.00
7.00		2589.03	327.67	0.00
8.00		2766.25	300.14	0.00
9.00		2895.67	273.22	0.00
10.00		2977.31	246.92	0.00
11.00		3011.15	221.25	0.00
11.40	mezzeria	3012.40	-134.20	0.00
12.00		3008.58	-226.33	0.00
13.00		2965.80	-252.12	0.00
14.00		2874.31	-278.54	0.00
15.00		2734.81	-305.59	0.00
16.00		2546.70	-333.27	0.00
17.00		2311.20	-361.57	0.00

Sez.X		gruppo1 (tab. 5.1.IV)		
		M	V	T
18.00		2027.92	-390.48	0.00
19.00		1696.84	-420.02	0.00
20.00		1317.98	-450.18	0.00
21.00		889.95	-480.98	0.00
22.00		413.96	-512.40	0.00
22.80	appoggio	0.00	-537.97	0.00

- peso trave
- peso soletta+traversi
- fase 1 - lineari per trave
- peso cordoli
- permanenti portati
- Traffico: tandem TS
- Traffico: distribuito UDL
- Traffico: folla sui marciapiedi
- Traffico: folla in carreggiata
- Traffico: gruppo 1

- Trave 1
- Trave 2
- Trave 3
- Trave 4
- Trave 5
- Traverso 1
- Traverso 2
- Appoggi



- nessuna combinazione
- S.L.U. Persistenti e transitorie
- S.L.U. Situazioni Accidentali
- S.L.E. Rara 2ª fase
- S.L.E. Frequente 2ª fase
- S.L.E. Quasi permanente 2ª fase
- S.L.U. Sismica

7.8.7.4 In fase di sollevamento

Si ipotizza un coefficiente di incremento dinamico 0,15 per tenere conto degli effetti dinamici durante la fase di sollevamento; il peso proprio del manufatto viene pertanto incrementato/decrementato del 15% per questa verifica.

Si ipotizza che i fori per il sollevamento siano posizionati a 60 cm dagli estremi.

Sez.X	Descrizione	M max	M min
-0,50		0,00	0,00
0,10	aggancio	-3,82	-5,17
0,50		88,75	65,60

Sez.X	Descrizione	M max	M min
1,50		303,77	224,53
2,50		494,13	365,22
3,50		664,18	490,92
4,50		814,09	601,72
5,50		943,84	697,62
6,50		1053,44	778,63
7,50		1142,54	844,49
8,50		1211,02	895,10
9,50		1259,51	930,94
10,50		1287,85	951,89
11,50		1296,36	958,18
12,50		1284,08	949,11
13,50		1251,92	925,33
14,50		1199,00	886,22
15,50		1125,93	832,21
16,50		1032,71	763,31
17,50		919,34	679,51
18,50		785,82	580,82
19,50		632,15	467,24
20,50		458,07	338,58
21,50		262,80	194,24
22,70	aggancio	-3,82	-5,17
23,30		0,00	0,00

7.8.8 Valori di combinazione

7.8.8.1 Combinazioni SLU

7.8.8.1.1 Al taglio dei trefoli

$$E_d = E \{ \gamma_{G1,sup} \cdot G_{1k,1} \}$$

$$E_d = E \{ \gamma_{G1,inf} \cdot G_{1k,1} \}$$

Le sollecitazioni in tabella rappresentano l'involuppo delle due combinazioni considerate

Sez.X	Descrizione	M	V
0.00	appoggio	0.00	291.91
1.00		274.26	257.58
2.00		515.70	227.77
3.00		731.26	203.54
4.00		922.70	179.31
5.00		1090.02	155.08
6.00		1233.24	130.85
7.00		1352.10	106.62
8.00		1446.31	82.38
9.00		1516.39	58.15
10.00		1562.37	33.92
11.00		1584.23	9.69
11.40	mezzeria	1586.77	0.00
12.00		1581.97	-14.54
13.00		1555.60	-38.77

Sez.X	Descrizione	M	V
14.00		1504.66	-63.00
15.00		1429.49	-87.23
16.00		1329.78	-111.46
17.00		1206.18	-135.69
18.00		1058.46	-159.92
19.00		886.62	-184.15
20.00		690.67	-208.38
21.00		469.86	-233.05
22.00		221.78	-264.43
22.80	appoggio	0.00	-291.91

7.8.8.1.2 In fase di sollevamento

$$E_d = E \{ \gamma_{G1,sup} \cdot G_{1k,1} \cdot \varphi_{din,sup} \}$$

$$E_d = E \{ \gamma_{G1,inf} \cdot G_{1k,1} \cdot \varphi_{din,inf} \}$$

Dove, con riferimento ai paragrafi precedenti $\varphi_{din,sup}$ e $\varphi_{din,inf}$ sono pari a 1,15 e 0,85

Sez.X	Descrizione	Mmax	Mmin
0.00	appoggio	-2.70	-4.94
1.00		274.92	150.52
2.00		552.58	302.54
3.00		800.47	438.26
4.00		1020.62	558.79
5.00		1213.05	664.15
6.00		1377.74	754.32
7.00		1514.44	829.16
8.00		1622.77	888.47
9.00		1703.37	932.60
10.00		1756.24	961.55
11.00		1781.38	975.31
11.40	mezzeria	1784.30	976.91
12.00		1778.78	973.89
13.00		1748.46	957.29
14.00		1689.88	925.21
15.00		1603.43	877.88
16.00		1488.77	815.11
17.00		1346.62	737.28
18.00		1176.74	644.27
19.00		979.13	536.08
20.00		753.79	412.70
21.00		499.85	273.67
22.00		214.57	117.48
22.80	appoggio	-2.70	-4.94

7.8.8.1.3 Al getto soletta

$$E_d = E \{ \sum \gamma_{G1,sup} \cdot G_{1k,i} + \sum \gamma_{G2,sup} \cdot G_{2k,i} \}$$

$$E_d = E \left\{ \sum \gamma_{G1,inf} \cdot G1_{k,i} + \sum \gamma_{G2,inf} \cdot G2_{k,i} \right\}$$

Sez.X	Descrizione	M	V
0.00	appoggio	0.00	706.04
1.00		670.97	637.79
2.00		1275.36	574.06
3.00		1820.11	515.91
4.00		2306.99	457.76
5.00		2736.00	399.61
6.00		3107.14	341.47
7.00		3419.86	283.32
8.00		3662.40	197.71
9.00		3830.60	139.56
10.00		3940.93	81.41
11.00		3993.39	23.26
11.40	mezzeria	3999.49	0.00
12.00		3987.98	-34.89
13.00		3924.69	-93.04
14.00		3802.44	-151.19
15.00		3622.04	-209.34
16.00		3360.81	-294.95
17.00		3036.71	-353.10
18.00		2654.75	-411.24
19.00		2214.92	-469.39
20.00		1717.21	-527.54
21.00		1159.93	-586.13
22.00		541.49	-651.43
22.80	appoggio	0.00	-706.04

7.8.8.1.4 Seconda fase P/T

Dove P e T persistenti e transitorie (sollevamento/trasporto) indica che viene considerato il valore più sfavorevole.

$$E_d = E \left\{ \sum \gamma_{G1,sup} \cdot G1_{k,i} + \sum \gamma_{G2,sup} \cdot G2_{k,i} \right\}$$

$$E_d = E \left\{ \sum \gamma_{G1,inf} \cdot G1_{k,i} + \sum \gamma_{G2,inf} \cdot G2_{k,i} \right\}$$

$$E_d = E \left\{ \sum \gamma_{G1,sup} \cdot G1_{k,i} + \sum \gamma_{G2,sup} \cdot G2_{k,i} + \gamma_{Q,traffico} \cdot Q_{k,gruppo 1} \right\}$$


$$E_d = E \left\{ \sum \gamma_{G1,inf} \cdot G1_{k,i} + \sum \gamma_{G2,inf} \cdot G2_{k,i} + \gamma_{Q,traffico} \cdot Q_{k,gruppo 1} \right\}$$

Sez.X	Descrizione	M	V	T
0.00	appoggio	0.00	1583.75	0.00
1.00		1508.55	1459.14	0.00
2.00		2872.78	1339.89	0.00
3.00		4099.63	1227.06	0.00
4.00		5190.87	1115.07	0.00
5.00		6146.51	1003.92	0.00
6.00		6966.54	893.60	0.00
7.00		7649.66	784.13	0.00

Sez.X	Descrizione	M	V	T
8.00		8183.09	648.06	0.00
9.00		8564.44	540.29	0.00
10.00		8810.18	433.35	0.00
11.00		8920.31	327.26	0.00
11.40	mezzeria	8929.49	-181.16	0.00
12.00		8910.19	-348.40	0.00
13.00		8774.70	-454.65	0.00
14.00		8501.01	-561.76	0.00
15.00		8091.06	-669.71	0.00
16.00		7521.21	-805.97	0.00
17.00		6811.43	-915.61	0.00
18.00		5966.04	-1026.08	0.00
19.00		4985.05	-1137.39	0.00
20.00		3868.44	-1249.54	0.00
21.00		2612.29	-1362.99	0.00
22.00		1216.96	-1483.99	0.00
22.80	appoggio	0.00	-1583.75	0.00

- peso trave
- peso soletta-traversi
- fase 1 - lineari per trave
- peso cordoli
- permanenti portati
- Traffico: tandem TS
- Traffico: distribuito UD/L
- Traffico: folia sui marciapiedi
- Traffico: folia in carreggiata
- Traffico: gruppo 1

- Trave 1
- Trave 2
- Trave 3
- Trave 4
- Trave 5
- Traverso 1
- Traverso 2
- Appoggi



- nessuna combinazione
- S.L.U. Persistenti e transitorie
- S.L.U. Situazioni Accidentali
- S.L.E. Rara 2° fase
- S.L.E. Frequente 2° fase
- S.L.E. Quasi permanente 2° fase
- S.L.U. Sismica

7.8.9 Combinazioni SLE

7.8.9.1 Al taglio dei trefoli

$$E_d = E \{ G1_{k,1} \}$$

Sez.X	Descrizione	M	V
-------	-------------	---	---

Sez.X	Descrizione	M	V
0.00	appoggio	0.00	216.23
1.00		203.16	190.80
2.00		382.00	168.72
3.00		541.67	150.77
4.00		683.48	132.82
5.00		807.43	114.87
6.00		913.51	96.92
7.00		1001.56	78.97
8.00		1071.34	61.03
9.00		1123.25	43.08
10.00		1157.31	25.13
11.00		1173.50	7.18
11.40	mezzeria	1175.38	0.00
12.00		1171.83	-10.77
13.00		1152.30	-28.72
14.00		1114.56	-46.67
15.00		1058.88	-64.62
16.00		985.03	-82.56
17.00		893.46	-100.51
18.00		784.04	-118.46
19.00		656.76	-136.41
20.00		511.61	-154.36
21.00		348.04	-172.63
22.00		164.28	-195.87
22.80	appoggio	0.00	-216.23

7.8.9.2 In fase di sollevamento

$$E_d = E \{ G1_{k,1} \cdot \Phi_{din,sup} \}$$

$$E_d = E \{ G1_{k,1} \cdot \Phi_{din,inf} \}$$

Sez.X	Descrizione	Mmax	Mmin
0.00	appoggio	-2.70	-3.66
1.00		203.65	150.52
2.00		409.32	302.54
3.00		592.94	438.26
4.00		756.02	558.79
5.00		898.55	664.15
6.00		1020.55	754.32
7.00		1121.81	829.16
8.00		1202.05	888.47
9.00		1261.76	932.60
10.00		1300.92	961.55
11.00		1319.54	975.31
11.40	mezzeria	1321.71	976.91
12.00		1317.62	973.89
13.00		1295.16	957.29
14.00		1251.76	925.21
15.00		1187.72	877.88
16.00		1102.79	815.11
17.00		997.50	737.28
18.00		871.66	644.27

Sez.X	Descrizione	Mmax	Mmin
19.00		725.28	536.08
20.00		558.36	412.70
21.00		370.26	273.67
22.00		158.94	117.48
22.80	appoggio	-2.70	-3.66

7.8.9.3 Al getto soletta

$$E_d = E \{ \sum G_{1k,i} + \sum G_{2k,i} \}$$

Sez.X	Descrizione	M	V
0.00	appoggio	0.00	522.99
1.00		497.01	472.44
2.00		944.71	425.23
3.00		1348.23	382.16
4.00		1708.88	339.08
5.00		2026.67	296.01
6.00		2301.59	252.94
7.00		2533.23	209.86
8.00		2712.89	146.45
9.00		2837.48	103.38
10.00		2919.21	60.30
11.00		2958.06	17.23
11.40	mezzeria	2962.58	0.00
12.00		2954.06	-25.84
13.00		2907.18	-68.92
14.00		2816.62	-111.99
15.00		2682.99	-155.07
16.00		2489.49	-218.48
17.00		2249.42	-261.55
18.00		1966.48	-304.63
19.00		1640.68	-347.70
20.00		1272.01	-390.77
21.00		859.20	-434.17
22.00		401.11	-482.54
22.80	appoggio	0.00	-522.99

7.8.9.4 Seconda fase - S.L.E. Rara 2^a fase

$$E_d = E \{ \sum G_{1k,2^a \text{ fase}} + \sum G_{2k,2^a \text{ fase}} + Q_{k, \text{gruppo 1}} \}$$

Sez.X	Descrizione	M	V	T
0.00	appoggio	0.00	641.46	0.00
1.00		612.12	600.47	0.00
2.00		1167.42	560.11	0.00
3.00		1665.89	520.37	0.00
4.00		2107.54	481.25	0.00
5.00		2492.36	442.75	0.00
6.00		2820.36	404.87	0.00
7.00		3091.00	367.62	0.00


RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
L102	02 D 78	CL	IV007 001	A	62 di 125

Sez.X	Descrizione	M	V	T
8.00		3303.50	331.00	0.00
9.00		3459.18	295.00	0.00
10.00		3558.04	259.63	0.00
11.00		3600.08	224.88	0.00
11.40	mezzeria	3602.94	-134.20	0.00
12.00		3596.66	-231.77	0.00
13.00		3544.00	-266.64	0.00
14.00		3433.43	-302.15	0.00
15.00		3265.76	-338.27	0.00
16.00		3040.30	-375.03	0.00
17.00		2758.49	-412.40	0.00
18.00		2419.87	-450.40	0.00
19.00		2024.42	-489.01	0.00
20.00		1572.14	-528.25	0.00
21.00		1061.41	-568.13	0.00
22.00		493.64	-608.63	0.00
22.80	appoggio	0.00	-641.46	0.00

- peso trave
- peso soletta+traversi
- fase 1 - Iniziali per trave
- peso cordoli
- permanenti portati
- Traffico: tandem TS
- Traffico: distribuito UDL
- Traffico: folla sui marciapiedi
- Traffico: folla in carreggiata
- Traffico: gruppo 1

- Trave 1
- Trave 2
- Trave 3
- Trave 4
- Trave 5
- Traverso 1
- Traverso 2
- Appoggi



- nessuna combinazione
- S.L.U. Permanente e transitorie
- S.L.U. Situazioni Accidentali
- S.L.E. Rara 2ª fase
- S.L.E. Frequente 2ª fase
- S.L.E. Quasi permanente 2ª fase
- S.L.U. Sismica

7.8.9.5 Seconda fase - S.L.E. Frequente 2ª fase


$$E_d = E \left\{ \sum G_{1,k,2}^{a \text{ fase}} + \sum G_{2,k,2}^{a \text{ fase}} + \psi_1 \cdot Q_{k,\text{gruppo 1}} \right\}$$

Sez.X	Descrizione	M	V	T
0.00	appoggio	0.00	456.48	0.00
1.00		435.59	427.79	0.00
2.00		830.70	399.34	0.00
3.00		1185.35	371.15	0.00

Sez.X	Descrizione	M	V	T
4.00		1499.53	343.21	0.00
5.00		1773.24	315.51	0.00
6.00		2006.48	288.06	0.00
7.00		2198.86	260.86	0.00
8.00		2349.85	233.92	0.00
9.00		2460.36	207.22	0.00
10.00		2530.41	180.77	0.00
11.00		2559.99	154.58	0.00
11.40	mezzeria	2561.96	-113.38	0.00
12.00		2557.62	-159.79	0.00
13.00		2520.48	-186.04	0.00
14.00		2442.09	-212.54	0.00
15.00		2323.04	-239.28	0.00
16.00		2162.82	-266.29	0.00
17.00		1962.49	-293.53	0.00
18.00		1721.68	-321.03	0.00
19.00		1440.40	-348.77	0.00
20.00		1118.65	-376.76	0.00
21.00		755.28	-405.01	0.00
22.00		351.28	-433.51	0.00
22.80	appoggio	0.00	-456.48	0.00

- peso trave
- peso soletta+traversi
- fase 1 - lineari per trave
- peso corridoi
- permanenti portati
- Traffico: tandem TS
- Traffico: distribuito UDL
- Traffico: folia sui marciapiedi
- Traffico: folia in carreggiata
- Traffico: gruppo 1

- Trave 1
- Trave 2
- Trave 3
- Trave 4
- Trave 5
- Traverso 1
- Traverso 2
- Appoggi



- nessuna combinazione
- S.L.U. Persistenti e transitorie
- S.L.U. Situazioni Accidentali
- S.L.E. Rara 2ª fase
- S.L.E. Frequente 2ª fase
- S.L.E. Quasi permanente 2ª fase
- S.L.U. Sismica

7.8.9.6 Seconda fase - S.L.E. Quasi permanente 2ª fase

$$E_d = E \left\{ \sum G_{1,k,2^a \text{ fase}} + \sum G_{2,k,2^a \text{ fase}} + \psi_2 \cdot Q_{k,\text{gruppo 1}} \right\}$$


RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
L102	02 D 78	CL	IV007 001	A	64 di 125

Sez.X	Descrizione	M	V	T
0.00	appoggio	0.00	128.61	0.00
1.00		122.82	117.33	0.00
2.00		234.41	106.05	0.00
3.00		334.77	94.77	0.00
4.00		423.90	83.49	0.00
5.00		501.81	72.20	0.00
6.00		568.49	60.92	0.00
7.00		623.83	49.64	0.00
8.00		667.69	38.36	0.00
9.00		700.33	27.08	0.00
10.00		721.73	15.79	0.00
11.00		731.91	4.51	0.00
11.40	mezzeria	733.09	0.00	0.00
12.00		730.86	-6.77	0.00
13.00		718.58	-18.05	0.00
14.00		694.86	-29.33	0.00
15.00		659.86	-40.61	0.00
16.00		613.44	-51.90	0.00
17.00		555.89	-63.18	0.00
18.00		487.11	-74.46	0.00
19.00		407.10	-85.74	0.00
20.00		315.87	-97.02	0.00
21.00		213.09	-108.31	0.00
22.00		99.03	-119.59	0.00
22.80	appoggio	0.00	-128.61	0.00

- peso trave
- peso soletta+traversi
- fase 1 - lineari per trave
- peso cordoli
- permanenti portati
- Traffico: tandem TS
- Traffico: distribuito UDL
- Traffico: folia sui marciapiedi
- Traffico: folia in carreggiata
- Traffico: gruppo 1

- Trave 1
- Trave 2
- Trave 3
- Trave 4
- Trave 5
- Traverso 1
- Traverso 2
- Appoggi



- nessuna combinazione
- S.L.U. Persistenti e transitorie
- S.L.U. Situazioni Accidentali
- S.L.E. Rara 2ª fase
- S.L.E. Frequente 2ª fase
- S.L.E. Quasi permanente 2ª fase
- S.L.U. Sismica

7.9 SOLLECITAZIONI SUL TRAVERSO IN CAMPATA

Vengono valutati i momenti flettenti massimi e minimi agenti sul traverso in campata per effetto dei carichi permanenti e del transito dei carichi da traffico.

7.9.1 Valori caratteristici M

7.9.1.1 Carichi permanenti

Sez.	Descrizione	peso cordoli	Perm Portati
-5.25	estremità dx	-16.76	-58.87
-5.00		-32.99	-72.37
-4.00		-88.92	-120.88
-3.00		-130.89	-155.76
-2.00		-160.07	-179.79
-1.00		-177.26	-193.86
0.00	asse travi	-182.97	-198.52
1.00		-177.26	-193.86
2.00		-160.07	-179.79
3.00		-130.89	-155.76
4.00		-88.92	-120.88
5.00		-32.99	-72.37
5.25	estremità sx	-16.76	-58.87

7.9.1.2 Carichi da traffico

Sez.	Descrizione	Tandem-TS	
		Mmax	Mmin
-5.25	estremità dx	0.00	0.00
-5.00		3.26	-0.66
-4.00		71.22	-12.57
-3.00		162.52	-33.07
-2.00		184.18	-52.99
-1.00		232.24	-74.98
0.00	asse travi	232.98	-91.13
1.00		232.24	-74.98
2.00		184.18	-52.99
3.00		78.07	-33.07
4.00		70.00	-12.57
5.00		3.26	-0.66
5.25	estremità sx	0.00	0.00

Sez.	Descrizione	Distribuito-UDL	
		Mmax	Mmin
-5.25	estremità dx	0.00	-0.32
-5.00		2.18	-1.24
-4.00		47.54	-9.68
-3.00		112.39	-26.12

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
L102	02 D 78	CL	IV007 001	A	66 di 125

Sez.	Descrizione	Distribuito-UDL	
		Mmax	Mmin
-2.00		228.93	-41.67
-1.00		275.97	-53.92
0.00	asse travi	287.83	-55.21
1.00		275.97	-51.39
2.00		228.93	-39.02
3.00		147.25	-22.64
4.00		47.65	-6.98
5.00		2.18	-0.32
5.25	estremità sx	0.00	0.00

Sez.	Descrizione	Folla Marciapiedi	
		Mmax	Mmin
-5.25	estremità dx	0.00	-27.90
-5.00		0.00	-37.70
-4.00		0.00	-72.04
-3.00		0.00	-104.68
-2.00		0.00	-126.76
-1.00		0.00	-138.99
0.00	asse travi	0.00	-141.78
1.00		0.00	-137.30
2.00		0.00	-123.15
3.00		0.00	-99.02
4.00		0.00	-64.17
5.00		0.00	-27.90
5.25	estremità sx	0.00	-17.60

Sez.	Descrizione	gruppo 1 (tab.5.1.IV)	
		Mmax	Mmin
-5.25	estremità dx	0.00	-8.80
-5.00		5.44	-16.04
-4.00		118.76	-57.96
-3.00		274.91	-109.73
-2.00		413.11	-155.70
-1.00		508.21	-195.83
0.00	asse travi	520.81	-215.50
1.00		508.21	-195.83
2.00		413.11	-155.70
3.00		225.32	-109.73
4.00		117.65	-57.96
5.00		5.44	-16.04
5.25	estremità sx	0.00	-8.80

7.9.2 Combinazioni SLU

Nelle combinazioni seguenti vengono sommati effetti globali ed effetti locali.

7.9.2.1 Persistenti/Transitorie

$$E_d = E \left\{ \sum \gamma_{G1,sup} \cdot G1_{k,i} + \sum \gamma_{G2,sup} \cdot G2_{k,i} \right\}$$

$$E_d = E \left\{ \sum \gamma_{G1,inf} \cdot G1_{k,i} + \sum \gamma_{G2,inf} \cdot G2_{k,i} \right\}$$

$$E_d = E \left\{ \sum \gamma_{G1,sup} \cdot G1_{k,i} + \sum \gamma_{G2,sup} \cdot G2_{k,i} + \gamma_{Q,traffico} \cdot Q_{k,gruppo 1} \right\}$$

$$E_d = E \left\{ \sum \gamma_{G1,inf} \cdot G1_{k,i} + \sum \gamma_{G2,inf} \cdot G2_{k,i} + \gamma_{Q,traffico} \cdot Q_{k,gruppo 1} \right\}$$

Sez.	Descrizione	Mmax	Mmin
-5.25	estremità dx	-16.76	-115.68
-5.00		-25.65	-162.69
-4.00		71.41	-350.58
-3.00		240.25	-516.73
-2.00		397.63	-645.41
-1.00		508.82	-738.70
0.00	asse travi	520.12	-778.23
1.00		508.82	-738.70
2.00		397.63	-645.41
3.00		173.29	-516.73
4.00		69.91	-350.58
5.00		-25.65	-162.69
5.25	estremità sx	-16.76	-115.68

7.9.3 Combinazioni SLE

7.9.3.1 Combinazioni Rare

$$E_d = E \left\{ \sum G1_{k,2^a fase} + \sum G2_{k,2^a fase} + Q_{k,gruppo 1} \right\}$$

Sez.	Descrizione	Mmax	Mmin
-5.25	estremità dx	-75.63	-79.15
-5.00		-99.92	-112.47
-4.00		-91.04	-246.26
-3.00		-11.74	-365.46
-2.00		73.25	-458.10
-1.00		137.08	-525.64
0.00	asse travi	139.31	-554.41
1.00		137.08	-525.64
2.00		73.25	-458.10
3.00		-61.33	-365.46
4.00		-92.15	-246.26
5.00		-99.92	-112.47

Sez.	Descrizione	Mmax	Mmin
5.25	estremità sx	-75.63	-79.15

7.9.3.2 Combinazioni Frequenti

$$E_d = E \{ \sum G_{1,k,2^a \text{ fase}} + \sum G_{2,k,2^a \text{ fase}} + \psi_1 \cdot Q_{k,\text{gruppo 1}} \}$$

Sez.	Descrizione	Mmax	Mmin
-5.25	estremità dx	-75.63	-79.15
-5.00		-102.05	-112.01
-4.00		-137.37	-237.39
-3.00		-119.80	-342.12
-2.00		-110.16	-420.69
-1.00		-86.56	-475.70
0.00	asse travi	-91.63	-499.59
1.00		-86.56	-475.70
2.00		-110.16	-420.69
3.00		-169.20	-342.12
4.00		-138.24	-237.39
5.00		-102.05	-112.01
5.25	estremità sx	-75.63	-79.15

7.9.3.3 Combinazioni Quasi Permanenti

$$E_d = E \{ \sum G_{1,k,2^a \text{ fase}} + \sum G_{2,k,2^a \text{ fase}} + \psi_2 \cdot Q_{k,\text{gruppo 1}} \}$$

Sez.	Descrizione	Mmax	Mmin
-5.25	estremità dx	-75.63	-79.15
-5.00		-105.36	-111.32
-4.00		-209.80	-224.14
-3.00		-286.65	-307.26
-2.00		-339.86	-364.83
-1.00		-371.12	-398.66
0.00	asse travi	-381.49	-409.89
1.00		-371.12	-398.66
2.00		-339.86	-364.83
3.00		-286.65	-307.26
4.00		-209.80	-224.14
5.00		-105.36	-111.32
5.25	estremità sx	-75.63	-79.15

7.10 SOLLECITAZIONI SULLA SOLETTA

7.10.1 Valori caratteristici

Il momento massimo trasversale dato dall'effetto locale dei carichi sulla soletta viene determinato servendosi di uno schema semplificato di trave semi incastrata e prendendo il momento in mezzzeria.

In direzione longitudinale la verifica è riportata nel paragrafo successivo con riferimento la sezione composta trave/soletta.

I carichi permanenti considerati sono il peso proprio della soletta (G1) e della pavimentazione (G2).

La ricerca del massimo momento flettente generato dai carichi mobili viene condotta considerando il carico LM2 illustrato nella Normativa al punto 5.1.3.3.5.

Tale schema, considerato autonomamente e assunto a riferimento solo per verifiche locali, è costituito da un singolo asse applicato su specifiche impronte di pneumatico (di dimensioni 0,35x0,60 [m]) poste ad un interasse di 2,00 [m]: il carico totale asse è pari a 400,00 [KN]

I carichi concentrati da considerarsi ai fini delle verifiche locali si assumono uniformemente distribuiti sulla superficie della rispettiva impronta. La diffusione attraverso la pavimentazione e lo spessore della soletta si considera avvenire attraverso una diffusione a 45°, fino al piano medio della struttura della soletta sottostante

Il momento minimo dato dall'effetto locale, invece, viene valutato come uno schema statico di trave perfettamente incastrata.

Luce Soletta	1,20
Carico per ruota - schema 2	200,00
Interasse ruote	2,00
Dimensioni impronta ruota LX x BY	0,35x0,60
Larghezza impronta a metà spessore soletta	0,85
Lunghezza influenza	2,00

Momento flettente trasversale [KN·m/m] (positivo tende le fibre inferiori):

	M max	M min
effetto locale permanenti strutturali	1,35	-0,90
effetto locale permanenti non strutturali	0,32	-0,22
effetto locale LM2	13,13	-12,49
M tot. effetto locale	14,80	-13,61

7.10.2 Combinazioni SLU

7.10.2.1 Persistenti/Transitorie

$$E_d = E \left\{ \sum \gamma_{G1,sup} \cdot G1_{k,i} + \sum \gamma_{G2,sup} \cdot G2_{k,i} \right\}$$

$$E_d = E \left\{ \sum \gamma_{G1,inf} \cdot G1_{k,i} + \sum \gamma_{G2,inf} \cdot G2_{k,i} \right\}$$

$$E_d = E \left\{ \sum \gamma_{G1,sup} \cdot G1_{k,i} + \sum \gamma_{G2,sup} \cdot G2_{k,i} + \gamma_{Q,traffico} \cdot Q_{k,gruppo 1} \right\}$$

$$E_d = E \left\{ \sum \gamma_{G1,inf} \cdot G1_{k,i} + \sum \gamma_{G2,inf} \cdot G2_{k,i} + \gamma_{Q,traffico} \cdot Q_{k,gruppo 1} \right\}$$

$$M_{max} = 20,03$$

$$M_{min} = -18,40$$

7.10.3 Combinazioni SLE

7.10.3.1 Combinazioni Rare

$$E_d = E \left\{ \sum G1_{k,2^a fase} + \sum G2_{k,2^a fase} + Q_{k,gruppo 1} \right\}$$

$$M_{max} = 14,80$$

$$M_{min} = -13,61$$

7.10.3.2 Combinazioni Frequenti

$$E_d = E \left\{ \sum G1_{k,2^a fase} + \sum G2_{k,2^a fase} + \psi_1 \cdot Q_{k,gruppo 1} \right\}$$

$$M_{max} = 11,52$$

$$M_{min} = -10,48$$

7.10.3.3 Combinazioni Quasi Permanenti

$$E_d = E \left\{ \sum G1_{k,2^a fase} + \sum G2_{k,2^a fase} + \psi_2 \cdot Q_{k,gruppo 1} \right\}$$

$$M_{max} = 1,67$$

$$M_{min} = -1,12$$

7.11 REAZIONI MASSIME AGLI APPOGGI

7.11.1 Forze Orizzontali

Azione del vento :			
Altezza barriera		3,00	[m]
Pressione cinetica		2,50	[KN/m ²]
Forza totale sull'impalcato Fyw		296	[KN]
Azione longitudinale di frenamento q3 :			
Forza totale sull'impalcato Fxq		422	[KN]
Azione centrifuga Q4 :			
Raggio di curvatura		0,00	[m]
Forza totale sull'impalcato Fyq		0,00	[KN]

7.11.2 Valori caratteristici reazioni verticali

7.11.2.1 Carichi di 1a fase

Trave	peso trave	peso soletta+traversi
1	228.95	335.03
2	228.95	223.47
3	228.95	223.47
4	228.95	223.47
5	228.95	335.03

7.11.2.2 Carichi permanenti di 2a fase

Trave	peso cordoli	permanenti portati+extra2
1	42.05	81.72
2	35.96	74.90
3	33.71	72.45
4	35.96	74.90
5	42.05	81.72

7.11.2.3 Carichi da traffico (disposizione per N max su appoggio)

Trave	Tandem-TS	Distribuito-UDL	Folla Marciapiedi
1	350.65	162.19	31.65
2	277.75	121.75	26.90
3	199.33	79.42	25.16
4	115.85	36.45	26.90
5	30.72	-6.37	31.65

7.11.2.4 Carichi da traffico (disposizione per N max su sottostrutture)

Trave	Tandem-TS	Distribuito-UDL	Folla Marciapiedi
1	283.84	125.43	30.61
2	262.26	111.58	27.45
3	236.57	96.14	26.31
4	207.84	80.52	27.45
5	178.33	65.21	30.61

7.11.3 Combinazioni(disposizione per N max su appoggio)

7.11.3.1 Combinazioni SLU P/T

$$E_d = E \{ \sum \gamma_{G1,inf} \cdot G_{1k,i} + \sum \gamma_{G2,inf} \cdot G_{2k,i} \}$$

$$E_d = E \{ \sum \gamma_{G1,sup} \cdot G_{1k,i} + \sum \gamma_{G2,sup} \cdot G_{2k,i} + \gamma_{Q,traffico} \cdot Q_{k,gruppo 1} + \psi_0 \cdot \gamma_W \cdot W_k \}$$

$$E_d = E \{ \sum \gamma_{G1,sup} \cdot G_{1k,i} + \sum \gamma_{G2,sup} \cdot G_{2k,i} + \gamma_W \cdot W_k + \psi_0 \cdot \gamma_{Q,traffico} \cdot Q_{k,gruppo 1} \}$$

Trave	Rz max	Rz min
1	1654.41	940.70
2	1329.13	771.65
3	1158.23	764.94
4	995.40	771.65
5	994.95	940.70

Reazione laterale su spalla $R_y = 223,13$

Reazione longitudinale totale $R_x = 569,11$

7.11.3.2 SLE Rare

$$E_d = E \{ \sum G_{1k,i} + \sum G_{2k,i} + Q_{k,gruppo 1} + \psi_{0,W} \cdot W_k \}$$

$$E_d = E \{ \sum G_{1k,i} + \sum G_{2k,i} + W_k + \psi_0 \cdot Q_{k,gruppo 2} \}$$

$$E_d = E \{ \sum G_{1k,i} + \sum G_{2k,i} + Q_{k,gruppo 2} + \psi_{0,W} \cdot W_k \}$$

Trave	Rz max	Rz min
1	1216.41	687.74
2	976.22	563.27
3	849.90	558.58

Trave	Rz max	Rz min
4	729.01	563.27
5	727.92	687.74

Reazione laterale su spalla $R_y = 148,75$

Reazione longitudinale totale $R_x = 421,56$

7.11.3.3 SLE Frequenti

$$E_d = E \{ \sum G_{1k,i} + \sum G_{2k,i} + \psi_1 \cdot Q_{k,gruppo\ 1} + \psi_{2,W} \cdot W_k \}$$

$$E_d = E \{ \sum G_{1k,i} + \sum G_{2k,i} + \psi_{1,W} \cdot W_k + \psi_2 \cdot Q_{k,gruppo\ 2} \}$$

$$E_d = E \{ \sum G_{1k,i} + \sum G_{2k,i} + \psi_1 \cdot Q_{k,gruppo\ 2} + \psi_{2,W} \cdot W_k \}$$

Trave	Rz max	Rz min
1	1021.93	687.74
2	825.66	563.27
3	744.87	558.58
4	670.11	563.27
5	714.56	687.74

Reazione laterale su spalla $R_y = 29,75$

Reazione longitudinale totale $R_x = 0,00$

7.11.3.4 SLE Quasi permanenti

$$E_d = E \{ \sum G_{1k,i} + \sum G_{2k,i} + \psi_2 \cdot Q_{k,gruppo\ 1} + \psi_{2,W} \cdot W_k \}$$

$$E_d = E \{ \sum G_{1k,i} + \sum G_{2k,i} + \psi_2 \cdot Q_{k,gruppo\ 2} + \psi_{2,W} \cdot W_k \}$$

Trave	Rz max	Rz min
1	687.74	687.74
2	563.27	563.27
3	558.58	558.58
4	563.27	563.27
5	687.74	687.74

Reazione laterale su spalla $R_y = 0,00$

Reazione longitudinale totale $R_x = 0,00$

7.11.4 Combinazioni (disposizione per N max su sottostrutture)

7.11.4.1 Combinazioni SLU P/T

$$E_d = E \left\{ \sum \gamma_{G1,inf} \cdot G_{1k,i} + \sum \gamma_{G2,inf} \cdot G_{2k,i} \right\}$$

$$E_d = E \left\{ \sum \gamma_{G1,sup} \cdot G_{1k,i} + \sum \gamma_{G2,sup} \cdot G_{2k,i} + \gamma_{Q,traffico} \cdot Q_{k,gruppo 1} + \psi_0 \cdot \gamma_W \cdot W_k \right\}$$

$$E_d = E \left\{ \sum \gamma_{G1,sup} \cdot G_{1k,i} + \sum \gamma_{G2,sup} \cdot G_{2k,i} + \gamma_W \cdot W_k + \psi_0 \cdot \gamma_{Q,traffico} \cdot Q_{k,gruppo 1} \right\}$$

Trave	Rz max	Rz min
1	1493.40	920.22
2	1299.38	776.17
3	1238.91	772.00
4	1183.98	776.17
5	1269.66	920.22

Reazione laterale su spalla $R_y = 223,13$

Reazione longitudinale totale $R_x = 569,11$

7.11.4.2 SLE Rare

$$E_d = E \left\{ \sum G_{1k,i} + \sum G_{2k,i} + Q_{k,gruppo 1} + \psi_{0,W} \cdot W_k \right\}$$

$$E_d = E \left\{ \sum G_{1k,i} + \sum G_{2k,i} + W_k + \psi_0 \cdot Q_{k,gruppo 2} \right\}$$

$$E_d = E \left\{ \sum G_{1k,i} + \sum G_{2k,i} + Q_{k,gruppo 2} + \psi_{0,W} \cdot W_k \right\}$$

Trave	Rz max	Rz min
1	1097.34	672.77
2	954.07	566.50
3	909.43	563.58
4	868.59	566.50
5	931.61	672.77

Reazione laterale su spalla $R_y = 148,75$

Reazione longitudinale totale $R_x = 421,56$

7.11.4.3 SLE Frequenti

$$E_d = E \left\{ \sum G_{1k,i} + \sum G_{2k,i} + \psi_1 \cdot Q_{k,gruppo 1} + \psi_{2,W} \cdot W_k \right\}$$

$$E_d = E \left\{ \sum G_{1k,i} + \sum G_{2k,i} + \psi_{1,W} \cdot W_k + \psi_2 \cdot Q_{k,gruppo 2} \right\}$$

$$E_d = E \{ \sum G_{1,k,i} + \sum G_{2,k,i} + \psi_1 \cdot Q_{k,gruppo\ 2} + \psi_{2,W} \cdot W_k \}$$

Trave	Rz max	Rz min
1	941.94	672.77
2	813.32	566.50
3	784.72	563.58
4	760.08	566.50
5	838.72	672.77

Reazione laterale su spalla $R_y = 29,75$

Reazione longitudinale totale $R_x = 0,00$

7.11.4.4 SLE Quasi permanenti

$$E_d = E \{ \sum G_{1,k,i} + \sum G_{2,k,i} + \psi_2 \cdot Q_{k,gruppo\ 1} + \psi_{2,W} \cdot W_k \}$$

$$E_d = E \{ \sum G_{1,k,i} + \sum G_{2,k,i} + \psi_2 \cdot Q_{k,gruppo\ 2} + \psi_{2,W} \cdot W_k \}$$

Trave	Rz max	Rz min
1	672.77	672.77
2	566.50	566.50
3	563.58	563.58
4	566.50	566.50
5	672.77	672.77

Reazione laterale su spalla $R_y = 0,00$

Reazione longitudinale totale $R_x = 0,00$

7.12 DEFORMAZIONI

Si calcolano gli abbassamenti in mezzera delle travi per effetto del peso proprio e dei carichi; i valori sono concordi all'asse Z, cioè valori negativi indicano abbassamenti.

I carichi mobili sono disposti come riportato al paragrafo *Carichi mobili per massimo effetto sulla trave 1*.

Le deformazioni sono calcolate in base ad un valore del modulo elastico del calcestruzzo pari a 35029445.788 [KN/m²].

I carichi permanenti portati di seconda fase comprendono:

- pavimentazione stradale;
- lineare di 2a fase: impianti DX;

- lineare di 2a fase: impianti SX;
- lineare di 2a fase: Veletta DX;
- lineare di 2a fase: Veletta SX;
- lineare di 2a fase: Parapetto DX;
- lineare di 2a fase: Parapetto SX;
- lineare di 2a fase: Guardrail DX;
- lineare di 2a fase: Guardrail SX;

7.12.1 Prima fase

Trave	peso trave	peso soletta+traversi	carichi aggiuntivi
1	-0.0103	-0.0157	0.0000
2	-0.0103	-0.0104	0.0000
3	-0.0103	-0.0104	0.0000
4	-0.0103	-0.0104	0.0000
5	-0.0103	-0.0157	0.0000

7.13 Seconda fase

7.13.1 Carichi permanenti

Trave	peso cordoli	permanenti portati
1	-0.0008	-0.0015
2	-0.0007	-0.0015
3	-0.0006	-0.0015
4	-0.0007	-0.0015
5	-0.0008	-0.0015

7.13.2 Carichi da traffico

Trave	Tandem-TS	Distribuito-UDL	Folla marciapiedi	gruppo 1 (tab.5.1.IV)
1	-0.0055	-0.0031	-0.0006	-0.0088
2	-0.0043	-0.0023	-0.0005	-0.0069
3	-0.0031	-0.0015	-0.0005	-0.0048
4	-0.0018	-0.0007	-0.0005	-0.0027
5	-0.0005	0.0000	-0.0006	-0.0006

7.13.3 Combinazione SLE rara - frecce totali di 2a fase

$$E_d = E \{ \sum G_{1k,2^a \text{ fase}} + \sum G_{2k,2^a \text{ fase}} + Q_{k,\text{gruppo 1}} \}$$

Trave	F max	F min
1	-0.0023	-0.0109
2	-0.0022	-0.0089

Trave	F max	F min
3	-0.0021	-0.0068
4	-0.0022	-0.0048
5	-0.0023	-0.0027




Figura 14 - Freccie SLE rara

Freccia massima in combinazioni SLE rara = -0.0106 [m] (= L/2092)

Il valore di confronto è 0.0326 m pari a 1/700 della luce.

8 VERIFICA TRAVE IN C.A.P.

Ove non sia diversamente specificato, le grandezze contenute nel presente paragrafo sono espresse nelle seguenti unità di misura:

lunghezza	[cm]
forza	[N]
angolo	[rad]

I diametri delle barre di armatura lenta sono sempre espressi in [mm], i diametri dei trefoli di precompressione sono invece espressi in [inch] (= 25.4 [mm]).

8.1.1 Modello di calcolo

Il codice di calcolo TCAP riceve le combinazioni di carico della struttura dal programma di calcolo delle sollecitazioni ed esegue le verifiche nelle situazioni agli Stati Limite Ultimi e agli Stati Limite di Esercizio inserendo nelle combinazioni l'effetto della precompressione.

Per valutare l'effetto della precompressione nelle varie sezioni viene assunto un modello di calcolo appropriato che riproduce le condizioni iperstatiche della struttura reale.

La struttura è considerata lineare e rettilinea, soggetta a deformazione longitudinale assiale generata dalla precompressione e deformazione trasversale per inflessione nel piano verticale. Essa viene schematizzata come una struttura a telaio piano che discretizza i tratti a sezione (e quindi baricentro) costante con aste orizzontali e i tratti a geometria variabile con aste inclinate.

Le forze di precompressione sono rappresentate da forze longitudinali e da coppie di trasporto delle forze stesse alla quota del baricentro locale.

Per il calcolo dei momenti flettenti resistenti a rottura viene utilizzata la procedura FindLim ed. TCAP/1.0 05/10 - SIGMAcSOFT che tiene conto, oltre al contributo del calcestruzzo, del contributo delle armature lente (stesso stato deformativo del calcestruzzo) e del contributo delle armature di precompressione nello stato deformativo effettivo (pretensione).

8.1.2 Codice di calcolo

La verifica è stata condotta con il codice di calcolo automatico TCAP ed. 8.31 - 12/2012 sviluppato da SIGMAcSOFT - Padova.

Procedura di calcolo tensionale per flessione: PREFLErett vers. TCAP/3.0 09/11 - SIGMAcSOFT

Procedura di calcolo a rottura per flessione: FindLim ed. TCAP/1.0 05/10 - SIGMAcSOFT

Procedura di calcolo a rottura per taglio: VrdCalc ed. TCAP/1.0 06/10 - SIGMAcSOFT

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI – LESINA Lotti 2 e 3 – RADDOPPOI TERMOLI-RIPALTA Opere d'arte maggiori – Ponti e Viadotti ferroviari stradali IV03-IV05 cavalcaferrovia					
	RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO	COMMESSA LI02	LOTTO 02 D 78	CODIFICA CL	DOCUMENTO IV007 001	REV. A

Modello iperstatico: TRSP ed. TCAP/1.0 04/10 - SIGMAcSOFT

8.2 Dati di calcolo

8.2.1 Dati geometrici

8.2.1.1 Schemi statici

L'impalcato viene realizzato con travi e trasversi prefabbricati in c.a.p. e soletta collaborante. Si distinguono due fasi successive di lavoro:

PRIMA FASE: Le travi semplicemente appoggiate agli estremi resistono al peso proprio ed a quello del getto eseguito in opera.

SECONDA FASE: Il sistema misto, travi prefabbricate e soletta gettata in opera, divenuto solidale dopo la maturazione del calcestruzzo, resiste al peso delle sovrastrutture e dei carichi accidentali.

8.2.1.1.1 Prima fase

Nella prima fase i prefabbricati sono soggetti alle seguenti condizioni di vincolo:

In opera al momento del getto di 2a fase:

Sbalzo sinistro = 50,00

Sbalzo destro = 50,00

In fase di sollevamento:

Sbalzo sinistro = 60,00

Sbalzo sinistro = 60,00

8.2.1.1.2 Seconda fase

In seconda fase la struttura è vincolata sugli appoggi definitivi:

appoggio	descrizione	X	luce campata
1	Spalla iniziale	0,00	
2	Spalla finale	2280,00	2280,00

8.2.2 Armature trave prefabbricata

8.2.2.1 Armature di precompressione pretesate

trefoli : 6/10" area = 139,000 [mm²]

acciaio : prec.fpk=1860

tensione di tesatura = 135000,00 [N/cm²]

$A_p = 55,600$ $N_p = 7506000,00$ [N] $Z_{g,p} = 22,95$ [cm] (ordinata del cavo risultante)

quota Z	n. trefoli	n. guaine	L guaine
5.50	12		
10.50	12	4	241.00
15.50	12	4	241.00
20.50			
25.50			
31.50			
37.50			
43.50			
60.00			
80.00			
123.00			
129.00			
135.00	4		
N. trefoli=	40	L tot guaine=	1928.00

8.2.2.2 Armatura lenta

Armatura longitudinale :

pos.	armatura	Y	Z	x iniziale	x finale
T1L1	6Ø14	0,00	6,00	6,00	2274,00
T1L2	6Ø14	0,00	134,00	6,00	2274,00
T1L3	6Ø14	0,00	129,00	6,00	2274,00

Armatura trasversale :

pos.	armatura	X iniziale	X finale	
T1S1	4Ø14/20,00	-50,00	2330,00	trave+colleg. con soletta
T1S2	4Ø14/10,00	-50,00	450,00	anima trave
T1S2	(simmetrica)	1830,00	2330,00	

armatura longit. appoggio :

n. barre	Ø	lunghezza	quota Z
4	16	192	3

8.2.3 Materiali - resistenze di calcolo

In questo paragrafo non valgono le convezioni di segno precedentemente riportate: per il calcestruzzo tutte le grandezze sono indicate con segno positivo e contestualmente viene specificato se si tratta di valori di compressione o di trazione.

8.2.3.1 Calcestruzzo delle travi prefabbricate

Ai fini del calcolo le caratteristiche rilevanti del calcestruzzo sono date dalla resistenza a rottura, dal modulo elastico e dall'entità dei fenomeni differiti nel tempo.

Le travi prefabbricate in c.a.p. sono precomprese a trefoli aderenti e devono perciò rispettare delle limitazioni tensionali già in fase iniziale, al rilascio dei trefoli.

Data l'entità delle sollecitazioni iniziali si raccomanda di eseguire il trasferimento della precompressione con opportuna gradualità. Nel seguito della relazione si indicherà sinteticamente tale operazione come "taglio dei trefoli".

Calcestruzzo	C45/55
resistenza caratteristica $R_{ck28,cub}$	5500.00
resistenza al taglio dei trefoli $R_{ckj,cub}$	3850.00
coefficiente sicurezza verifiche a rottura	1.500
modulo elastico	3641611.39
peso specifico	0.0245
ritiro totale	-0.00036
% ritiro prima del taglio trefoli	25.5%
% ritiro taglio trefoli-getto soletta	25.5%
% ritiro da getto soletta a $t=inf.$	49%
coeff. di viscosità	2.400
% viscosità taglio trefoli-getto soletta	33%
% viscosità da getto soletta a $t=inf.$	67%

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione :

a tempo infinito	f_{ck}	$= 0.83 \cdot R_{ck}$	$= 0.83 \cdot 5500.00 = 4565.00$	N/cm ²
al taglio dei trefoli	f_{ckj}	$= 0.83 \cdot R_{ckj}$	$= 0.83 \cdot 3850.00 = 3195.50$	N/cm ²

Resistenza di calcolo a compressione :

a tempo infinito	f_{cd}	$= \alpha_{cc} \cdot f_{ck} / \gamma_c$	$= 0.85 \cdot 4565.00 / 1.5 = 2586.83$	N/cm ²
al taglio dei trefoli	f_{cdj}	$= \alpha_{cc} \cdot f_{ckj} / \gamma_c$	$= 0.85 \cdot 3195.50 / 1.5 = 1810.78$	N/cm ²

Nel calcolo a rottura delle sezioni si utilizza il diagramma parabola-rettangolo con tensione massima a tempo infinito pari a :

$$f_{cd} = 2586.83 \text{ N/cm}^2$$

Resistenza di calcolo a trazione per flessione (formazione delle fessure) :

a tempo infinito	f_{ct}	$= f_{ctm}/1.2$	$= 383.19/1.2 = 319.33$
al taglio dei trefoli	f_{ctj}	$= f_{ctmj}/1.2$	$= 302.10/1.2 = 251.75$

Nelle condizioni di esercizio la massima tensione di compressione nel calcestruzzo deve rispettare le seguenti limitazioni:

al taglio dei trefoli :

σ_{ej}	$< 0.70 \cdot f_{ckj}$	$= 2236.85$	N/cm ²
---------------	------------------------	-------------	-------------------

a cadute avvenute :

σ_c	$< 0.6 \cdot f_{ck}$	$= 2739.00$	N/cm ²	(per comb. caratteristica rara)
σ_c	$< 0.45 \cdot f_{ck}$	$= 2054.25$	N/cm ²	(per comb. quasi permanente)

8.2.3.2 Calcestruzzo gettato in opera

Calcestruzzo	C32/40
resistenza caratteristica $R_{ck,cub}$	4000.00
coefficiente sicurezza verifiche a rottura	1.5
modulo elastico	3364277.77
peso specifico	0.0250
coeff. di omogeneizzazione con cls travi	0.924

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione :

a tempo infinito	f_{ck}	$= 0.83 \cdot R_{ck}$	$= 0.83 \cdot 4000.00 = 3320.00$	N/cm ²
------------------	----------	-----------------------	----------------------------------	-------------------

Resistenza di calcolo a compressione :

a tempo infinito	f_{cd}	$= \alpha_{cc} \cdot f_{ck} / \gamma_c$	$= 0.85 \cdot 3320.00 / 1.5 = 1881.33$	N/cm ²
------------------	----------	---	--	-------------------

Nel diagramma parabola-rettangolo la tensione massima è pari a :

$$f_{cd} = 1881.33$$

Resistenza di calcolo a trazione per flessione (formazione delle fessure) :

a tempo infinito	f_{ct}	$= f_{ctm} / 1.2$	$= 309.89 / 1.2 = 258.25$
------------------	----------	-------------------	---------------------------

Nelle condizioni di esercizio la massima tensione di compressione del calcestruzzo deve rispettare le seguenti limitazioni:

σ_c	$< 0.6 \cdot f_{ck}$	$= 1992.00$	N/cm ²	(per comb. caratteristica rara)
σ_c	$< 0.45 \cdot f_{ck}$	$= 1494.00$	N/cm ²	(per comb. quasi permanente)

8.2.3.3 Acciaio per c.a.p.

Acciaio prec. $f_{pk} = 1860$:

tensione all'1% deform. residua $f_{p(1)k}$	167400,00
Modulo elastico	20600000,00
coeff. di omogeneizzazione a cls travi	6
coefficiente di sicurezza	1,15
% rilassam. prima del taglio trefoli	41,4%
% rilassam. taglio trefoli-getto soletta	25,9%
% rilassam. da getto soletta a $t = \infty$	32,7%

In base al punto 4.1.8.1.5 del D.M. 14/01/2008 le tensioni iniziali all'atto della tesatura dei cavi pre-tesi deve rispettare la più restrittiva delle seguenti limitazioni:

σ_{spi}	$\leq 0.80 \cdot f_{ptk}$	$= 0.80 \cdot 184140,00 = 147312,00$	N/cm ²
σ_{spi}	$\leq 0.90 \cdot f_{p(1)k}$	$= 0.90 \cdot 167400,00 = 150660,00$	N/cm ²

E' ammessa una sovratensione iniziale pari a $0.05 f_{p(1)k}$.

La tensione massima in esercizio nella combinazione caratteristica (rara) deve rispettare la seguente limitazione

(4.1.8.1.2 e 4.1.2.2.5.2 D.M.14/01/2008):

σ_{sp}	$\leq 0.80 \cdot f_{p(1)k}$	133920,00	N/cm ²
---------------	-----------------------------	-----------	-------------------

Nel calcolo a rottura si utilizza il diagramma triangolo-rettangolo con tensione massima pari a:

f_{ptd}	$= f_{p(1)k} / \gamma_s$	$= 167400,00 / 1,15 = 145565,22$	N/cm ²
-----------	--------------------------	----------------------------------	-------------------

8.2.3.4 Acciaio per armatura lenta

Questo tipo di acciaio costituisce l'armatura destinata ad assorbire gli sforzi di taglio (staffe) ed altri sforzi locali di trazione nel calcestruzzo.

tipo acciaio	B450C
tensione di snervamento f_{yk}	45000,00
coefficiente sicurezza verifiche a rottura	1,15
modulo elastico	21000000,00
coeff. di omogeneizzazione a cls travi	6

La tensione massima consentita (4.1.2.2.5.2 D.M. 14/01/2008) nella combinazione rara deve rispettare la seguente limitazione:

σ_s	$\leq 0.80 \cdot f_{yk}$	$= 0.80 \cdot 45000,00 = 36000,00$	N/cm ²
------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------

Nel calcolo a rottura si utilizza il diagramma triangolo-rettangolo con tensione massima pari a:

f_{yd}	$= f_{yk} / \gamma_s$	$= 45000,00 / 1,15 = 39130,43$	N/cm ²
----------	-----------------------	--------------------------------	-------------------

8.2.4 Cadute di tensione

Si trascura la caduta istantanea per accorciamento istantaneo cls.

8.2.4.1 Rilassamento dell'acciaio da precompressione

La valutazione del rilassamento dell'acciaio da precompressione avviene con la formulazione indicata dalla normativa e con i dati forniti dal produttore.

Ad una temperatura costante di 20 [°C] la caduta di tensione $\Delta\sigma_{pr}$ per rilassamento al tempo t è:

classe	tipo	caduta
2	trecce e trefoli stabilizzati	$\Delta\sigma_{pr} = \sigma_{pi} \cdot [0.66 \cdot \rho_{1000} \cdot e^{9.1H} \cdot (t/1000)^{0.75(1-H)} \cdot 10^{-5}]$

dove:

- σ_{pi} è la tensione iniziale nel cavo;

- ρ_{1000} è la perdita per rilassamento (in percentuale) a 1000 ore dopo la messa in tensione, a 20 [°C] e a partire da una tensione iniziale pari a 0.7 della resistenza f_p del campione provato:

Acciaio	classe	ρ_{1000}
1	2	2.5

- $\mu = \sigma_{pi}/f_{pk}$;

- f_{pk} è la resistenza caratteristica a trazione dell'acciaio;

- t è il tempo misurato in ore dalla messa in tensione.

La caduta finale per rilassamento può essere valutata con le formule sopra scritte ed inserendo un tempo di 500000 ore. Si ottiene così:

Armatura	classe	μ	$\Delta\sigma_{pr}/\sigma_{pi}$	
Trave 1 - gruppo 1	2	0.733	0.045	4.52%

8.2.4.2 Ritiro del calcestruzzo

L'accorciamento dovuto al ritiro viene assunto pari a :

prefabbricati $\epsilon_{cs1} = -0,00036$

getto in opera $\epsilon_{cs2} = -0,00032$

e la conseguente caduta di tensione nell'acciaio da precompressione viene calcolata in base al modulo elastico dell'acciaio stesso:

Armatura	$\Delta\sigma_{ps}$		
Trave 1 - gruppo 1	$-0.00036 \cdot 20600000.00 =$	-7416.00	5.49%

8.2.4.3 Viscosità del calcestruzzo

Il valore della deformazione lenta del calcestruzzo (viscosità) si assume, ai fini del calcolo delle cadute di tensione nell'acciaio, secondo quanto indicato dalle norme (11.2.10.7 D.M.14/01/2008), pari a :

$\phi_{inf,1} = 2,4$ (cavi pretesi nei prefabbricati)

8.2.4.4 Sviluppo nel tempo delle cadute di tensione

Per i cavi pretesi, che agiscono sugli elementi prefabbricati, i valori totali dei fenomeni differiti esposti ai paragrafi precedenti vengono ripartiti nelle diverse fasi.

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI – LESINA Lotti 2 e 3 – RADDOPPOI TERMOLI-RIPALTA Opere d'arte maggiori – Ponti e Viadotti ferroviari stradali IV03-IV05 cavalcaferrovia					
	RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO	COMMESSA LI02	LOTTO 02 D 78	CODIFICA CL	DOCUMENTO IV007 001	REV. A

	% rilassamento	% ritiro	% viscosità
dalla posa in tensione al taglio trefoli	41,40	25,50	0,00
dal taglio trefoli al getto in opera	25,90	25,50	33,00
dal getto in opera a tempo infinito	32,70	49,00	67,00

8.3 Stati limite di esercizio

8.3.1 Stato Limite delle tensioni in esercizio - procedimento di calcolo

Per valutare lo stato tensionale nelle sezioni di verifica distingueremo le seguenti fasi :

PRIMA FASE

- a) al manifestarsi della precompressione
- b) prima del getto in opera
- c) subito dopo il getto in opera

SECONDA FASE

- d) impalcato scarico
- e) impalcato carico

In tutte le fasi la determinazione dello stato tensionale degli elementi da verificare avviene in base alla combinazione caratteristica (rara) :

$$S = G_1 + G_2 + P + Q$$

dove:

- G_1 = permanenti strutturali
- G_2 = permanenti non strutturali
- P = precompressione
- Q = azioni variabili

8.3.1.1 Verifica al sollevamento

La verifica al sollevamento della trave viene eseguita in fase a).

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI – LESINA Lotti 2 e 3 – RADDOPPOI TERMOLI-RIPALTA Opere d'arte maggiori – Ponti e Viadotti ferroviari stradali IV03-IV05 cavalcaferrovia					
	RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO	COMMESSA LI02	LOTTO 02 D 78	CODIFICA CL	DOCUMENTO IV007 001	REV. A

Incremento dinamico = 0,15

Posizione foro da lembo destro = 60,00

Posizione foro da lembo sinistro = 60,00

8.3.2 Stato limite di fessurazione travi prefabbricate

Per garantire la durabilità della struttura il calcolo di verifica tensionale agli Stati Limite di esercizio viene condotto con opportune limitazioni che preservano le travi principali da una eccessiva fessurazione.

A questo scopo, facendo riferimento alla normativa (tab. 4.1.IV) ed adottando le limitazioni relative alle armature *sensibili* nel caso di ambiente molto aggressivo, andrebbero verificate le seguenti condizioni:

classi di esposizione	comb. rare	comb. frequenti	comb. quasi perm.
XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4	<nessuna verifica>	formazione fessure	decompressione

Per una maggiore tutela della durabilità dell'opera vengono invece rispettate nelle verifiche le seguenti limitazioni:

classi di esposizione	comb. rare	comb. frequenti	comb. quasi perm.
XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4	formazione fessure	decompressione	<nessuna verifica>
	$\sigma_{traz.} \leq f_{cm}/1.2$		

8.4 Stati limite ultimi

8.4.1 Stato Limite Ultimo per sollecitazioni flettenti

Il calcolo dei momenti ultimi delle sezioni viene eseguito tenendo conto del diagramma σ - ϵ parabola-rettangolo per il calcestruzzo, con deformazione limite pari a -0.0035 in compressione, e deformazione indefinita a trazione con tensione nulla (sezione fessurata).

Per gli acciai si utilizza un diagramma tensioni-deformazioni linearmente elastico fino alla tensione di rottura e lineare orizzontale fino alla deformazione 0.01, sia in trazione che in compressione.

Si rimanda al capitolo dei materiali per i valori dei moduli elastici e delle tensioni di calcolo.

Nel calcolo del momento ultimo si tiene conto del delta di deformazione ϵ_{sp} dell'acciaio da precompressione rispetto agli altri materiali.

8.4.2 Stato Limite Ultimo per sollecitazioni taglianti e torcenti

Per valutare i tagli e momenti torcenti resistenti viene utilizzata la formulazione indicata dalle norme:

$$V_{Rd} = (0.18 \cdot k \cdot ((100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c) + 0.15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w \cdot d \quad (\text{taglio ultimo in assenza di armatura trasversale})$$

$$V_{Rcd} = 0.9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot 0.5 \cdot f_{cd} \cdot (\cotan\alpha + \cotan\theta) / (1 + \cotan^2\theta) \quad (\text{taglio ultimo per rottura delle bielle compresse})$$

$$V_{Rsd} = 0.9 \cdot d \cdot (A_{sw}/s) \cdot f_{yd} \cdot (\cotan\alpha + \cotan\theta) \cdot \sin\alpha \quad (\text{taglio ultimo per rottura delle staffe})$$

$$T_{Rcd} = 2 \cdot A_k \cdot 0.5 \cdot f_{cd} \cdot \cotan\theta / (1 + \cotan^2\theta) \quad (\text{momento torcente ultimo per rottura delle bielle compresse})$$

$$T_{Rsd} = 2 \cdot A_k \cdot (A_{sw,parete}/s) \cdot f_{yd} \cdot \cotan\theta \quad (\text{momento torcente ultimo per rottura delle staffe})$$

Dove:

d: altezza utile della sezione

b_w : larghezza minima della sezione

A_{sw} : area armatura trasversale nella sezione

$A_{sw,parete}$: area armatura trasversale minima nelle pareti

s: passo staffe

α : inclinazione risp. all'orizzontale delle armature trasversali (90 [deg])

θ : inclinazione bielle compresse in cls

α_c : coeff. maggiorativo dovuto alla presenza dello sforzo assiale

A_{sl} : area acciaio in zona tesa

$$k = 1 + (200/d)^{1/2}$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_{cls}$$

$$\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d)$$

A_k : area racchiusa dalla fibra media del profilo periferico della sezione

Nel modello a traliccio a rottura si considerano inclinate a 45 [deg] le bielle compresse di calcestruzzo in sezioni non precomprese, mentre si tiene conto dell'effetto benefico della precompressione valutando una minore inclinazione delle bielle in base alla tensione principale di trazione presente nella sezione a quota baricentrica.

L'inclinazione così determinata viene comunque limitata come indicato nelle norme citate.

8.4.3 Stato Limite Ultimo per scorrimento tra i getti

Viene calcolato lo sforzo di scorrimento di progetto S_{Edi} tra il calcestruzzo delle travi prefabbricate e quello gettato in opera, e viene confrontato con quello ultimo di interfaccia S_{Rdi} , utilizzando le indicazioni della normativa EN1991-1-1-6.2.5

$$S_{Edi} = \beta \cdot V_{Ed}/z$$

in cui:

- β è il rapporto tra la forza longitudinale nell'ultimo getto di calcestruzzo e la forza longitudinale totale in zona compressa o tesa, entrambe calcolate nella sezione considerata, assunto = 1.0

- V_{Ed} è la forza di taglio trasversale di 2^a fase

- z è il braccio della coppia interna della sezione composta

$$S_{Rdi} = b_i \cdot (c \cdot f_{ctd} + \mu \cdot \sigma_n) + A_{sw}/s \cdot f_{yd} \cdot \mu \leq 0.5 \cdot b_i \cdot v \cdot f_{cd}$$

in cui:

Larghezza superficie contatto / spess. tot. anime	b_i/b_w	1,000	[-]
Fattore di coesione tra le superfici	c	0,350	[-]
Resistenza a trazione di progetto	f_{ctd}	309,89	[N/cm ²]
Coefficiente di attrito tra le superfici	μ	0,600	[-]
Compressione normale alle superfici di contatto	σ_n	14,00	[N/cm ²]
Area complessiva staffa di collegamento	A_{sw}	<variabile>	[cm ²]
Passo staffe di collegamento	s	<variabile>	[cm]
Resistenza calcestruzzo più debole	f_{cd}	1881,33	[N/cm ²]

8.5 Verifica delle sezioni

8.5.1 Verifica sezione $X=0,00$ - Sezione all'appoggio

8.5.1.1 Prima fase: sola trave

Sezione di calcolo :

n.	Y	Z
1	-105,00	125,80
2	-105,00	140,00
3	-45,00	140,00
4	-45,00	135,00
5	-43,60	118,70
6	-32,60	45,90
7	-25,50	35,50
8	0,00	34,00
9	25,50	35,50
10	32,60	45,90

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
L102	02 D 78	CL	IV007 001	A	90 di 125

n.	Y	Z
11	43,60	118,70
12	45,00	135,00
13	45,00	140,00
14	105,00	140,00
15	105,00	125,80
16	67,60	117,00
17	50,00	0,00
18	-50,00	0,00
19	-67,60	117,00
20	-105,00	125,80

$A = 10176,050$

$J_f = 21608292,2391$

$Z_g = 67,69$

<nessuna armatura di precompressione attiva>

Armature lente longitudinali :

n.	Z	area	
1	3,00	8,042	4Ø16 armatura longit. appoggio

Sezione ideale (n=15,000)	A _{id}	J _{r,id}	Z _{g,id}
	10296,690	2,210719E7	66,93

Sollecitazioni	M _{esterno}
prima del getto	0,00
dopo getto 2a fase	0,00

8.5.1.1.1 Tensioni nei materiali dopo getto 2a fase

Tensioni sul calcestruzzo	$\sigma_{e,max}$	$\sigma_{i,max}$
prima del getto	0,00	0,00
dopo getto 2a fase	0,00	0,00

Tensioni sugli acciai	σ_{sp}	$\sigma_{long,inf}$
prima del getto	129317,80	0,00
dopo getto 2a fase	129317,80	0,00

8.5.1.1.2 Verifica a rottura per flessione dopo getto 2a fase

<sollecitazioni flettenti nulle>

8.5.1.1.3 Verifica a rottura per taglio dopo getto 2a fase

Calcestruzzo:	θ [rad]	bw	Staffe:	Asw
	0,785	56,00		0,92363

d	K	Asl	ρ_i	σ_{ep}	α_c
137,00	1,382	8,042	0,0010	0,00	1,000

V_{Rd}	V_{Rsd}	V_{Rcd}
294779,30	4456305,00	4465392,00

$$V_{Ed,max} = 706037,97 < 4456305,47$$

8.5.1.2 Seconda fase: trave + getto in opera

Tensioni sul calcestruzzo dopo 28gg dal getto :

	$\sigma_{e,max}$	$\sigma_{i,max}$
trave prefabbricata	0,00	0,00
getto in opera	0,00	0,00

Cadute di tensione dal tempo di maturazione soletta a $t=\infty$:

	%	$\Delta\sigma_{sp}$	$\Delta\sigma_{sp}/\sigma_{spi}$
ritiro cls	48.9%	3623.62	2.7%
rilassamento acciaio	23.5%	1989.53	1.5%
viscosità cls	100.0%	9195.29	6.8%

8.5.1.2.1 Verifiche in esercizio

8.5.1.2.1.1 Verifica tensionale

Sezione di calcolo :

n.	Y	Z
1	-105.00	125.80
2	-105.00	140.00
3	-45.00	140.00
4	-45.00	135.00
5	-43.60	118.70

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	92 di 125

n.	Y	Z	
6	-32.60	45.90	
7	-25.50	35.50	
8	0.00	34.00	
9	25.50	35.50	
10	32.60	45.90	
11	43.60	118.70	
12	45.00	135.00	
13	45.00	140.00	
14	105.00	140.00	
15	105.00	125.80	
16	67.60	117.00	
17	50.00	0.00	
18	-50.00	0.00	
19	-67.60	117.00	fine prefabb.
20	-105.00	125.80	
21	-215.00	170.00	getto in opera
22	105.00	170.00	(m=1.000)
23	105.00	140.00	
24	-215.00	140.00	
25	-215.00	170.00	

$A = 19776.050$

$J_f = 59986507.3684$

$Z_g = 110.07$

<nessuna armatura di precompressione attiva>

Armature lente longitudinali :

n.	Z	area	
1	3.00	8.042	4Ø16 armatura longit. appoggio

Sezione ideale (n=15.000)	A_{id}	$J_{f,id}$	$Z_{g,id}$
	19896.690	6.136116E7	109.42

Tensioni sul cls - h140 - l210 :

	$\sigma_{e,max}$	$\sigma_{e,min}$	$\sigma_{i,max}$	$\sigma_{i,min}$
t=inf.-senza carichi	0.00	0.00	0.00	0.00
t=inf.-SLE Rare	0.00	0.00	0.00	0.00
t=inf.-SLE Frequenti	0.00	0.00	0.00	0.00
t=inf.-SLE Quasi Permanenti	0.00	0.00	0.00	0.00

Tensioni sul cls - getto in opera :

	$\sigma_{e,max}$	$\sigma_{e,min}$	$\sigma_{i,max}$	$\sigma_{i,min}$
t=inf.-senza carichi	0.00	0.00	0.00	0.00
t=inf.-SLE Rare	0.00	0.00	0.00	0.00
t=inf.-SLE Frequenti	0.00	0.00	0.00	0.00
t=inf.-SLE Quasi Permanenti	0.00	0.00	0.00	0.00

Tensioni sugli acciai :

	σ_{sp}	$\sigma_{long,inf}$
t=inf.-senza carichi	0.00	0.00
t=inf.-SLE Rare	0.00	0.00
t=inf.-SLE Frequenti	0.00	0.00
t=inf.-SLE Quasi Permanenti	0.00	0.00

8.5.1.2.1.2 *Verifica a rottura per flessione t=inf.*
<sollecitazioni flettenti nulle>

8.5.1.2.1.3 *Verifica rottura per taglio t=inf.*

Calcestruzzo:	θ [rad]	bw	Staffe:	Asw
	0.785	56.00		0.92363

d	K	A _{sl}	ρ_l	σ_{cp}	α_c
167.00	1.346	8.042	0.0009	0.00	1.000

V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}
345375.60	5432139.00	5443215.00

$$V_{Ed,max} = 1567512.25 < 5432138.78$$

$$\text{Trazione per taglio (V=1567512.25)} = 783756.13 \text{ [N]}$$

8.5.1.2.1.4 *Forze di scorrimento tra i getti*

Con riferimento ad una area di interfaccia tra i getti di 56,000 [cm²] (lunghezza unitaria), gli sforzi di scorrimento tra i getti alla sezione X=0,00 risultano:

max valore di progetto scorrimento interfaccia	5846.89	[N/cm]
min valore di progetto scorrimento interfaccia	-694.63	[N/cm]
scorrimento ultimo per coesione ed attrito	±578.86	[N/cm]
staffe di collegamento	0.3079	[cm ² /cm]
scorrimento ultimo per coesione, attrito, staffe	±7807.26	[N/cm]

8.5.2 Verifica sezione $X=1140,00$ - Sezione di mezzzeria

8.5.2.1 Prima fase: sola trave

Sezione di calcolo :

n.	Y	Z
1	-105.00	125.80
2	-105.00	140.00
3	-55.00	140.00
4	-55.00	135.00
5	-53.50	117.00
6	-41.20	35.40
7	-34.00	25.00
8	0.00	23.00
9	34.00	25.00
10	41.20	35.40
11	53.50	117.00
12	55.00	135.00
13	55.00	140.00
14	105.00	140.00
15	105.00	125.80
16	67.60	117.00
17	50.00	0.00
18	-50.00	0.00
19	-67.60	117.00
20	-105.00	125.80

$$A = 7179.480$$

$$J_f = 17593172.0538$$

$$Z_g = 66.38$$

Armature di precompressione :

n.	Z	area
1	5.50	16.680
2	10.50	16.680
3	15.50	16.680
4	135.00	5.560

$$A_p = 55.600$$

$$Z_{g,p} = 22.95$$

Armature lente longitudinali :

n.	Z	area	
1	6.00	9.236	6Ø14
2	134.00	9.236	6Ø14
3	129.00	9.236	6Ø14

Sezione ideale (n=6.000)	A _{id}	J _{r, id}	Z _{g, id}
	7679.333	1.935085E7	65.00

Cadute di tensione prima del taglio trefoli :

	%	$\Delta\sigma_{sp}$	$\Delta\sigma_{sp}/\sigma_{spi}$
ritiro cls	25.5%	1891.08	1.4%
rilassamento acciaio	29.9%	2525.96	1.9%

Sollecitazioni	M _{esterno}	N _{precomp.}	M _{precomp.}
t=0 dopo taglio trefoli	117538363.60	-7260412.41	-315321644.60
prima del getto	117538363.60	-6709822.02	-291409357.70
dopo getto 2a fase	288948155.60	-6707646.44	-291314871.31

8.5.2.1.1 Tensioni nei materiali dopo getto 2a fase

Tensioni sul calcestruzzo	$\sigma_{e, max}$	$\sigma_{i, max}$
t=0 dopo taglio trefoli	-217.76	-1576.07
prima del getto	-235.80	-1426.61
dopo getto 2a fase	-900.17	-850.86

Tensioni sugli acciai	σ_{sp}	$\sigma_{long, inf}$	$\sigma_{long, sup}$
t=0 dopo taglio trefoli	122462.54	-9107.13	-1655.85
prima del getto	113291.85	-8253.44	-1720.99
dopo getto 2a fase	115526.60	-5117.83	-5388.32

Cadute di tensione dal taglio trefoli al getto soletta :

	%	$\Delta\sigma_{sp}$	$\Delta\sigma_{sp}/\sigma_{spi}$
ritiro cls	25.5%	1891.08	1.4%
rilassamento acciaio	18.7%	1580.25	1.2%
viscosità cls	41.1%	6431.37	4.8%

Cadute di tensione durante maturazione soletta :

	%	$\Delta\sigma_{sp}$	$\Delta\sigma_{sp}/\sigma_{spi}$
ritiro cls	0.1%	10.22	0.0%
rilassamento acciaio	0.1%	5.61	0.0%
viscosità cls	0.1%	23.30	0.0%

8.5.2.1.2 Verifica a rottura per flessione dopo getto 2a fase

$\Delta\varepsilon$ armature pretese: $\varepsilon_{sp,z=22.95}=0.00586$

fless.	Z asse neutro	Mr	ε_{sup}	Z ε_{sup}	ε_{inf}	Z ε_{inf}
(+)	76.92	8.560642E8	-0.00350	140.00	0.00396	5.50
(-)	27.84	-1.897663E8	0.01000	135.00	-0.00260	0.00

$M_{d,max} = 390080010.05 < 856064173.02$

8.5.2.1.3 Verifica a rottura per taglio dopo getto 2a fase

Calcestruzzo:	θ [rad]	bw	Staffe:	Asw
	0.381	28.40		0.30788

d	K	A _{sl}	ρ_l	σ_{cp}	α_c
135.00	1.385	24.033	0.0063	-934.58	1.250

V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Rcd}
732365.20	3659368.00	1923737.00

$V_{Ed,max} = 0.00 < 1923736.81$

8.5.2.2 Seconda fase: trave + getto in opera

Tensioni sul calcestruzzo dopo 28gg dal getto :

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	97 di 125

	$\sigma_{e,max}$	$\sigma_{i,max}$
trave prefabbricata	-900.24	-850.27
getto in opera	0.00	0.00

Cadute di tensione da maturazione soletta a $t=inf.$:

	%	$\Delta\sigma_{sp}$	$\Delta\sigma_{sp}/\sigma_{spi}$
ritiro cls	48.9%	3623.62	2.7%
rilassamento acciaio	23.5%	1989.53	1.5%
viscosità cls	58.8%	9195.29	6.8%

8.5.2.2.1 Verifiche in esercizio

8.5.2.2.1.1 Verifica tensionale

Sezione di calcolo :

n.	Y	Z	
1	-105.00	125.80	
2	-105.00	140.00	
3	-55.00	140.00	
4	-55.00	135.00	
5	-53.50	117.00	
6	-41.20	35.40	
7	-34.00	25.00	
8	0.00	23.00	
9	34.00	25.00	
10	41.20	35.40	
11	53.50	117.00	
12	55.00	135.00	
13	55.00	140.00	
14	105.00	140.00	
15	105.00	125.80	
16	67.60	117.00	
17	50.00	0.00	
18	-50.00	0.00	
19	-67.60	117.00	fine prefabb.
20	-105.00	125.80	
21	-215.00	170.00	getto in opera
22	105.00	170.00	(m=0.924)
23	105.00	140.00	
24	-215.00	140.00	
25	-215.00	170.00	

$$A = 16048.374$$

$$J_f = 49417970.0765$$

$$Z_g = 115.35$$

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
L102	02 D 78	CL	IV007 001	A	98 di 125

Armature di precompressione :

n.	Z	area
1	5.50	16.680
2	10.50	16.680
3	15.50	16.680
4	135.00	5.560

$$A_p = 55.600$$

$$Z_{g,p} = 22.95$$

Armature lente longitudinali :

n.	Z	area	
1	6.00	9.236	6Ø14
2	134.00	9.236	6Ø14
3	129.00	9.236	6Ø14
4	145.00	13.854	9Ø14
5	165.00	13.854	9Ø14

Sezione ideale (n=6.000)	A _{id}	J _{f,id}	Z _{g,id}
	16714.480	5.365845E7	113.65

Tensioni sul cls - h140 - l210 :

	$\sigma_{e,max}$	$\sigma_{e,min}$	$\sigma_{i,max}$	$\sigma_{i,min}$
t=inf.-senza carichi	-885.08	-885.08	-645.95	-645.95
t=inf.-SLE Rare	-885.08	-1064.10	118.17	-645.95
t=inf.-SLE Frequenti	-885.08	-1012.96	-102.41	-645.95
t=inf.-SLE Quasi Permanenti	-885.08	-923.11	-489.90	-645.95

Tensioni sul cls - getto in opera :

	$\sigma_{e,max}$	$\sigma_{e,min}$	$\sigma_{i,max}$	$\sigma_{i,min}$
t=inf.-senza carichi	-23.44	-23.44	0.00	0.00
t=inf.-SLE Rare	-23.44	-375.54	0.00	-151.38
t=inf.-SLE Frequenti	-23.44	-274.50	0.00	-104.13
t=inf.-SLE Quasi Permanenti	-23.44	-97.00	0.00	-21.13

Tensioni sugli acciai :

	σ_{sp}	$\sigma_{long,inf}$	$\sigma_{long,sup}$
t=inf.-senza carichi	0.00	0.00	0.00
t=inf.-SLE Rare	120187.27	5519.44	-111.70
t=inf.-SLE Frequenti	119131.09	4265.88	-111.70
t=inf.-SLE Quasi Permanenti	117275.62	2063.65	-111.70

8.5.2.2.1.2 Verifiche allo SLE – Fessurazione

La sezione risulta sempre compressa o con tensione di trazione al di sotto del limite $f_{ctm}/1.2$ e pertanto non si riporta il calcolo dell'armatura necessaria ad assorbire le eventuali tensioni di trazione nel calcestruzzo. Si ritengono pertanto soddisfatte le verifiche in esame.

8.5.2.2.1.3 Verifica a rottura per flessione t=inf. presollecitazione nelle armature di precompressione :

	Z cavo risult.	$\Delta \epsilon_{sp}$
Armature pretese	22.95	0.00566

fless.	Z asse neutro	Mr	ϵ_{sup}	Z ϵ_{sup}	ϵ_{inf}	Z ϵ_{inf}
(+)	146.63	1.1894E9	-0.00166	170.00	0.01000	5.50
(-)	33.77	-3.376768E8	0.01000	165.00	-0.00257	0.00

$$M_{d,max} = 883691181.89 < 1189399749.93$$

8.5.2.2.1.4 Verifica rottura per taglio t=inf.

Calcestruzzo:	θ [rad]	bw	Staffe:	Asw
	0.381	28.40		0.30788

d	K	A _{st}	ρ_l	σ_{cp}	α_c
165.00	1.348	83.309	0.0178	-366.66	1.142

V _{Rd}	V _{Rsd}	V _{Red}
585946.50	4472569.00	2147597.00

$$V_{Ed,max} = 181318.49 < 2147597.03$$

Trazione per taglio (V=181318.49) = 226648.11 [N]

8.5.2.2.1.5 Forze di scorrimento tra i getti

Con riferimento ad una area di interfaccia tra i getti di 28,400 [cm²] (lunghezza unitaria), gli sforzi di scorrimento tra i getti alla sezione X=1140,00 risultano:

max valore di progetto scorrimento interfaccia	0.00	[N/cm]
min valore di progetto scorrimento interfaccia	-1221.00	[N/cm]
scorrimento ultimo per coesione ed attrito	±347.02	[N/cm]
staffe di collegamento	0.3079	[cm ² /cm]
scorrimento ultimo per coesione, attrito, staffe	±7575.42	[N/cm]

8.5.3 Diagrammi

8.5.3.1 SLU




Figura 15 - Momento flettente a t inf.




Figura 16 - Taglio a t inf.




Figura 17 - Scorrimento interfaccia trave-soletta

8.5.3.2 SLE




Figura 18 - Momento flettente - RARA - t inf.




Figura 19 - Momento flettente - FREQUENTE - t inf.




Figura 20 – Momento flettente – QUASI PERMANENTE - t inf.

9 VERIFICA DEL TRAVERSO DI CAMPATA

Le sollecitazioni agenti sono desunte dal par. 7.9 e di seguito sintetizzate

SLU

$M_{max}=520 \text{ KNm}$

$M_{min}=-778 \text{ KNm}$

SLE – Rare

$M_{max}=-139 \text{ KNm}$

$M_{min}= -544 \text{ KNm}$

SLE – Frequenti

$M_{max}=-92 \text{ KNm}$

$M_{min}=-500 \text{ KNm}$

SLE – Quasi permanenti

$M_{max}=-382 \text{ KNm}$

$M_{min}=-410 \text{ KNm}$

Si verifica la sezione composta a T trasverso+soletta collaborante.

Si dispongono 4 Ø 24 barre di widadag per asola mentre in soletta sono presenti 1+1 Ø 12 /20

DATI GENERALI SEZIONE IN C.A.

NOME SEZIONE: *trasp camp*

(Percorso File: C:\lavoro\0140 Empoli Granaio\lAVORO\Provvisori\04_Verifiche\STRUTTURE\CV01_REV1\trasp camp.sez)

Descrizione Sezione:	
Metodo di calcolo resistenza:	Stati Limite Ultimi
Tipologia sezione:	Sezione generica
Normativa di riferimento:	N.T.C.
Percorso sollecitazione:	A Sforzo Norm. costante
Condizioni Ambientali:	Poco aggressive
Riferimento Sforzi assegnati:	Assi x,y principali d'inerzia
Riferimento alla sismicità:	Zona non sismica

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO -	Classe:	C45/55
	Resis. compr. di calcolo fcd:	255.00 daN/cm ²
	Def.unit. max resistenza ec2:	0.0020

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	105 di 125

Def.unit. ultima ecu:	0.0035	
Diagramma tensione-deformaz.:	Parabola-Rettangolo	
Modulo Elastico Normale Ec:	362830	daN/cm ²
Resis. media a trazione fctm:	45.50	daN/cm ²
Coeff. Omogen. S.L.E.:	15.00	
Sc limite S.L.E. comb. Rare:	270.00	daN/cm ²
Sc limite S.L.E. comb. Frequenti:	270.00	daN/cm ²
Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti:	0.400	mm
Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti:	202.50	daN/cm ²
Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Q.Permanenti:	0.300	mm

ACCIAIO -

Tipo:	B450C	
Resist. caratt. snervam. fyk:	4500.0	daN/cm ²
Resist. caratt. rottura ftk:	4500.0	daN/cm ²
Resist. snerv. di calcolo fyd:	3913.0	daN/cm ²
Resist. ultima di calcolo ftd:	3913.0	daN/cm ²
Deform. ultima di calcolo Epu:	0.068	
Modulo Elastico Ef	2000000	daN/cm ²
Diagramma tensione-deformaz.:	Bilineare finito	
Coeff. Aderenza istantaneo $\beta_1 \cdot \beta_2$:	1.00	
Coeff. Aderenza differito $\beta_1 \cdot \beta_2$:	0.50	
Sf limite S.L.E. Comb. Rare:	3600.0	daN/cm ²

CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO

Forma del Dominio: Poligonale
Classe Conglomerato: C45/55

N°vertice:	X [cm]	Y [cm]
1	-145.0	0.0
2	-145.0	25.0
3	-20.0	25.0
4	-20.0	165.0
5	20.0	165.0
6	20.0	25.0
7	145.0	25.0
8	145.0	0.0

DATI BARRE ISOLATE

N°Barra	X [cm]	Y [cm]	DiamØ[mm]
1	-141.0	4.0	12
2	-141.0	21.0	12
3	141.0	21.0	12
4	141.0	4.0	12
5	-15.0	52.0	24
6	15.0	52.0	24
7	15.0	135.0	24
8	-15.0	135.0	24

DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE

N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre
N°Barra Ini. Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione
N°Barra Fin. Numero della barra finale cui si riferisce la generazione
N°Barre Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	106 di 125

Ø Diametro in mm delle barre della generazione				
N°Gen.	N°Barra Ini.	N°Barra Fin.	N°Barre	Ø
1	1	4	12	12
2	2	3	12	12
3	5	6	2	24
4	7	8	2	24

ST.LIM.ULTIMI - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

	N	Mx	My	Vy	Vx
N	Sforzo normale in daN applicato nel Baric. (+ se di compressione)				
Mx	Momento flettente [daNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.				
My	Momento flettente [daNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.				
Vy	Componente del Taglio [daN] parallela all'asse princ.d'inerzia y				
Vx	Componente del Taglio [daN] parallela all'asse princ.d'inerzia x				
N°Comb.	N	Mx	My	Vy	Vx
1	0	77800	0	0	0
2	0	-52000	0	0	0

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

	N	Mx	My
N	Sforzo normale in daN applicato nel Baricentro (+ se di compressione)		
Mx	Momento flettente [daNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione		
My	Momento flettente [daNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione		
N°Comb.	N	Mx	My
1	0	54400	0

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

	N	Mx	My
N	Sforzo normale in daN applicato nel Baricentro (+ se di compressione)		
Mx	Momento flettente [daNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione		
My	Momento flettente [daNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione		
N°Comb.	N	Mx	My
1	0	50000 (313114)	0 (0)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

	N	Mx	My
N	Sforzo normale in daN applicato nel Baricentro (+ se di compressione)		
Mx	Momento flettente [daNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione		
My	Momento flettente [daNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione		

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	107 di 125

N°Comb.	N	Mx	My
1	0	41000 (313114)	0 (0)

RISULTATI DEL CALCOLO

Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate

Copriferro netto minimo barre longitudinali:	3.4 cm
Interferro netto minimo barre longitudinali:	7.6 cm

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - RISULTATI PRESSO-TENSO FLESSIONE

Ver	S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
N Sn	Sforzo normale allo snervamento [daN] nel baricentro sezione cls. (positivo se di compressione)
Mx Sn	Momento di snervamento [daNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My Sn	Momento di snervamento [daNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
N Ult	Sforzo normale ultimo [daN] baricentrico (positivo se di compress.)
Mx Ult	Momento flettente ultimo [daNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My Ult	Momento flettente ultimo [daNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
Mis.Sic.	Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N Ult, Mx Ult, My Ult) e (N, Mx, My) Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000
As Tesa	Area armature [cm ²] in zona tesa (solo travi). Tra parentesi l'area minima di normativa

N°Comb	Ver	N Sn	Mx Sn	My Sn	N Ult	Mx Ult	My Ult	Mis.Sic.	As Tesa
1	S	-13	197746	0	0	251743	0	3.236	49.8(36.0)
2	S	-27	-104088	0	0	-142305	0	2.737	52.0(30.7)

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

ec max	Deform. unit. massima del conglomerato a compressione
ec 3/7	Deform. unit. del conglomerato nella fibra a 3/7 dell'altezza efficace
Xc max	Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.)
Yc max	Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.)
es min	Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)
Xs min	Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.)
Ys min	Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.)
es max	Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
Xs max	Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)
Ys max	Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)

N°Comb	ec max	ec 3/7	Xc max	Yc max	es min	Xs min	Ys min	es max	Xs max	Ys max
1	0.00350	-0.00603	-20.0	165.0	-0.00054	15.0	135.0	-0.01820	-141.0	4.0
2	0.00208	-0.03437	-145.0	0.0	0.00002	-141.0	4.0	-0.06750	15.0	135.0

POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA

a, b, c	Coeff. a, b, c nell'eq. dell'asse neutro $aX+bY+c=0$ nel rif. X,Y,O gen.
x/d	Rapp. di duttilità a rottura in presenza di sola fless.(travi)
C.Rid.	Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue

N°Comb	a	b	c	x/d	C.Rid.
1	0.000000000	0.000134792	-0.018740674	0.161	0.700
2	0.000000000	-0.000515401	0.002079155	0.030	0.700

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	108 di 125

Ver	S = comb. verificata/ N = comb. non verificata
Sc max	Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [daN/cm ²]
Xc max, Yc max	Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O)
Sf min	Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [daN/cm ²]
Xs min, Ys min	Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O)
Ac eff.	Area di calcestruzzo [cm ²] in zona tesa considerata aderente alle barre
As eff.	Area barre [cm ²] in zona tesa considerate efficaci per l'apertura delle fessure
D barre	Distanza tre le barre tese [cm] ai fini del calcolo dell'apertura fessure
Beta12	Prodotto dei coeff. di aderenza delle barre Beta1*Beta2

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.	D barre	Beta12
1	S	37.0	-20.0	165.0	-1120	-119.3	4.0	2379	15.8	16.8	1.00

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.	D barre	Beta12
1	S	34.0	20.0	165.0	-1029	-141.0	4.0	2379	15.8	16.8	1.00

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§B.6.6 DM96]

Ver.	La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm
S1	Esito della verifica
S2	Massima tensione [daN/cm ²] di trazione nel calcestruzzo valutata in sezione non fessurata
k2	Minima tensione [daN/cm ²] di trazione nel calcestruzzo valutata in sezione fessurata
k3	= 0.4 per barre ad aderenza migliorata
Ø	= 0.125 per flessione e presso-flessione; $= (e1 + e2)/(2 \cdot e1)$ per trazione eccentrica
Cf	Diametro [mm] medio delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff
Psi	Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra più tesa
e sm	$= 1 - \text{Beta}12 \cdot (Ssr/Ss)^2 = 1 - \text{Beta}12 \cdot (fctm/S2)^2 = 1 - \text{Beta}12 \cdot (Mfess/M)^2$ [B.6.6 DM96]
srm	Deformazione unitaria media tra le fessure [4.3.1.7.1.3 DM96]. Il valore limite = $0.4 \cdot Ss/Es$ è tra parentesi
wk	Distanza media tra le fessure [mm]
MX fess.	Valore caratteristico [mm] dell'apertura fessure = $1.7 \cdot e \cdot sm \cdot srm$. Valore limite tra parentesi
MY fess.	Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [daNm]
	Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [daNm]

Comb.	Ver	S1	S2	k3	Ø	Cf	Psi	e sm	srm	wk	Mx fess	My fess
1	S	-7.3	0	0.125	12	34	-38.216	0.00021 (0.00021)	192	0.067 (0.40)	313114	0

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.	D barre	Beta12
1	S	27.9	-20.0	165.0	-844	-97.6	4.0	2379	15.8	16.8	0.50

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§B.6.6 DM96]

Comb.	Ver	S1	S2	k3	Ø	Cf	Psi	e sm	srm	wk	Mx fess	My fess
1	S	-6.0	0	0.125	12	34	-28.161	0.00017 (0.00017)	192	0.055 (0.30)	313114	0

10 VERIFICA DEL TRAVERSO DI TESTATA

Il trasverso di testata è dimensionato per il sollevamento dell'impalcato.

L'ipotesi è di utilizzare n 4 martinetti nella posizione indicata.

Le azioni agenti sono desunte dalle reazioni di cui al par. 7.11.2

Per la valutazione delle sollecitazioni in tale fase si è realizzato un modello di calcolo monodimensionale in cui il trasverso risulta appoggiato in corrispondenza dei martinetti e sollecitato da azioni concentrate rappresentanti i carichi trasmessi dalle travi.

Le sollecitazioni ottenute, dovute ai soli permanenti, sono moltiplicate per il fattore 1.35.




Figura 21 - Schema per il sollevamento




Figura 22 - Momento flettente




Figura 23 - Taglio

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	110 di 125

SLU

$$M_{max} = -722.14 * 1.35 = -975 \text{ KNm}$$

$$M_{min} = 229.67 * 1.35 = 310 \text{ KNm}$$

$$T_{max} = 687.75 * 1.35 = 928.5 \text{ KN}$$

Si dispongono 4 Ø 24 barre di widag per asola mentre in soletta sono presenti 1+1 Ø 12 /20

DATI GENERALI SEZIONE IN C.A.

NOME SEZIONE: trasv test

Descrizione Sezione:	
Metodo di calcolo resistenza:	Stati Limite Ultimi
Tipologia sezione:	Sezione generica
Normativa di riferimento:	N.T.C.
Percorso sollecitazione:	A Sforzo Norm. costante
Tipo di sollecitazione:	Retta (asse neutro sempre parallelo all'asse X)
Riferimento Sforzi assegnati:	Assi x,y principali d'inerzia
Riferimento alla sismicità:	Zona non sismica

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO -	Classe:	C45/55	
	Resis. compr. di calcolo fcd:	255.00	daN/cm ²
	Resis. compr. ridotta fcd':	127.50	daN/cm ²
	Def.unit. max resistenza ec2:	0.0020	
	Def.unit. ultima ecu:	0.0035	
	Diagramma tensione-deformaz.:	Parabola-Rettangolo	
	Modulo Elastico Normale Ec:	362830	daN/cm ²
Resis. media a trazione fctm:	37.90	daN/cm ²	

ACCIAIO -	Tipo:	B450C	
	Resist. caratt. snervam. fyk:	4500.0	daN/cm ²
	Resist. caratt. rottura ftk:	4500.0	daN/cm ²
	Resist. snerv. di calcolo fyd:	3913.0	daN/cm ²
	Resist. ultima di calcolo ftd:	3913.0	daN/cm ²
	Deform. ultima di calcolo Epu:	0.068	
	Modulo Elastico Ef	2000000	daN/cm ²
Diagramma tensione-deformaz.:	Bilineare finito		

CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO

Forma del Dominio:	Poligonale
Classe Conglomerato:	C45/55

N°vertice:	X [cm]	Y [cm]
1	-50.0	-92.5
2	-50.0	47.5
3	-105.0	47.5
4	-105.0	72.5
5	105.0	72.5
6	105.0	47.5

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	111 di 125

7	50.0	47.5
8	50.0	-92.5

DATI BARRE ISOLATE

N°Barra	X [cm]	Y [cm]	DiamØ[mm]
1	-25.0	-65.5	24
2	25.0	-65.5	24
3	-25.0	16.5	24
4	25.0	16.5	24
5	-100.0	52.5	12
6	100.0	52.5	12
7	-100.0	67.5	12
8	100.0	67.5	12

DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE

N°Gen.	Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre
N°Barra Ini.	Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione
N°Barra Fin.	Numero della barra finale cui si riferisce la generazione
N°Barre	Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione
Ø	Diametro in mm delle barre della generazione

N°Gen.	N°Barra Ini.	N°Barra Fin.	N°Barre	Ø
1	1	2	2	24
2	3	4	2	24
3	5	6	9	12
4	7	8	10	12

ARMATURE A TAGLIO

Diametro staffe:	10 mm
Passo staffe:	10.4 cm
Staffe:	Una sola staffa chiusa perimetrale

ST.LIM.ULTIMI - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N	Sforzo normale in daN applicato nel Baric. (+ se di compressione)
Mx	Momento flettente [daNm] intorno all'asse X di riferimento delle coordinate con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.
Vy	Componente del Taglio [daN] parallela all'asse Y di riferimento delle coordinate

N°Comb.	N	Mx	Vy
1	0	-97500	0
2	0	31000	0
3	0	1	98250

RISULTATI DEL CALCOLO

Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate

Copriferro netto minimo barre longitudinali:	4.4 cm
Interferro netto minimo barre longitudinali:	13.8 cm
Copriferro netto minimo staffe:	3.4 cm

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	112 di 125

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - RISULTATI PRESSO-TENSO FLESSIONE

Ver	S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
N Sn	Sforzo normale allo snervamento [daN] nel baricentro sezione cls. (positivo se di compressione)
Mx Sn	Momento flettente di snervamento [daNm] intorno all'asse X di riferimento delle coordinate
Mis.Sic.	Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N Ult,Mx Ult,My Ult) e (N,Mx,My)
	Verifica positiva se tale rapporto risulta ≥ 1.000
As Tesa	Area armature [cm ²] in zona tesa (solo travi). Tra parentesi l'area minima di normativa

N°Comb	Ver	N Sn	Mx Sn	N Ult	Mx Ult	Mis.Sic.	As Tesa
1	S	-13	-181416	0	-239907	2.461	62.2(35.7)
2	S	27	106473	0	143523	4.630	48.6(34.4)
3	S	27	106473	0	143523	999.000	48.6(34.4)

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

ec max	Deform. unit. massima del conglomerato a compressione
ec 3/7	Deform. unit. del conglomerato nella fibra a 3/7 dell'altezza efficace
Xc max	Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.)
Yc max	Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.)
es min	Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)
Xs min	Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.)
Ys min	Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.)
es max	Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
Xs max	Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)
Ys max	Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)

N°Comb	ec max	ec 3/7	Xc max	Yc max	es min	Xs min	Ys min	es max	Xs max	Ys max
1	0.00350	-0.01748	-50.0	-92.5	-0.00451	-25.0	-65.5	-0.04398	100.0	67.5
2	0.00248	-0.03338	-105.0	72.5	-0.00005	-100.0	67.5	-0.06750	-25.0	-65.5
3	0.00248	-0.03338	-105.0	72.5	-0.00005	-100.0	67.5	-0.06750	-25.0	-65.5

POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA

a, b, c	Coeff. a, b, c nell'eq. dell'asse neutro $aX+bY+c=0$ nel rif. X,Y,O gen.
x/d	Rapp. di duttilità a rottura in presenza di sola fless.(travi)
C.Rid.	Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue

N°Comb	a	b	c	x/d	C.Rid.
1	0.00000000	-0.000296749	-0.023949274	0.074	0.700
2	0.00000000	0.000507113	-0.034284082	0.035	0.700
3	0.00000000	0.000507113	-0.034284082	0.035	0.700

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - VERIFICHE A TAGLIO

Passo staffe: 10.4 cm [Passo massimo di normativa = 33.0 cm]

Ver	S = comb. verificata a taglio / N = comb. non verificata
Vsdu	Taglio di progetto [daN] = V_y ortogonale all'asse neutro
Vcd	Taglio resistente ultimo [daN] lato conglomerato compresso
Vwd	Taglio resistente [daN] assorbito dalle staffe
Dmed	Altezza utile media pesata [cm] valutata lungo strisce ortog. all'asse neutro. Vengono prese nella media le strisce con almeno un estremo compresso. I pesi della media sono costituiti dalle stesse lunghezze delle strisce.
bw	Larghezza media resistente a taglio [cm] misurate parallel. all'asse neutro E' data dal rapporto tra l'area delle sopradette strisce resistenti e Dmed.
Teta	Angolo [gradi sessadec.] di inclinazione dei puntoni di conglomerato
Acw	Coefficiente maggiorativo della resistenza a taglio per compressione

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
L102	02 D 78	CL	IV007 001	A	113 di 125

Ast Area staffe+legature strettam. necessarie a taglio per metro di pil.[cm²/m]
A.Eff Area staffe+legature efficaci nella direzione del taglio di combinaz.[cm²/m]
Tra parentesi è indicata la quota dell'area relativa alle sole legature.
L'area della legatura è ridotta col fattore L/d_max con L=lungh.legat.proietta-
ta sulla direz. del taglio e d_max= massima altezza utile nella direz.del taglio.

N°Comb	Ver	Vsdu	Vcd	Vwd	Dmed	bw	Teta	Acw	Ast	A.Eff
1	S	0	791775	73404	138.0	100.0	45.00°	1.000	0.0	15.1(0.0)
2	S	0	791775	73404	138.0	100.0	45.00°	1.000	0.0	15.1(0.0)
3	S	98250	546052	183509	138.0	100.0	21.80°	1.000	8.1	15.1(0.0)

11 SOLETTA

L'analisi delle sollecitazioni flettenti e taglianti nella direzione trasversale della soletta è stata sviluppata considerando una striscia di soletta di larghezza unitaria.

Si dispone armatura trasversale costituita da $\varnothing 12/20$ in zona tesa ed in zona compressa.

11.1 Campo intermedio

La soletta è interamente posizionata sul martello superiore delle travi, tuttavia per un calcolo degli effetti locali nel campo intermedio si considera uno schema semplificato di trave semi incastrata.

La verifica è condotta con riferimento alle sollecitazioni già calcolate al paragrafo 7.10 e di seguito riportate.

Combinazioni SLU

$M_{max} = 20,03 \text{ KNm}$

$M_{min} = -18,40 \text{ KNm}$

Combinazioni SLE

Rare

$M_{max} = 14,80$

$M_{min} = -13,61$

Frequenti

$M_{max} = 11,52$

$M_{min} = -10,48$

Quasi Permanenti

$M_{max} = 1,67$

$M_{min} = -1,12$

DATI GENERALI SEZIONE IN C.A.

NOME SEZIONE: soletta

Descrizione Sezione:	
Metodo di calcolo resistenza:	Stati Limite Ultimi
Normativa di riferimento:	N.T.C.
Tipologia sezione:	Sezione predefinita
Forma della sezione:	Rettangolare
Percorso sollecitazione:	A Sforzo Norm. costante
Condizioni Ambientali:	Poco aggressive
Riferimento Sforzi assegnati:	Assi x,y principali d'inerzia
Riferimento alla sismicità:	Zona non sismica

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	115 di 125

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO -	Classe:	C32/40	
	Resistenza compress. di calcolo fcd:	181.30	daN/cm ²
	Deform. unitaria max resistenza ec2:	0.0020	
	Deformazione unitaria ultima ecu:	0.0035	
	Diagramma tensioni-deformaz.:	Parabola-Rettangolo	
	Modulo Elastico Normale Ec:	333460	daN/cm ²
	Resis. media a trazione fctm:	30.20	daN/cm ²
	Coeff.Omogen. S.L.E.:	15.00	
	Sc limite S.L.E. comb. Rare:	192.00	daN/cm ²
	Sc limite S.L.E. comb. Frequenti:	192.00	daN/cm ²
	Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti:	0.400	mm
	Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti:	144.00	daN/cm ²
Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Q.Permanenti:	0.300	mm	

ACCIAIO -	Tipo:	B450C	
	Resist. caratt. a snervamento fyk:	4500.0	daN/cm ²
	Resist. caratt. a rottura ftk:	4500.0	daN/cm ²
	Resist. a snerv. di calcolo fyd:	3913.0	daN/cm ²
	Resist. ultima di calcolo ftd:	3913.0	daN/cm ²
	Deform. ultima di calcolo Epu:	0.068	
	Modulo Elastico Ef:	2000000	daN/cm ²
	Diagramma tensioni-deformaz.:	Bilineare finito	
	Coeff. Aderenza istant. $\beta_1^* \beta_2$:	1.00	
	Coeff. Aderenza differito $\beta_1^* \beta_2$:	0.50	
Comb.Rare - Sf Limite:	3600.0	daN/cm ²	

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE ED ARMATURE SEZIONE

Base:	100.0	cm
Altezza:	25.0	cm
Barre inferiori:	5Ø12	(5.7 cm ²)
Barre superiori:	5Ø12	(5.7 cm ²)
Coprif.Inf.(dal baric. barre):	5.0	cm
Coprif.Sup.(dal baric. barre):	7.0	cm

ST.LIM.ULTIMI - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N	Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (posit. se di compress.)			
Mx	Momento flettente [daNm] intorno all'asse x baric. della sezione con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sezione			
Vy	Taglio [daN] in direzione parallela all'asse y baric. della sezione			
MT	Momento torcente [daN m]			
N°Comb.	N	Mx	Vy	MT
1	0	2003	0	0

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N	Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (positivo se di compress.)	
Mx	Coppia [daNm] applicata all'asse x baricentrico (tra parentesi il Momento di fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione	
N°Comb.	N	Mx
1	0	1480

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	116 di 125

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (positivo se di compress.)
Mx Coppia [daNm] applicata all'asse x baricentrico (tra parentesi il Momento di fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

N°Comb.	N	Mx
1	0	1152 (3340)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (positivo se di compress.)
Mx Coppia [daNm] applicata all'asse x baricentrico (tra parentesi il Momento di fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

N°Comb.	N	Mx
1	0	167 (3340)

RISULTATI DEL CALCOLO

Copriferro netto minimo barre longitudinali: 4.4 cm
Interferro netto minimo barre longitudinali: 11.8 cm

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - RISULTATI PRESSO-TENSO FLESSIONE

Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
N Sforzo normale [daN] applicato nel Baricentro (positivo se di compressione)
Mx Momento flettente assegnato [daNm] riferito all'asse x baricentrico
N Ult Sforzo normale ultimo [daN] nella sezione (positivo se di compress.)
Mx Ult Momento flettente ultimo [daNm] riferito all'asse x baricentrico
Mis.Sic. Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N Ult, Mx Ult) e (N, Mx)
Verifica positiva se tale rapporto risulta ≥ 1.000
Yneuro Ordinata [cm] dell'asse neutro a rottura nel sistema di rif. X,Y,O sez.
Mx sn. Momento flettente allo snervamento [daNm]
x/d Rapp. di duttilità a rottura per sole travi (N = 0)
C.Rid. Coeff. di riduz. momenti in travi continue [formula (4.1.1)NTC]
As Tesa Area armature long. [cm²] in zona tesa per sole travi (l'area minima ex (4.1.43)NTC è indicata tra parentesi)

N°Comb	Ver	N	Mx	N Ult	Mx Ult	Mis.Sic.	Yn	M sn	x/d	C.Rid.	As Tesa
1	S	0	2003	25	5419	2.705	22.0	4215	0.15	0.70	5.7 (3.5)

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

ec max Deform. unit. massima del conglomerato a compressione
ec 3/7 Deform. unit. del conglomerato nella fibra a 3/7 dell'altezza efficace
Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.)
es min Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)
Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.)
es max Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compressione)
Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)

N°Comb	ec max	ec 3/7	Yc max	es min	Ys min	es max	Ys max
1	0.00350	-0.00899	25.0	-0.00466	18.0	-0.01981	5.0

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	117 di 125

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - VERIFICA MASSIME TENSIONI NORMALI

Ver	S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
Sc max	Massima tensione di compress.(+) nel conglom. in fase fessurata [(daN/cm ²)
Yc max	Ordinata in cm della fibra corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O)
Sc min	Minima tensione di compress.(+) nel conglom. in fase fessurata [(daN/cm ²)
Yc min	Ordinata in cm della fibra corrisp. a Sc min (sistema rif. X,Y,O)
Sf min	Minima tensione di trazione (-) nell'acciaio [(daN/cm ²)
Ys min	Ordinata in cm della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O)
Dw Eff.	Spessore di conglomerato [cm] in zona tesa considerata aderente alle barre
Ac eff.	Area di congl. [cm ²] in zona tesa aderente alle barre (verifica fess.)
As eff.	Area Barre tese di acciaio [cm ²] ricadente nell'area efficace(verifica fess.)
D barre	Distanza media in cm tra le barre tese efficaci utilizzata nel calcolo di fessurazione (se Dbarre >14Ø viene posto Dbarre=14Ø nel calcolo di fess. [B.6.6.3 Circ. 252/96])

N°Comb	Ver	Sc max	Yc max	Sc min	Yc min	Sf min	Ys min	Dw Eff.	Ac Eff.	As Eff.	D barre
1	S	33.2	25.0	0.0	19.7	-1388	18.0	9.9	986	5.7	22.5

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - VERIFICA APERTURA FESSURE

Ver	S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
Sclmax	Massima tensione nel conglomerato nello STATO I non fessurato [(daN/cm ²)
Sclmin	Minima tensione nel conglomerato nello STATO I non fessurato [(daN/cm ²)
K3	=0,125 per flessione; = 0,25 (Sclmin + Sclmax)/(2 Sclmin) per trazione eccentrica
Beta12	Prodotto dei Coeff. di aderenza Beta1*Beta2
Psi	= 1-Beta12*(Ssr/Ss) ² = 1-Beta12*(fctm/Sclmin) ² = 1-Beta12*(Mfess/M) ² [B.6.6 DM96]
e sm	Deformazione unitaria media tra le fessure . Tra parentesi il valore minimo = 0.4 Ss/Es
srm	Distanza media in mm tra le fessure
wk	Apertura delle fessure in mm = 1,7*Eps*Srm. Tra parentesi è indicato il valore limite.
M fess.	Momento di prima fessurazione [(daNm)

N°Comb	Ver	Sclmax	Sclmin	Sc Eff	K3	Beta12	Psi	e sm	srm	wk	M Fess.
1	S	13.5	-13.4	---	0.125	1.00	0.400	0.000278 (0.000278)	238	0.112	3340

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - VERIFICA MASSIME TENSIONI NORMALI

N°Comb	Ver	Sc max	Yc max	Sc min	Yc min	Sf min	Ys min	Dw Eff.	Ac Eff.	As Eff.	D barre
1	S	25.9	25.0	0.0	19.7	-1081	18.0	9.9	986	5.7	22.5

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - VERIFICA APERTURA FESSURE

N°Comb	Ver	Sclmax	Sclmin	Sc Eff	K3	Beta12	Psi	e sm	srm	wk	M Fess.
1	S	10.5	-10.4	---	0.125	1.00	0.400	0.000216 (0.000216)	238	0.087 (0.40)	3340

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - VERIFICA MASSIME TENSIONI NORMALI

N°Comb	Ver	Sc max	Yc max	Sc min	Yc min	Sf min	Ys min	Dw Eff.	Ac Eff.	As Eff.	D barre
1	S	3.7	25.0	0.0	19.7	-157	18.0	9.9	986	5.7	22.5

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - VERIFICA APERTURA FESSURE

N°Comb	Ver	Sclmax	Sclmin	Sc Eff	K3	Beta12	Psi	e sm	srm	wk	M Fess.
1	S	1.5	-1.5	---	0.125	0.50	0.400	0.000031 (0.000031)	238	0.013 (0.30)	3340

11.2 Sbalzo

Per la verifica sullo sbalzo laterale si considerano lo schema di trave incastrata in corrispondenza dell'asse dell'ala superiore della trave di bordo.

Luce $L=1,40$ m

Permanenti:

- Peso proprio $25 \times 0.4 \times 1.0 = 10.0$ KN/m
- Recinzione e veletta $1.00 + 5.74 = 6.74$ KN

Accidentali

- Folla $5.0 \times 1.0 = 5.0$ KN/m

In ragione della geometria dell'impalcato si può assumere che l'urto del veicolo in svio non interessi lo sbalzo laterale.

A favore di sicurezza si considerano i carichi puntuali applicati all'estremità dello sbalzo e la folla distribuita su tutta la luce.

SLU

$$M = 1.35 \cdot (-6.74 \cdot 1.4 - 10.0 \cdot 1.4 \cdot 1.4/2) + 1.5 \cdot (-5.0 \cdot 1.4 \cdot 1.4/2) = -33.3 \text{ kNm}$$

$$T = 1.35 \cdot (6.74 + 10.0 \cdot 1.4) + 1.5 \cdot 5.0 \cdot 1.4 = 38.5 \text{ KN}$$

SLE

$$M = (-6.74 \cdot 1.4 - 10.0 \cdot 1.4 \cdot 1.4/2) + (-5.0 \cdot 1.4 \cdot 1.4/2) = -24.1 \text{ kNm}$$

$$T = 1.35 \cdot (6.74 + 10.0 \cdot 1.4) + 1.5 \cdot 5.0 \cdot 1.4 = 27.7 \text{ KN}$$

Si dispone armatura trasversale costituita da $\varnothing 12/20$ in zona tesa ed in zona compressa.

DATI GENERALI SEZIONE IN C.A.

NOME SEZIONE: soletta_sbalzo_tipico

Descrizione Sezione:	
Metodo di calcolo resistenza:	Stati Limite Ultimi
Normativa di riferimento:	N.T.C.
Tipologia sezione:	Sezione predefinita
Forma della sezione:	Rettangolare
Percorso sollecitazione:	A Sforzo Norm. costante
Condizioni Ambientali:	Poco aggressive
Riferimento Sforzi assegnati:	Assi x,y principali d'inerzia
Riferimento alla sismicità:	Zona non sismica

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	119 di 125

CALCESTRUZZO -	Classe:	C32/40	
	Resistenza compress. di calcolo fcd:	181.30	daN/cm ²
	Resistenza compress. ridotta fcd':	90.65	daN/cm ²
	Deform. unitaria max resistenza ec2:	0.0020	
	Deformazione unitaria ultima ecu:	0.0035	
	Diagramma tensioni-deformaz.:	Parabola-Rettangolo	
	Modulo Elastico Normale Ec:	333460	daN/cm ²
	Resis. media a trazione fctm:	30.20	daN/cm ²
	Coeff.Omogen. S.L.E.:	15.00	
	Sc limite S.L.E. comb. Rare:	192.00	daN/cm ²
	Sc limite S.L.E. comb. Frequenti:	192.00	daN/cm ²
	Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti:	0.400	mm
	Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti:	144.00	daN/cm ²
Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Q.Permanenti:	0.300	mm	

ACCIAIO -	Tipo:	B450C	
	Resist. caratt. a snervamento fyk:	4500.0	daN/cm ²
	Resist. caratt. a rottura ftk:	4500.0	daN/cm ²
	Resist. a snerv. di calcolo fyd:	3913.0	daN/cm ²
	Resist. ultima di calcolo ftd:	3913.0	daN/cm ²
	Deform. ultima di calcolo Epu:	0.068	
	Modulo Elastico Ef:	2000000	daN/cm ²
	Diagramma tensioni-deformaz.:	Bilineare finito	
	Coeff. Aderenza istant. $\beta_1 \cdot \beta_2$:	1.00	
	Coeff. Aderenza differito $\beta_1 \cdot \beta_2$:	0.50	
	Comb.Rare - Sf Limite:	3600.0	daN/cm ²

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE ED ARMATURE SEZIONE

Base:	100.0	cm
Altezza:	25.0	cm
Barre inferiori:	3Ø16	(6.0 cm ²)
Barre superiori:	3Ø16	(6.0 cm ²)
Coprif.Inf.(dal baric. barre):	5.0	cm
Coprif.Sup.(dal baric. barre):	7.0	cm

ST.LIM.ULTIMI - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N	Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (posit. se di compress.)
Mx	Momento flettente [daNm] intorno all'asse x baric. della sezione con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sezione
Vy	Taglio [daN] in direzione parallela all'asse y baric. della sezione
MT	Momento torcente [daN m]

N°Comb.	N	Mx	Vy	MT
1	0	3330	0	0
2	0	1	3850	0

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N	Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (positivo se di compress.)
Mx	Coppia [daNm] applicata all'asse x baricentrico (tra parentesi il Momento di fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

N°Comb.	N	Mx
1	0	2410

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	120 di 125

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (positivo se di compress.)
Mx Coppia [daNm] applicata all'asse x baricentrico (tra parentesi il Momento di fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

N°Comb.	N	Mx
1	0	2410 (3353)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (positivo se di compress.)
Mx Coppia [daNm] applicata all'asse x baricentrico (tra parentesi il Momento di fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

N°Comb.	N	Mx
1	0	2410 (3353)

RISULTATI DEL CALCOLO

Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate

Copriferro netto minimo barre longitudinali: 4.2 cm
Interferro netto minimo barre longitudinali: 11.4 cm
Copriferro netto minimo staffe: 3.2 cm

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - RISULTATI PRESSO-TENSO FLESSIONE

Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
N Sforzo normale [daN] applicato nel Baricentro (positivo se di compressione)
Mx Momento flettente assegnato [daNm] riferito all'asse x baricentrico
N Ult Sforzo normale ultimo [daN] nella sezione (positivo se di compress.)
Mx Ult Momento flettente ultimo [daNm] riferito all'asse x baricentrico
Mis.Sic. Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N Ult, Mx Ult) e (N, Mx)
Verifica positiva se tale rapporto risulta ≥ 1.000
Yneuro Ordinata [cm] dell'asse neutro a rottura nel sistema di rif. X, Y, O sez.
Mx sn. Momento flettente allo snervamento [daNm]
x/d Rapp. di duttilità a rottura per sole travi (N = 0)
C.Rid. Coeff. di riduz. momenti in travi continue [formula (4.1.1)NTC]
As Tesa Area armature long. [cm²] in zona tesa per sole travi (l'area minima ex (4.1.43)NTC è indicata tra parentesi)

N°Comb	Ver	N	Mx	N Ult	Mx Ult	Mis.Sic.	Yn	M sn	x/d	C.Rid.	As Tesa
1	S	0	3330	11	5742	1.724	21.8	4474	0.16	0.70	6.0 (3.5)
2	S	0	1	11	5742	5742.354	21.8	4474	0.16	0.70	6.0 (3.5)

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

ec max Deform. unit. massima del conglomerato a compressione
ec 3/7 Deform. unit. del conglomerato nella fibra a 3/7 dell'altezza efficace
Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X, Y, O sez.)
es min Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)
Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X, Y, O sez.)
es max Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compressione)
Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X, Y, O sez.)

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	121 di 125

N°Comb	ec max	ec 3/7	Yc max	es min	Ys min	es max	Ys max
1	0.00350	-0.00806	25.0	-0.00405	18.0	-0.01808	5.0
2	0.00350	-0.00806	25.0	-0.00405	18.0	-0.01808	5.0

ARMATURE A TAGLIO E/O TORSIONE DI INVILUPPO PER TUTTE LE COMBINAZIONI ASSEGNATE

Diametro staffe:	10	mm	
Passo staffe:	10.4	cm	[Passo massimo di normativa = 10.5 cm]
N.Bracci staffe:	2		
Area staffe/m :	15.1	cm ² /m	[Area Staffe Minima NTC = 15.0 cm ² /m]

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - VERIFICHE A TAGLIO

Ver	S = comb.verificata a taglio-tors./ N = comb. non verificata
Vsdu	Taglio agente [daN] uguale al taglio Vy di comb.
Vrd	Taglio resistente [daN] in assenza di staffe [formula (4.1.14)NTC]
Vcd	Taglio compressione resistente [daN] lato conglomerato [formula (4.1.19)NTC]
Vwd	Taglio trazione resistente [daN] assorbito dalle staffe [formula (4.1.18)NTC]
bw	Larghezza minima [cm] sezione misurata parallelam. all'asse neutro
Teta	Angolo [gradi sessadec.] di inclinazione dei puntoni di conglomerato
Acw	Coefficiente maggiorativo della resistenza a taglio per compressione
Ast	Area staffe/metro strettamente necessaria per taglio e torsione [cm ² /m]

N°Comb	Ver	Vsdu	Vrd	Vcd	Vwd	bw	Teta	Acw	Ast
1	S	0	11200	81586	10638	100.0	45.00	1.000	0.0
2	S	3850	11200	56267	26596	100.0	21.80	1.000	2.2

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - VERIFICA MASSIME TENSIONI NORMALI

Ver	S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
Sc max	Massima tensione di compress.(+) nel conglom. in fase fessurata [(daN/cm ²)
Yc max	Ordinata in cm della fibra corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O)
Sc min	Minima tensione di compress.(+) nel conglom. in fase fessurata [(daN/cm ²)
Yc min	Ordinata in cm della fibra corrisp. a Sc min (sistema rif. X,Y,O)
Sf min	Minima tensione di trazione (-) nell'acciaio [daN/cm ²]
Ys min	Ordinata in cm della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O)
Dw Eff.	Spessore di conglomerato [cm] in zona tesa considerata aderente alle barre
Ac eff.	Area di congl. [cm ²] in zona tesa aderente alle barre (verifica fess.)
As eff.	Area Barre tese di acciaio [cm ²] ricadente nell'area efficace(verifica fess.)
D barre	Distanza media in cm tra le barre tese efficaci utilizzata nel calcolo di fessurazione (se Dbarre >14Ø viene posto Dbarre=14Ø nel calcolo di fess. [B.6.6.3 Circ. 252/96])

N°Comb	Ver	Sc max	Yc max	Sc min	Yc min	Sf min	Ys min	Dw Eff.	Ac Eff.	As Eff.	D barre
1	S	52.7	25.0	0.0	19.6	-2129	18.0	9.8	979	6.0	22.5

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - VERIFICA APERTURA FESSURE

Ver	S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
Sclmax	Massima tensione nel conglomerato nello STATO I non fessurato [daN/cm ²]
Sclmin	Minima tensione nel conglomerato nello STATO I non fessurato [daN/cm ²]
K3	=0,125 per flessione; = 0,25 (Sclmin + Sclmax)/(2 Sclmin) per trazione eccentrica
Beta12	Prodotto dei Coeff. di aderenza Beta1*Beta2
Psi	= 1-Beta12*(Ssr/Ss) ² = 1-Beta12*(fctm/Sclmin) ² = 1-Beta12*(Mfess/M) ² [B.6.6 DM96]
e sm	Deformazione unitaria media tra le fessure . Tra parentesi il valore minimo = 0.4 Ss/Es
sm	Distanza media in mm tra le fessure
wk	Apertura delle fessure in mm = 1,7*Eps*Srm. Tra parentesi è indicato il valore limite.
M fess.	Momento di prima fessurazione [daNm]

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
LI02	02 D 78	CL	IV007 001	A	122 di 125

N°Comb	Ver	Sclmax	Sclmin	Sc Eff	K3	Beta12	Psi	e sm	srm	wk	M Fess.
1	S	21.9	-21.7	---	0.125	1.00	0.400	0.000426 (0.000426)	230	0.167	3353

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - VERIFICA MASSIME TENSIONI NORMALI

N°Comb	Ver	Sc max	Yc max	Sc min	Yc min	Sf min	Ys min	Dw Eff.	Ac Eff.	As Eff.	D barre
1	S	52.7	25.0	0.0	19.6	-2129	18.0	9.8	979	6.0	22.5

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - VERIFICA APERTURA FESSURE

N°Comb	Ver	Sclmax	Sclmin	Sc Eff	K3	Beta12	Psi	e sm	srm	wk	M Fess.
1	S	21.9	-21.7	---	0.125	1.00	0.400	0.000426 (0.000426)	230	0.167 (0.40)	3353

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - VERIFICA MASSIME TENSIONI NORMALI

N°Comb	Ver	Sc max	Yc max	Sc min	Yc min	Sf min	Ys min	Dw Eff.	Ac Eff.	As Eff.	D barre
1	S	52.7	25.0	0.0	19.6	-2129	18.0	9.8	979	6.0	22.5

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - VERIFICA APERTURA FESSURE

N°Comb	Ver	Sclmax	Sclmin	Sc Eff	K3	Beta12	Psi	e sm	srm	wk	M Fess.
1	S	21.9	-21.7	---	0.125	0.50	0.400	0.000426 (0.000426)	230	0.167 (0.30)	3353

11.3 Verifica azione eccezionale – urto del veicolo in svio

11.3.1 Verifica locale del cordolo per azioni d'urto

In questo paragrafo sono riportati i risultati ottenuti dalle verifiche locali dei cordoli che ospitano le barriere di sicurezza. Le azioni di progetto sono state definite secondo le indicazioni del paragrafo 3.6.3.3.2 delle NTC08. Il carico di progetto è costituito da una forza orizzontale di $F=100$ KN, applicata alla quota minima fra 1,0 m sopra il piano di marcia e 100 mm sotto la sommità della barriera.

Nel caso in esame si assume che la forza agisca ad una distanza $d=0.90$ m dalla base della barriera. Lo spessore della soletta è pari ad $s=0.30$, quello del cordolo a 0.50 m per cui l'estradosso del cordolo si trova ad una distanza sopra l'estradosso di soletta pari a $c=0.20$ m.

11.3.1.1 Verifica a tenso-flessione della soletta

Il momento sollecitante a quota piano medio della soletta, che nasce in caso di urto di un veicolo sulla barriera, vale:

$$\Delta M = F \cdot (d + c + 0.5s) = F \cdot 1.25 = 125.0 \text{ kNm}$$

	LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI – LESINA Lotti 2 e 3 – RADDOPPOI TERMOLI-RIPALTA Opere d'arte maggiori – Ponti e Viadotti ferroviari stradali IV03-IV05 cavalcaferrovia					
	RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO	COMMESSA LI02	LOTTO 02 D 78	CODIFICA CL	DOCUMENTO IV007 001	REV. A

Tali sollecitazioni si applicano ipotizzando una diffusione a 45° delle azioni dalla piastra metallica di base della barriera (che si ipotizza larga 30cm) al piano medio della soletta. La larghezza collaborante nel meccanismo di tenso-flessione vale pertanto:

$$B = 0.3 \text{ m} + 2(c + 0.5s) = 1.00 \text{ m}$$

La variazione di momento calcolata va a sommarsi al momento dovuto ai carichi permanenti, ricavato dal modello di calcolo precedentemente mostrato in corrispondenza dell'attacco del sicurvia.

Tale momento, con riferimento al paragrafo precedente, vale

$$M = -8.14 \cdot 2.55 - 10.0 \cdot 2.55 \cdot 2.55 / 2 = -53.3 \text{ kNm}$$

Il momento totale, dunque, vale:

$$M = 127.0 + 53.3 \approx 180 \text{ KNm}$$

Nell'ipotesi in cui la variazione del momento calcolata sia assorbita completamente dalle armature poste al lembo inferiore della soletta, la trazione agente nell'armatura superiore tesa vale:

$$T_d = M / (0.9s) = 667 \text{ kN}$$

Tale trazione è equilibrata dalle barre $\Phi 16/10$, disposte in estradosso soletta, che riescono a fornire una trazione resistente pari a:

$$T_r = 201.1 \cdot (1.00 / 0.10) \cdot 391.3 \cdot 10^{-3} = 787 \text{ KN} > T_d.$$


Tale armatura potrà essere convenientemente ridotta nelle sezioni di impalcato non interessato dagli allargamenti.

11.3.1.2 Verifica delle staffe disposte all'interno del cordolo

La funzione di tali staffe è duplice:

- Equilibrare l'azione orizzontale F;
- Equilibrare la trazione dei tirafondi della barriera nel meccanismo di pull out.

La forza orizzontale F è equilibrata dalle barre $\Phi 12/20$ che sono sempre presenti all'interno del cono di rottura evidenziato nella seguente figura.



Meccanismi di rottura locali per azioni d'urto

La trazione T_d dei tirafondi della barriera è equilibrata dai bracci verticali delle staffe e dalle legature di cui alla figura precedente.

Ipotizzando un braccio di leva delle forze interne della piastra di base della barriera pari a 0.21 m e un'altezza della forza d'urto sopra tale piastra di 0.90 m, si stima T_d come:

$$T_d = 0.90m \cdot F / 0.21m = 428.5 \text{ kN}$$

Avendo disposto le staffe e legature $\Phi 12/20$ ed ipotizzando una lunghezza dei tirafondi di almeno 19 cm (nonché l'interasse longitudinale tra i due tirafondi tesi di 0.15 m), risulta che i bracci verticali compresi nel cono di rottura sono disposti su 3 filari per un numero complessivo pari a:

$$n = 3 \cdot (2 \cdot 0.15 \text{ m} + 2 \cdot 0.19 \text{ m}) / 20 \text{ cm} = 10.2 \text{ bracci}$$

che corrisponde ad una trazione resistente pari a :

$$T_r = n \cdot 113.1 \cdot f_{yd} \cdot 10^{-3} = 451 \text{ kN} > T_d$$

12 GIUNTO DI DILATAZIONE

In riferimento ad un $\Delta t_{unif} = \pm 30$ °C e ad un coefficiente di dilatazione termica $\alpha t = 10 \cdot 10^{-6}$ °C⁻¹, per una lunghezza dell'impalcato di 25.00 m risulta un movimento del giunto pari a:

$$\delta = 10 \cdot 10^{-6} \cdot (\pm 30) \cdot 25.00 = \pm 0.0075 \text{ m}$$