

# Micron Extra EU

## Antivegetativa

Prestazione multistagionale "premium"



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Micron Extra EU è un'antivegetativa erodente di forza elevata che procura una protezione bistagionale. (3-4 mani). Formulata con la Tecnologia Biolux®, per ottimizzare il controllo dell'efficacia dei biocidi, Micron Extra EU è estremamente efficace anche in condizioni vegetative difficili.

\* Prestazioni "premium" - formula extra-forte

\* 24 mesi di protezione con una sola applicazione

\* La tecnologia erodente evita l'accumulo di spessore nel tempo

Può essere applicato fino a 12 mesi prima dell'immersione.

### INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

Colore	YBB600-Bianco Dover, YBB601-Rosso, YBB602-Azzurro, YBB603-Blu Navy, YBB604-Nero, YBB605-Verde, YBB606-Grigio Scuro
Finitura	Opaca
Peso Specifico	1.75
Volumi Solidi	50%
Vita da scaffale media	2 anno
VOC	435 g/lit
Pezatura	750 ml, 2,5 lt, 5 lt, 20 lt

### DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

	Essiccazione			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Fuori polvere	1 ore	45 minuti	30 minuti	20 minuti
Immersione	24 ore	12 ore	8 ore	6 ore

Nota: Gli intervalli massimi di immersione sono i seguenti: 5-35°C - 12 mesi

Ricoperto con	Ricopertura							
	Temperatura del supporto							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Micron Extra EU	16 ore	Indef.	10 ore	Indef.	6 ore	Indef.	4 ore	Indef.

### APPLICAZIONE E IMPIEGO

#### Preparazione

#### SUPERFICIE PRECEDENTEMENTE PITTURATA CON ANTIVEGETATIVA

**In Buone Condizioni** Gli agenti contaminanti e la vegetazione devono essere completamente rimossi, compreso lo strato di lisciviazione. Lavare ad alta pressione (3000 psi/207 bar) con acqua dolce e/o irruvidire e carteggiare a umido con carta di grana 80-120. Se la vecchia antivegetativa è incompatibile o sconosciuta, isolare con un sigillante idoneo International.

**In Cattive Condizioni** Utilizzare Interstrip per rimuovere tutti i cicli precedenti.

**PRIMERIZZAZIONE** Tutte le indicazioni relative alla preparazione delle superfici nude sono riportate nelle schede tecniche degli appositi primer.

**VTR NUDA** Primerizzare con Gelshield 200 per protezione antiosmosi, o Primocon.

**ACCIAIO/FERRO** Primerizzare con Interprotect o Primocon.

**PIOMBO** Primerizzare con Interprotect o Primocon.

**LEGNO** Primerizzare con Interprotect o Primocon.

#### Suggerimenti

**Miscelazione** Prima dell'uso mescolare accuratamente il prodotto fino ad ottenere una consistenza uniforme.

**Diluizione** La diluizione non è raccomandata.

**Solvente di Pulizia** YTA085 Diluente N.3

**Spruzzo Airless** Pressione: 176-210 bar. Diametro ugello: 2180.

**Spruzzo Airmix** Pressione: 2,5 bar. Diametro ugello: 20-113.

**Altro** Le antivegetative devono essere carteggiate solo ad umido. Non rimuovere mai le antivegetative a secco o con la fiamma. Il colore reale apparirà dopo l'immersione.

#### Punti importanti

Per prevenire una cattiva prestazione assicurarsi di applicare il quantitativo corretto di pittura (vedi resa pratica).

La temperatura prodotto dovrebbe essere compresa tra minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F.

La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F.

La temperatura del supporto deve essere minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

# Micron Extra EU

## Antivegetativa

Prestazione multistagionale "premium"

### Compatibilità/Substrati

VTR, Legno, Acciaio/Ferro, Piombo.

Non adatto per uso sopra Alluminio/Leghe Leggere o Superfici Zincate.

Può essere applicato direttamente sopra la maggior parte delle antivegetative, a condizione che siano in buono stato, fatta eccezione per VC17m/antivegetative con PTFE. Consultare il Servizio Tecnico International per consigli specifici di ricopertura se incerti sulla compatibilità di Micron Extra EU con il ciclo preesistente.

### Numero di Mani

**Pennello/Rullo** - 2 mani per una protezione stagionale e 3 mani per due stagioni. Applicare una mano supplementare in aree soggette ad un maggior consumo come timoni, gruppi poppieri, chiglia, bagnasciuga ecc.

**Spruzzo** - Applicare 1 mano per stagione. Applicare una mano supplementare in aree soggette ad un maggior consumo come timoni, gruppi poppieri, chiglia, bagnasciuga ecc.

### Resa

(Teorica) - 10 m<sup>2</sup>/lt a pennello, 5 m<sup>2</sup>/lt a spruzzo.

(Pratica) - 9 m<sup>2</sup>/lt a pennello, 3 m<sup>2</sup>/lt a spruzzo.

### Spessore Film Asc.

50 micron asciutti a pennello/rullo, 75 micron asciutti a spruzzo

### Raccomandato per mano

### Spessore Film Bag.

100 micron bagnati a pennello/rullo, 150 micron bagnati a spruzzo

### Raccomandato per mano

### Metodi di applicazione

Spruzzo Airless, Airmix, Pennello, Rullo

## TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

### Immagazzinaggio

#### INFORMAZIONI GENERALI:

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di Micron Extra EU è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/41°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

#### TRASPORTO:

Micron Extra EU deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.

### Sicurezza

#### GENERALE:

Contiene biocidi. Le antivegetative devono essere carteggiate solo ad umido. Non rimuovere mai le antivegetative a secco o con la fiamma. Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni. Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico.

#### SMALTIMENTO:

Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento.

I residui di Micron Extra EU non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.

### NOTE IMPORTANTI

*L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.*

# Trilux 33

## Antivegetativa

Antivegetativa ad Alta Prestazione dai Colori Brillanti.



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Riformulata per fornire una protezione migliore ed un bianco ancora più brillante, Trilux 33 è un'antivegetativa ad alta prestazione dai colori brillanti. Potenziata con la tecnologia Biolux®, la formulazione a lenta erosione aiuta a prevenire l'accumulo di pittura e fornisce efficace protezione antivegetativa fino a 18 mesi. Adatta a tutti i tipi di supporto, incluso l'alluminio, Trilux 33 ora possiede un più basso contenuto di VOC, contribuendo così a ridurre l'emissione di solventi nell'ambiente.

\* Adatto per tutti i substrati tra cui alluminio e bronzo.

\* Adatto per eliche e boottops.

### INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

<b>Colore</b>	YBA064-Bianco, YBA065-Blu Scuro, YBA067-Nero, YBA069-Rosso, YBA070-Verde, YBA071-Azzurro, YBA072-Grigio Non tutti i colori e le pezzature sono disponibili in tutti i paesi.
<b>Finitura</b>	Opaca
<b>Peso Specifico</b>	1.6
<b>Volumi Solidi</b>	55%
<b>Vita da scaffale media</b>	2 anni
<b>VOC</b>	390 g/lit
<b>Pezzzatura</b>	375 ml, 750 ml, 2.5 lt, 5 lt, 20 lt

### DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

	Essiccazione			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Fuori polvere	2 ore	1.5 ore	1.5 ore	1 ore
Immersione	24 ore	24 ore	8 ore	6 ore

**Nota:** I tempi massimi di immersione è di 6 mesi a tutte le temperature. Se si supera l'intervallo massimo di immersione, lavare ad alta pressione o carteggiare ad umido con carta grana 180-240 prima dell'immersione.

Ricoperto con	Ricopertura							
	Temperatura del supporto							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Trilux 33	24 ore	indef.	16 ore	indef.	6 ore	indef.	4 ore	indef.

### APPLICAZIONE E IMPIEGO

**Preparazione** **GRANDE RISTRUTTURAZIONE** La prima mano di Trilux 33 deve sempre essere applicata sopra ad un ciclo con il primer raccomandato. La superficie primerizzata deve essere sempre asciutta e priva di agenti contaminanti (olio, grasso, sale ecc.) e ricoperta con Trilux 33 entro gli intervalli di ricopertura indicati per il primer.

**RIPARAZIONE e MIGLIORAMENTO DI CICLI APPROVATI** Sgrassare la superficie. Pulite tutta l'area interessata con lavaggio ad alta pressione controllata (3000 psi./211 bar). Riparare le aree corrose con il ciclo di primerizzazione anticorrosivo raccomandato (Primocon).

**PRIMERIZZAZIONE** Tutte le indicazioni relative alla preparazione delle superfici nude sono riportate nelle schede tecniche degli appositi primer.

**VTR NUDA** Gelshield 200 per protezione antiosmosi, o Primocon.

**ACCIAIO/FERRO** Primerizzare con Interprotect o Primocon.

**PIOMBO** Primerizzare con Interprotect o Primocon.

**LEGNO** Primerizzare con Interprotect o Primocon.

**ALLUMINO/LEGHE LEGGERE** Primerizzare con Interprotect o Primocon.

**Metodo** Assicurarsi che la superficie sia pulita e asciutta. Applicare Trilux 33 entro gli intervalli di ricopertura indicati per il primer. Applicare una mano supplementare in aree soggette ad un maggior consumo come timoni, gruppi poppieri, chiglia, bagnasciuga ecc. L'intervallo massimo di immersione è 6 mesi. Trascorso l'intervallo di 6 mesi la superficie deve essere lavata ad alta pressione con acqua dolce o carteggiata ad umido con carta abrasiva di grado 180-240 prima dell'immersione.

**Suggerimenti**  
**Miscelazione** Mescolare bene prima dell'uso.  
**Diluente** Diluente N.3  
**Diluizione** La diluizione non è raccomandata. Utilizzare solo in casi eccezionali. Per esempio, in condizioni climatiche avverse.  
**Solvente di Pulizia** Diluente N.3

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

# Trilux 33

## Antivegetativa

Antivegetativa ad Alta Prestazione dai Colori Brillanti.



**Spruzzo Airless** Pressione: 176-210 bar. Diametro ugello: 2180. SOLO per uso professionale.

**Altro** E' importante applicare il quantitativo di prodotto calcolato in base alle indicazioni della resa pratica, eventualmente con una mano supplementare. E' molto importante rispettare gli spessori consigliati, per ottenere le prestazioni previste.

### Punti Importanti

Se il film di Trilux 33 rimane esposto per un certo intervallo, ad esempio durante l'alaggio invernale, deve essere lavato ad alta pressione prima dell'immersione.

La temperatura prodotto dovrebbe essere compresa tra minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F.

La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F.

La temperatura del substrato deve essere almeno 3°C / 5°F sopra il punto di rugiada e non oltre 35°C/95°F.

### Compatibilità/Substrati

Adatto per tutti i substrati compresi Alluminio/Leghe Leggere e Metalli zincati adeguatamente primerizzati. Può essere applicato direttamente sopra la maggior parte delle antivegetative, a condizione che siano in buono stato Primerizzare le superfici diverse dalle antivegetative con Primocon, Intertuf 203 o Interprotect. Per ulteriori dettagli sulla compatibilità consultare i Rappresentanti Tecnici International.

### Numero di Mani

2 a spruzzo airless, 3 a rullo.

### Resa

#### A pennello/rullo:

(Teorica) - 9,17 m<sup>2</sup>/lt

(Pratica) - 8,26 m<sup>2</sup>/lt

#### A Spruzzo:

(Teorica) - 6,10 m<sup>2</sup>/lt

(Pratica) - 3,66 m<sup>2</sup>/lt

### Spessore Film Asc.

Raccomandato per mano

90 micron asciutti a spruzzo, 60 micron secchi a rullo.

### Spessore Film Bag.

Raccomandato per mano

164 micron bagnati a spruzzo, 109 micron bagnati a rullo.

### Metodi di applicazione

Spruzzo Airless, Pennello, Rullo. L'applicazione a spruzzo si consiglia solo agli applicatori professionisti che dispongono dell'adone equipaggiamento di sicurezza, inclusa la maschera pieno facciale.

## TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

### Immagazzinaggio

#### INFORMAZIONI GENERALI:

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di Trilux 33 è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/41°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

#### TRASPORTO:

Trilux 33 deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.

### Sicurezza

#### GENERALE:

Contiene biocidi. Le antivegetative devono essere carteggiate solo ad umido. Non rimuovere mai le antivegetative a secco o con la fiamma. Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni. Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico.

#### SMALTIMENTO:

Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento.

I residui di Trilux 33 non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.

### NOTE IMPORTANTI

L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

# Gelshield 200

## Osmosi

Primer Epossidico per la Protezione contro l'Osmosi



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer epossidico a rapida essiccazione e facile da applicare, per la protezione della VTR contro l'osmosi.

\* Fornisce protezione contro l'osmosi in cinque mani (250 µm)

\* Impiegabile sino a 5°C

\* Rapida essiccazione permette applicazione di più mani nello stesso giorno.

### INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

Colore	YPA212-Verde, YPA213-Grigio
Finitura	Opaca
Peso Specifico	1.4
Volumi Solidi	45%
Rapporto di Miscelazione	3:1 in volume (come fornito)
Catalizzatore	YPA214
Vita da scaffale media	2 anni
VOC	464 g/lt
Pezatura	750 ml, 2.5 lt

### DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

	Essiccazione			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Fuori polvere	4 ore	2 ore	1 ore	30 minuti
Immersione	24 ore	18 ore	12 ore	8 ore
Durata della miscela	10 ore	5 ore	3 ore	2 ore

Ricoperto con	Ricopertura							
	Temperatura del supporto							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Gelshield 200	10 ore	6 mesi	5 ore	6 mesi	3 ore	6 mesi	2 ore	6 mesi
Micron 350	10 ore	24 ore	5 ore	9 ore	3 ore	7 ore	1 ore	5 ore
Micron WA	10 ore	1 mese	5 ore	1 mese	3 ore	1 mese	1 ore	1 mese

**Nota:** Per tutte le altre antivegetative International come Cruiser Uno EU, Boatguard EU, Ultra EU, Cruiser Polishing Antifouling, Cruiser Premium Plus, Interspeed Extra, Micron Superior, Micron Extra EU, Micron LZ, Micron 77, Navigator, Ultra 300, Boatguard 100, Cruiser 200/250, Trilux 200, Trilux Hard Antifouling, Uni-Pro 250, fare riferimento agli intervalli di ricopertura di Micron 350. Se è superato l'intervallo massimo di ricopertura, carteggiare a umido e a secco con carta di grado 180-220.

### APPLICAZIONE E IMPIEGO

<b>Preparazione</b>	<b>VTR NUDA</b> Pulire con Super Cleaner, sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Carteggiare con carta abrasiva di grado 180. <b>SUPERFICIE PRECEDENTEMENTE PITTURATA CON ANTI VEGETATIVA</b> Rimuovere utilizzando Interstrip. Pulire con Super Cleaner, sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Carteggiare con carta abrasiva di grado 180. <b>LAMINATO ESPOSTO</b> Applicare localmente utilizzando la resina epossidica senza Gelshield Plus.
<b>Metodo</b>	Rimuovere la polvere residua. Applicare il numero di mani richiesto dalla specifica (minimo 250 micron Spessore Film Asciutto). Per semplificare il lavoro, alternare i due colori (grigio e verde), iniziando e terminando con il grigio. <b>SENTINE:</b> Applicare 2 mani se la superficie della sentina è finita a gelcoat. Altrimenti trattare con Gelshield Plus.
<b>Suggerimenti</b>	<b>Miscelazione</b> Mescolare o agitare bene i due componenti. Miscelare accuratamente base e catalizzatore e attendere 10 minuti per lasciare disperdere eventuali bolle. <b>Diluente</b> YTA061 Diluente N.7 <b>Altro</b> Può essere utilizzato con temperature sino a 5°C ma per ottenere le prestazioni massime usare a temperature superiori a 10°C.
<b>Punti Importanti</b>	Gli scafi nuovi devono essere "post-catalizzati" per un minimo di 4 settimane prima dell'applicazione di Gelshield 200. Non applicare direttamente sui laminati esposti. Non impiegare sotto i 5°C. La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F. La temperatura prodotto dovrebbe essere compresa tra minimo 10°C e massimo 35°C. La temperatura del supporto deve essere minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F.
<b>Compatibilità/Substrati</b>	Gelcoat in VTR e laminati catalizzati. Da non utilizzare sopra prodotti monocomponenti.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

## Gelshield 200

### Osmosi

Primer Epossidico per la Protezione contro l'Osmosi

Numero di Mani	5 minimo a pennello (min. 250 µm SFA)
Resa	(Teorica) - 9.1 m <sup>2</sup> /lt a pennello (Pratica) - 8.1 m <sup>2</sup> /lt a pennello
Spessore Film Asc. Raccomandato per mano	50 micron asciutti a pennello
Spessore Film Bag. Raccomandato per mano	111 micron bagnati a pennello
Metodi di applicazione	Pennello, Rullo

#### TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

##### Immagazzinaggio

##### INFORMAZIONI GENERALI:

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di Gelshield 200 è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/41°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

##### TRASPORTO:

Gelshield 200 deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.

##### Sicurezza

##### GENERALE:

Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni. Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico.

##### SMALTIMENTO:

Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento.

I residui di Gelshield 200 non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.

##### NOTE IMPORTANTI

*L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.*

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

# Uni-Pro EU

## Antivegetativa

### Antivegetativa Multiuso



#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Antivegetativa universale studiata sia per barche a vela che a motore (sino a 25 nodi).

\* Protezione antivegetativa stagionale in aree a media densità biologica

\* Preparazione delle superfici standard

\* Compatibile con la maggior parte dei cicli antivegetativi

#### INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

Colore	YBB820-Bianco Dover, YBB821-Rosso, YBB822-Azzurro, YBB823-Blu Navy, YBB824-Nero
Finitura	Opaca
Peso Specifico	1,8
Volumi Solidi	60%
Vita da scaffale media	2 anno
VOC	351 g/lt
Pezzatura	5 lt, 20 lt

#### DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

	Essiccazione			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Fuori polvere	1 ore	45 minuti	30 minuti	20 minuti
Immersione	24 ore	10 ore	4 ore	4 ore

Nota: Gli intervalli massimi di immersione sono i seguenti: 5-35°C - 6 mesi

	Ricopertura							
	Temperatura del supporto							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Ricoperto con	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Uni-Pro EU	16 ore	indef.	10 ore	indef.	6 ore	indef.	4 ore	indef.

#### APPLICAZIONE E IMPIEGO

<b>Preparazione</b>	<p><b>SUPERFICIE PRECEDENTEMENTE PITTURATA CON ANTIVEGETATIVA</b>  <b>In Buone Condizioni</b> Sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Se la vecchia antivegetativa è incompatibile o sconosciuta, isolare con Primocon.  <b>In Cattive Condizioni</b> Utilizzare Interstrip per rimuovere tutti i cicli precedenti.  <b>PRIMERIZZAZIONE</b> Tutti i dettagli relativi alla preparazione dei substrati sono riportati sulle etichette dei primer appropriati.  <b>VTR NUDA</b> Gelshield 200 per protezione antiosmosi, o Primocon.  <b>ACCIAIO/FERRO</b> Interprotect o Primocon  <b>PIOMBO</b> Interprotect o Primocon  <b>LEGNO</b> Primerizzare con Interprotect o Primocon.</p>
<b>Suggerimenti</b>	<p><b>Miscelazione</b> Mescolare bene prima dell'uso.  <b>Diluizione</b> La diluizione non è raccomandata.  <b>Solvente di Pulizia</b> YTA085 Diluente N.3  <b>Controllo della ventilazione e dell'umidità</b> Assicurarsi che ci sia una ventilazione adeguata durante l'utilizzo.  <b>Spruzzo Airless</b> Pressione: 176-210 bar. Diametro ugello: 2180. APPLICAZIONE A SPRUZZO - SOLO PER USO PROFESSIONALE.  <b>Altro</b> Per l'applicazione a spruzzo Airmix - Pressione: 2,5 bar. Diametro ugello: 20-113. Il colore reale apparirà dopo l'immersione. E' importante applicare il quantitativo di prodotto calcolato in base alle indicazioni della resa pratica, eventualmente con una mano supplementare. E' molto importante rispettare gli spessori consigliati, per ottenere le prestazioni previste.</p>
<b>Punti importanti</b>	<p>Per prevenire una cattiva prestazione assicurarsi di applicare il quantitativo corretto di pittura (vedi resa pratica). La temperatura prodotto dovrebbe essere compresa tra minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F. La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra minimo 5°C/41°F e massimo 35°C/95°F. La temperatura superficie dovrebbe essere compresa tra minimo 1°C sopra il punto di rugiada e massimo 35°C.</p>
<b>Compatibilità/Substrati</b>	<p>VTR, Legno, Acciaio/Ferro, Piombo. Non adatto per uso sopra Alluminio/Leghe Leggere o Superfici Zincate. Può essere applicato direttamente sopra la maggior parte delle antivegetative, a condizione che siano in buono stato</p>

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare <http://www.yachtpaint.com>.

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

# Uni-Pro EU

## Antivegetativa

### Antivegetativa Multiuso



<b>Numero di Mani</b>	Applicare 2 mani per stagione a pennello, Applicare 1 mano per stagione a spruzzo. Applicare una mano supplementare in aree soggette ad un maggior consumo come timoni, gruppi poppieri, chiglia, bagnasciuga ecc.
<b>Resa</b>	(Teorica) - 10 m <sup>2</sup> /lt per mano a pennello, 5 m <sup>2</sup> /lt a spruzzo. (Pratica) - 9 m <sup>2</sup> /lt per mano a pennello, 3 m <sup>2</sup> /lt a spruzzo.
<b>Spessore Film Asc. Raccomandato per mano</b>	60 micron asciutti a pennello/ruolo, 120 micron asciutti a spruzzo
<b>Spessore Film Bag. Raccomandato per mano</b>	100 micron bagnati a pennello/ruolo, 200 micron bagnati a spruzzo
<b>Metodi di applicazione</b>	Spruzzo Airless, Airmix, Pennello, Rullo

#### TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

##### Immagazzinaggio

##### INFORMAZIONI GENERALI:

Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di questo prodotto è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/41°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

##### TRASPORTO:

Uni-Pro EU deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.

##### Sicurezza

##### GENERALE:

Contiene biocidi. Le antivegetative devono essere carteggiate solo ad umido. Non rimuovere mai le antivegetative a secco o con la fiamma. Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni. Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico.

##### SMALTIMENTO:

I residui di Uni-Pro EU non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.

Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento.

##### NOTE IMPORTANTI

*L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.*

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare <http://www.yachtpaint.com>.

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.