

 <b>Acciaierie d'Italia</b>	<b>LABORATORIO DI TARANTO</b> Web: <a href="https://www.acciaierieditalia.com">https://www.acciaierieditalia.com</a> e-mail: <a href="mailto:direzione.taranto@acciaierieditalia.com">direzione.taranto@acciaierieditalia.com</a>	<b>RAPPORTO DI PROVA</b>				 <b>ACCREDIA</b> L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO <b>LAB N° 0042 L</b>
		Nr. 22/77771 Rev. 0 Del 30/01/2023	Pag. 1 di 2			


**Acciaierie d'Italia S.p.A.**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.  
 74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 481 3010 / 3030 - FAX 099 470 6591  
 SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 Milano, Italia  
 TEL. +039 02 300 351 [adit@legalmail.it](mailto:adit@legalmail.it)  
 CAP.SOC. € 401.400.000 i.v., SOCIO UNICO - R.E.A. 2525101 DI MILANO  
 CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 10354890963

**RICHIEDENTE**

Acciaierie d'Italia S.p.A.  
 Stabilimento di Taranto  
 Via Appia km 648  
 74123 Taranto

Classe: 00207 - EMISSIONS TRADING SYSTEM  
 Materiale°: COKE RAMPE (ETS)  
 Cod. Prodotto°: 692 Cod. Fornitore°:  
 Periodo di rif.°: 28/11/2022 - 04/12/2022  
 Monitoraggio°: periodico settimanale  
 Stato fisico: solido polverulento  
 Campionamento°: a cura del Committente  
 Met. campionamento°: non indicato dal Committente  
 Data accettazione campione: 05/12/2022  
 Data inizio prove: 16/12/2022  
 Data fine prove: 16/12/2022

**PROVE CHIMICHE E FISICHE**




Parametro	U.M.	Risultato	U	Limiti	Metodo di prova	R%
Zolfo	% (m/m)	0,614 ± 0,020			ASTM D4239-18e1	
Carbonio	% (m/m)	84,95 ± 0,65			ISO 29541:2010	
Idrogeno	% (m/m)	0,537 ± 0,138			ISO 29541:2010	
Azoto	% (m/m)	1,22 ± 0,12			ISO 29541:2010	
Gross heat of combustion	kcal/kg	6865 ± 15			ASTM D5865/D5865M-19	
Net heat of combustion	kcal/kg	6837 ± 21			ASTM D5865/D5865M-19	
Fattore di emissione	t CO2/TJ	108,7371 ± 0,8264			ASTM D4239-18e1 +	C
					ISO 29541:2010 +	
					ASTM D5865/5865M-19	
					+ Reg UE 2066/2018	
					19/12/12/2018 GU UE	
					L334 31/12/2018	
Tenore di carbonio	t C/t	0,850 ± 0,007			ISO 29541:2010 +	
					Reg UE 2066/2018	
					19/12/2018 GU UE	
					L334 31/12/2018	

**NOTE AL RAPPORTO DI PROVA**

"R%": Recupero Percentuale.  
 "\*\*": Prove non accreditate da ACCREDIA  
 "°": Dati / Informazioni indicati dal Committente. Per gli stessi il laboratorio declina ogni responsabilità.  
 "C": Dato calcolato.  
 "U.M.": Unità di Misura.  
 "U": Incertezza estesa associata ai risultati di prova con fattore di copertura k = 2 e livello di fiducia del 95%.

Il presente rapporto di prova è rilasciato in base all'accreditamento nr. 0042 L di ACCREDIA.

Segue...

 <b>Acciaierie d'Italia</b> Web: <a href="https://www.acciaierieditalia.com">https://www.acciaierieditalia.com</a> e-mail: <a href="mailto:direzione.taranto@acciaierieditalia.com">direzione.taranto@acciaierieditalia.com</a>	<b>LABORATORIO DI TARANTO</b>		<b>RAPPORTO DI PROVA</b>				 <b>ACCREDIA</b> L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO <b>LAB N° 0042 L</b>
	Nr. 22/77771 Rev. 0 Del 30/01/2023	Pag. 2	di 2				



<b>Acciaierie d'Italia S.p.A.</b> Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. 74123 TARANTO - VIA APPIA SS KM 648 - TEL. 099 481 3010 / 3030 - FAX 099 470 6591 SEDE LEGALE: VIALE CERTOSA, 239 - 20151 Milano, Italia TEL. +039 02 300 351 <a href="mailto:adit@legalmail.it">adit@legalmail.it</a> CAP.SOC. € 401.400.000 i.v., SOCIO UNICO - R.E.A. 2525101 DI MILANO CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE MILANO: 10354890963	<b>RICHIEDENTE</b>  Acciaierie d'Italia S.p.A. Stabilimento di Taranto Via Appia km 648 74123 Taranto
---	--

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto di prova.

E' vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova, salvo esplicita autorizzazione del laboratorio.



Ove nel Rapporto di Prova siano presenti limiti alle determinazioni ivi incluse, i risultati sottolineati risultano fuori limite.

Se non diversamente specificato, il confronto del risultato di prova ottenuto con i valori di specifica non tiene in considerazione l'incertezza di misura.

Il campionamento del materiale oggetto di prova è escluso dall'accreditamento. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sulla natura e origine del campione nonché sulla sua rappresentatività nel caso di campionamento effettuato dal Committente e i relativi risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Le prove, ove non diversamente specificato, sono state effettuate sul campione essiccato.

\*\*FINE DEL RAPPORTO DI PROVA\*\*

Data emissione R.P.  30/01/2023	Responsabile prove  P.Chim. M. COSTANTINO	Responsabile laboratori  Dott. A. BOVE
---------------------------------------	--	---